

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

CEI
IEC
TR 62221

Première édition
First edition
2001-10

**Fibres optiques –
Méthodes de mesure –
Sensibilité aux microcourbures**

**Optical fibres –
Measurement methods –
Microbending sensitivity**

<https://standards.iteh.ai/standards/oc/af7d7079-90d7-44d3-9306-2124d22581c6/iec-tr62221-2001>



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TR 62221:2001

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI (www.iec.ch)**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site (www.iec.ch)**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

CEI
IEC

TR 62221

Première édition
First edition
2001-10

Fibres optiques –
Méthodes de mesure –
Sensibilité aux microcourbures

Optical fibres –
Measurement methods –
Microbending sensitivity

<https://standards.iteh.ai/codes/standards/icc/ac7d079-90d7-44d3-9306-2124d22581c6/iec-tr-62221-2001>

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
1 Domaine d'application et objet	6
2 Documents de référence.....	6
3 Méthodes d'essai	8
3.1 Méthode A: touret extensible	8
3.1.1 Données générales.....	8
3.1.2 Appareillage	8
3.1.3 Procédure.....	8
3.1.4 Calculs	8
3.1.5 Résultats	10
3.2 Méthode B: touret à diamètre fixe.....	10
3.2.1 Données générales.....	10
3.2.2 Appareillage	10
3.2.3 Procédure.....	12
3.2.4 Calculs	12
3.2.5 Résultats	12
3.3 Méthode C: treillis en fil métallique.....	12
3.3.1 Données générales.....	12
3.3.2 Appareillage.....	12
3.3.3 Procédure.....	16
3.3.4 Calculs	16
3.3.5 Résultats	18
3.4 Méthode D: tissage	18
3.4.1 Données générales.....	18
3.4.2 Appareillage	18
3.4.3 Procédure.....	20
3.4.4 Calculs ou interprétation des résultats	22
3.4.5 Résultats	22
Figure 1 – Equipement pour la génération des microcourbures	14
Figure 2 – Touret en quartz.....	18
Figure 3 – Température de cycle à l'intérieur de la chambre	22

CONTENTS

FOREWORD	5
1 Scope and object.....	7
2 Reference documents.....	7
3 Test procedures	9
3.1 Method A: expandable drum	9
3.1.1 General	9
3.1.2 Apparatus.....	9
3.1.3 Procedure.....	9
3.1.4 Calculations.....	9
3.1.5 Results	11
3.2 Method B: fixed diameter drum.....	11
3.2.1 General	11
3.2.2 Apparatus.....	11
3.2.3 Procedure.....	13
3.2.4 Calculations.....	13
3.2.5 Results	13
3.3 Method C: wire mesh.....	13
3.3.1 General	13
3.3.2 Apparatus.....	13
3.3.3 Procedure.....	17
3.3.4 Calculations.....	17
3.3.5 Results	19
3.4 Method D: basketweave	19
3.4.1 General	19
3.4.2 Apparatus.....	19
3.4.3 Procedure.....	21
3.4.4 Calculations or interpretation of results.....	23
3.4.5 Results	23
Figure 1 – Microbending inducing equipment	15
Figure 2 – Quartz drum.....	10
Figure 3 – Temperature cycle inside chamber	23

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES DE MESURE –
SENSIBILITÉ AUX MICROCOUBURES****AVANT-PROPOS**

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante est indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

La CEI 62221, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquête	Rapport de vote
86A/652/CDV	86A/721/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. À cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme internationale.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**OPTICAL FIBRES – MEASUREMENT METHODS –
MICROBENDING SENSITIVITY****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard is clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of patent rights. The IEC is not held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

IEC 62221, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
86A/652/CDV	86A/721/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

This document, which is purely informative, is not to be regarded as an International Standard.

FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES DE MESURE – SENSIBILITÉ AUX MICROCOUBURES

1 Domaine d'application et objet

Ce rapport technique décrit quatre méthodes applicables à la mesure de la sensibilité des fibres optiques aux microcourbures.

Les méthodes A et B peuvent également être utilisées pour mesurer la sensibilité aux microcourbures des câbles en rubans à fibres optiques.

Les méthodes A, B, C et D se distinguent par les appareillages utilisés pour la mesure et par leur application:

- la méthode A utilise un touret extensible et est applicable aux fibres de classe B;
- la méthode B utilise un touret à diamètre fixe et est applicable aux fibres de catégorie A1 et de classe B;
- la méthode C utilise un treillis en fil métallique et des charges appliquées, et est applicable aux fibres de catégorie A1 et de classe B;
- la méthode D utilise un enroulement «en tissage» sur un touret de diamètre fixe et est applicable aux fibres de la classe B.

Les méthodes A et C offrent la possibilité de mesurer la sensibilité aux microcourbures sur une large gamme de pressions linéaires ou de charges appliquées. La méthode B peut être utilisée pour déterminer la sensibilité aux microcourbures pour une pression longitudinale fixée.

Les résultats des quatre méthodes ne peuvent être comparés que de manière qualitative.

<https://standards.iteh.ai/> TR 62221:2001
<https://standards.iteh.ai/> TR 62221:2001

Les méthodes décrites dans le présent rapport technique ne constituent pas des essais de type et elles sont utilisées dans l'évaluation générale des fibres optiques. La sensibilité aux microcourbures n'est généralement pas stipulée dans une spécification particulière.

2 Documents de référence

NOTE Les documents figurant ci-dessous sont indispensables à l'application de ce rapport technique. Pour les références datées, seule l'édition indiquée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition (y compris ses éventuels amendements) s'applique.

CEI 60793-1-1:1995, *Fibres optiques – Partie 1-1: Spécification générique – Généralités*

CEI 60793-1-22:2001, *Fibres optiques – Partie 1-22: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Mesure de la longueur*

CEI 60793-1-40:2001, *Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement*

CEI 60793-1-46:2001, *Fibres optiques – Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Contrôle des variations du facteur de transmission optique*

OPTICAL FIBRES – MEASUREMENT METHODS – MICROBENDING SENSITIVITY

1 Scope and object

This technical report describes four techniques for the measurement of microbending sensitivity of optical fibre.

Methods A and B may also be used to measure the microbending sensitivity of optical fibre ribbons.

Methods A, B, C and D are distinguished by the equipment used for measurements and their applications:

- method A uses an expandable drum and applies to class B fibres;
- method B uses a fixed diameter drum and applies to category A1 and class B fibres;
- method C uses a wire mesh and applied loads and applies to category A1 and class B fibres;
- method D uses a "basketweave" wrap on a fixed diameter drum, and applies to class B fibres.

Methods A and C offer the capability to measure the microbending sensitivity over a wide range of applied linear pressure or loads. Method B may be used to determine the microbending sensitivity for a fixed linear pressure.

The results from the four methods can only be compared qualitatively.

These methods do not constitute a routine test used in the general evaluation of optical fibre. This parameter is not generally specified within a detail specification.

2 Reference documents

NOTE The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-1-1:1995, *Optical fibres – Part 1-1: Generic specification – General*

IEC 60793-1-22:2001, *Optical fibres – Part 1-22: Measurement methods and test procedures – Length measurement*

IEC 60793-1-40:2001, *Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation*

IEC 60793-1-46:2001, *Optical fibres – Part 1-46: Measurement and test procedures – Monitoring of changes in optical transmittance*

3 Méthodes d'essai

3.1 Méthode A: touret extensible

3.1.1 Données générales

Ce paragraphe décrit une méthode de mesure de l'augmentation des pertes due aux effets des microcourbures qui apparaissent à la suite de l'application d'une pression longitudinale à une fibre optique unimodale. Cette méthode peut également être utilisée pour mesurer la sensibilité aux microcourbures des câbles en rubans à fibres optiques.

3.1.2 Appareillage

L'appareillage est un touret extensible dont le diamètre peut être modifié de manière continue. Pour éviter toute contribution à des pertes dues aux effets des microcourbures, on recommande un diamètre minimal de touret de 200 mm. La courbure à toute extrémité des segments mobiles du touret a également un diamètre supérieur à 200 mm. La surface du touret est recouverte d'un matériau de rugosité fixée, par exemple d'un film de recouvrement PSA en papier de verre – qualité 40 µm – Al₂O₃ minéral. Il est possible d'enrouler au moins 400 m de fibre ou de câble en ruban en essai sur la surface rugueuse. Le pas d'enroulement est contrôlé pour empêcher le chevauchement des spires fibre/câble en ruban.

Pendant l'extension du touret, l'allongement de la fibre est mesuré en utilisant la méthode de déphasage (méthode E de la CEI 60793-1-22). On réalise la mesure de l'affaiblissement en utilisant soit la méthode de la fibre coupée (méthode A de la CEI 60793-1-40), soit la méthode de rétrodiffusion (méthode C de la CEI 60793-1-40) soit la méthode de la puissance directement transmise (méthode A de la CEI 60793-1-46).

3.1.3 Procédure

La fibre à essayer est enroulée avec soin sur le touret recouvert avec une tension minimale (par exemple 40 g à 50 g) en une seule couche en évitant tout croisement ou chevauchement. La fibre est fixée pour éviter tout glissement relatif. Pendant l'extension du touret, les variations d'affaiblissement linéaire et de phase sont enregistrées.

3.1.4 Calculs

L'allongement de la fibre (ε) peut être obtenu comme suit:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\theta}{f \cdot L} \cdot V \quad (1)$$

où

$\Delta\theta$ est le déphasage (en degrés);

f est la fréquence de modulation (Hz);

L est la longueur de l'échantillon (km);

V est la constante qui dépend du coefficient de photoélasticité (k), de la vitesse de la lumière dans le vide (c) et de l'indice de groupe (N):

$$V = \frac{k \cdot c}{360 N} \quad (2)$$

Pour les fibres de catégorie B1, la valeur communément utilisée de V est 726 km/s/degré.