

# NORME INTERNATIONALE

ISO  
9149

Première édition  
1987-09-01



---

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

---

## Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration — Spécifications

*Composition cork in rolls for decoration — Specifications*

**ITeH STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO 9149:1987](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/04cd801f-91aa-41fe-8405-83480acb9b47/iso-9149-1987)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/04cd801f-91aa-41fe-8405-83480acb9b47/iso-9149-1987>

Numéro de référence  
ISO 9149: 1987 (F)

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est normalement confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9149 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 87, Liège.

ISO 9149:1987

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la dernière édition.

# Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration — Spécifications

## 1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie certaines caractéristiques des rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration.

## 2 Référence

ISO 9148, *Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration — Méthodes d'essai.*

## 3 Caractéristiques

### 3.1 Dimensions

Sauf accord contraire entre l'acheteur et le vendeur, les dimensions des rouleaux doivent être les suivantes :

largeur : 500 mm; 1 000 mm

épaisseur minimale : 2 mm

Les écarts maximaux admis pour ces dimensions, mesurés conformément à l'ISO 9148, sont les suivants :

largeur :  $+5_0$  mm

épaisseur :  $\pm 0,30$  mm

### 3.2 Tension de rupture à la traction

Les rouleaux en aggloméré de liège pour décoration doivent être d'une tenue satisfaisante à la manutention. Les résistances à la tension de rupture à la traction doivent être, au minimum, égales à 0,20 MPa (éprouvettes découpées dans le sens de la compression des rouleaux) et 0,35 MPa (éprouvettes découpées dans le sens perpendiculaire à la compression des rouleaux), déterminées selon la méthode décrite dans l'ISO 9148.

### 3.3 Souplesse

Les éprouvettes soumises à l'essai de souplesse décrit dans l'ISO 9148, ne doivent pas se casser.

NOTE — L'absence de cassure signifie qu'il n'y a pas de trains de liège cassés, ou de séparation des grains.

## 3.4 Humidité

Les rouleaux décoratifs ne doivent pas avoir une humidité supérieure à 7 %, selon la méthode décrite dans l'ISO 9148.

## 3.5 Résistance à l'eau bouillante

Il ne doit pas y avoir de désagrégation des éprouvettes soumises à l'essai décrit dans l'ISO 9148.

## NOTES

1 Cet essai est rédhibitoire.

2 On entend par « désagrégation d'une éprouvette », l'apparition de fissures avec division de l'éprouvette et/ou séparation substantielle de particules de l'éprouvette pendant l'essai.

## 4 Emballage

Les rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration doivent être livrés dans les emballages assurant une protection convenable et dont l'étanchéité permet de maintenir le liège à l'humidité spécifiée en 3.4, dans les conditions normales de stockage.

## 5 Marquage

Sauf accord contraire, les emballages des rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration doivent porter les indications suivantes :

- la désignation : « rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration »;
- la longueur (en mètres), la largeur (en millimètres) et l'épaisseur (en millimètres) des rouleaux;
- la référence à la présente Norme internationale;
- le nom, la raison sociale et l'adresse du fabricant ou son sigle distinctif;
- la surface couverte, en mètres carrés, pour les rouleaux destinés à la vente au public.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO 9149:1987](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/04cd801f-91aa-41fe-8405-83480acb9b47/iso-9149-1987)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/04cd801f-91aa-41fe-8405-83480acb9b47/iso-9149-1987>

---

**CDU 674.83**

**Descripteurs** : décoration, liège, aggloméré, spécification, dimension.

Prix basé sur 1 page

---