



Plastics — Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials —

Part 2:

Preparation of test specimens and determination of properties

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Plastiques — Polystyrènes résistants au choc (PS-I) pour moulage et extrusion —

Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

ITEH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 2897-2:1994/Cor 1:1995

Technical corrigendum 1 to International Standard ISO 2897-2:1994 was prepared by Technical Committee ISO/TC 61, *Plastics*, Subcommittee SC 9, *Thermoplastic materials*.

Page 4

Table 3

In the last column of the table, replace “220 °C” by “200 °C” for the temperature at which the melt flow rate is determined.

—■■■■—

iTeh STANDARD PREVIEW
This page intentionally left blank
(standards.iteh.ai)

ISO 2897-2:1994/Cor 1:1995

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/952f4910-d043-4819-b879-762f4eb63f8f/iso-2897-2-1994-cor-1-1995>