

NORME INTERNATIONALE

ISO
105-X07

Troisième édition
1987-12-15



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Textiles — Essais de solidité des teintures —

Partie X07:

Solidité des teintures à la surteinture : Laine

Textiles — Tests for colour fastness —

Part X07: Colour fastness to cross-dyeing : Wool

Numéro de référence
ISO 105-X07: 1987 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est normalement confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 105-X07 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (incorporée dans l'ISO 105-X : 1984), dont elle constitue une révision mineure.

L'ISO 105 a été auparavant publiée en treize «parties», chacune désignée par une lettre (par exemple «Partie A»), avec des dates de publication allant de 1978 à 1985. Chaque partie contenait une série de «sections» dont chacune était désignée par la lettre correspondant à la partie respective et par un numéro de série à deux chiffres (par exemple «Section A01»). Ces sections sont à présent publiées à nouveau comme documents séparés, eux-mêmes désignés «parties» mais en conservant leurs désignations alpha-numériques antérieures. Une liste complète de ces parties est donnée dans l'ISO 105-A01.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la dernière édition.

Textiles — Essais de solidité des teintures —

Partie X07:

Solidité des teintures à la surteinture : Laine

1 Objet et domaine d'application

La présente partie de l'ISO 105 spécifie une méthode destinée à la détermination de la résistance des teintures sur les textiles à l'action des procédés utilisés pour teindre la laine.

2 Références

ISO 105, *Textiles — Essais de solidité des teintures —*

Partie A01 : Principes généraux pour effectuer les essais.

Partie A02 : Échelle de gris pour l'évaluation des dégradations.

Partie A03 : Échelle de gris pour l'évaluation des dégorgements.

3 Principe

Des éprouvettes du textile, en contact avec des tissus témoins, sont traitées dans différents bains de teinture pour laine, préparés sans colorant. Les éprouvettes sont ensuite rincées et séchées. La dégradation de la coloration de l'éprouvette et le dégorgement sur les tissus témoins sont évalués avec les échelles de gris.

4 Appareillage et réactifs

4.1 Récipient de teinture, avec réfrigérant à reflux.

4.2 Acide acétique, solution à 300 g/l.

4.3 Acide sulfurique (ρ 1,84 g/ml).

4.4 Sulfate de sodium décahydraté ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$).

4.5 Dichromate de potassium ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$).

4.6 Dix tissus témoins, chacun de 10 cm \times 4 cm, cinq composés du même genre de fibre que le textile à soumettre à l'essai, ou, dans le cas de mélanges, du même genre que la fibre prédominante, les cinq autres composés de la fibre indiquée dans le tableau suivant, ou d'une fibre spécifiée par ailleurs.

Si le premier tissu témoin est	Le second doit être
coton	laine
laine	coton
soie	laine
lin	laine
viscose	laine
acétate	laine
polyamide	laine
polyester	laine
acrylique	laine

4.7 Échelles de gris pour l'évaluation des dégradations et des dégorgements (voir chapitre 2).

5 Éprouvette

5.1 Préparer cinq éprouvettes composées de la manière suivante.

5.2 Si le textile à soumettre à l'essai est de l'étoffe, placer une éprouvette de 10 cm \times 4 cm entre deux tissus témoins (un de chaque genre) (4.6) et coudre le long des quatre côtés pour former une éprouvette composée.

5.3 Si le textile à soumettre à l'essai est du fil, le tricoter et le traiter comme indiqué en 5.2, ou bien former une nappe de fil parallèles entre deux tissus témoins (un de chaque genre) (4.6), de façon que la quantité de fil ait une masse approximativement égale à la moitié de la masse totale des tissus témoins. Coudre le long des quatre côtés pour maintenir le fil en place et pour former une éprouvette composée.

5.4 Si le textile à soumettre à l'essai est de la fibre en bourre, en peigner et comprimer une quantité approximativement égale à la moitié de la masse totale de deux tissus témoins (un de chaque genre) (4.6) pour former une nappe de 10 cm \times 4 cm. Placer la nappe entre les deux tissus témoins et coudre le long des quatre côtés pour maintenir la fibre en place et pour former une éprouvette composée.