
**Textiles — Essais de solidité des
teintures —**

Partie Z09:

Détermination de la solubilité dans l'eau froide
des colorants solubles dans l'eau

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Textiles — Tests for colour fastness —

ISO 105-Z09:1995
Part Z09: Determination of cold water solubility of waters-soluble dyes
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/be4d25fb-653d-4dfc-a8cf-cde4941221c8/iso-105-z09-1995>



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 105-Z09 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 1, *Essais des textiles colorés et des colorants*.

L'ISO 105 a été auparavant publiée en 13 «parties», chacune désignée par une lettre (par exemple «Partie A»), avec des dates de publication allant 1978 à 1985. Chaque partie contenait une série de «sections» dont chacune était désignée par la lettre correspondant à la partie respective et par un numéro de série à deux chiffres (par exemple «Section A01»). Ces sections sont à présent publiées à nouveau comme documents séparés, eux-mêmes désignés «parties» mais en conservant leurs désignations alphanumériques antérieures. Une liste complète de ces parties est donnée dans l'ISO 105-A01.

L'annexe A de la présente partie de l'ISO 105 est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1995

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet central@iso.ch
X.400 c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central

Version française tirée en 1997

Imprimé en Suisse

Textiles — Essais de solidité des teintures —

Partie Z09:

Détermination de la solubilité dans l'eau froide des colorants solubles dans l'eau

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 105 décrit une méthode pour la détermination de la solubilité en solution aqueuse à 25 °C des colorants solubles dans l'eau, sans chauffage préalable. La méthode indiquée n'est pas destinée à mesurer la solubilité absolue.

NOTE 1 Les différents facteurs qui peuvent avoir une influence sur les résultats d'essai sont indiqués dans l'annexe A.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 105. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 105 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 1773:1976, *Verrerie de laboratoire — Fioles coniques et ballons (à col étroit)*.

ISO 3819:1985, *Verrerie de laboratoire — Béchers*.

ISO 3696:1987, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai*.

3 Principe

Préparation à 25 °C de plusieurs solutions de concentration connue, notamment la limite de solubilité, du colorant à soumettre à l'essai. Filtration par aspiration, à la même température, des solutions dans un filtre à entonnoir chauffable et détermination de la limite de solubilité par un examen visuel des résidus de filtration et mesure du temps d'écoulement du filtrat.

4 Appareillage et réactifs

4.1 **Bécher en verre**, d'une capacité de 400 ml, conforme à l'ISO 3819.

4.2 **Bain chauffant**, thermostaté à 25 °C ± 2 °C, muni d'un agitateur magnétique de 40 mm de long sur 6 mm de diamètre; vitesse de l'agitateur: 500 r/min à 600 r/min.

4.3 Entonnoir à filtre (entonnoir de Büchner), chauffable, en verre, acier ou porcelaine, d'un diamètre intérieur de 70 mm, d'une capacité d'au moins 200 ml, avec plus de 100 trous (répartis uniformément) représentant une surface totale d'au moins 200 mm².

4.4 Dispositif thermostatique (en option), équipé d'une pompe de circulation pour régler la température de l'entonnoir à filtre.

4.5 Appareillage à vide.

4.5.1 Flacon d'aspiration, d'une capacité de 1 litre à 2 litres.

4.5.2 Pompe à piston ou à membrane, d'une capacité d'aspiration suffisante pour générer un vide total d'au moins 50 kPa sous pression.

4.5.3 Appareillage, pour régler et maintenir un vide donné, de préférence raccordé à un manomètre.

4.6 Montre-chronomètre, pour mesurer le temps d'écoulement.

4.7 Papier-filtre, de forme circulaire, de 70 mm $\pm$ 2 mm de diamètre.

NOTE 2 Les papiers-filtres présentant les caractéristiques suivantes conviennent:

Propriété

	Deux séries	
	de valeurs types	
Grammage, g/m ²	92	121
Épaisseur, μ m	210	330
Résistance à l'air, Gurley, s/100 ml	3,6	1
Résistance à l'éclatement à l'état humide, kPa	>1	> 4
Aspect de surface	lisse	lisse

Voir la note 1 de l'article 8 de l'ISO 105-A01:1994 pour des renseignements concernant des fournisseurs de papiers-filtres appropriés.

Spécifier dans le rapport d'essai le type de papier-filtre utilisé et le fabricant.

4.8 Eau, conforme à la qualité 3 de l'ISO 3696, utilisée comme solvant pour le colorant.

Une quantité de 200 ml est considérée normale. Des ajouts peuvent être effectués; dans ce cas, il doit en être fait mention avec les valeurs de solubilité dans l'eau froide.

NOTE 3 Il n'est pas tenu compte des variations de volume dues à l'ajout de colorant.

5 Préparation des solutions

5.1 Les concentrations utilisées pour la préparation des solutions de colorants doivent être choisies en fonction de la limite de solubilité dans l'eau froide escomptée:

Limite escomptée comprise entre	Paliers d'augmentation de la concentration de colorant à l'approche de la limite
1 g/l à 10 g/l	1 g/l
10 g/l à 50 g/l	5 g/l
50 g/l à 100 g/l	10 g/l
au-dessus de 100 g/l	20 g/l

5.2 Introduire une quantité connue de colorant d'essai dans le bécher en verre (4.1) contenant 200 ml d'eau sous agitation (4.8) à $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ (temps maximal de dissémination: 5 s) dans le bain chauffant thermostaté (4.2). Poursuivre l'agitation pendant une durée maximale de 2 min ou 5 min. Filtrer immédiatement la solution (voir article 6). Indiquer dans le rapport d'essai le temps d'agitation avec la limite de solubilité dans l'eau froide.

Répéter le mode opératoire pour chaque concentration du colorant d'essai.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

6 Filtration des solutions

NOTE 4 Afin d'éviter les effets dus aux chocs de température, il est essentiel que les solutions chauffées soient filtrées au moyen d'appareils déjà portés à la même température que celle de la solution soumise à l'essai. L'utilisation d'un entonnoir à filtre chemisé est l'idéal mais il est possible d'obtenir des résultats acceptables avec des entonnoirs préalablement chauffés, soit par immersion dans un bain ou dans une étuve, soit par circulation d'eau préalablement portée à la température d'essai dans les appareils, immédiatement avant l'essai. Si cette dernière technique est utilisée, il y a lieu de déterminer la quantité d'eau sur les lieux de l'essai afin que l'entonnoir puisse être chauffé à la même température, quelles que soient sa géométrie et les conditions ambiantes. Dans tous les cas d'utilisations de techniques avec chauffage préalable plutôt que d'entonnoirs chemisés, il y a lieu de faire passer la solution d'essai dans les appareils d'essai immédiatement après l'avoir enlevée de son milieu chauffant.

6.1 Porter l'entonnoir à filtre (4.3) à la température de dissolution de 25 °C (voir 4.4) et maintenir celle-ci pendant toute la filtration.

6.2 Immédiatement avant de filtrer, imbiber deux papiers-filtres (4.7) avec au moins 50 ml d'eau à la température d'essai puis les plier en deux dans l'entonnoir à filtre.

6.3 Régler l'appareillage à vide (4.5) entre 3 kPa et 4 kPa, soit l'équivalent de 300 mm à 400 mm de hauteur de colonne d'eau sous pression.

6.4 Filtrer la solution d'essai (5.2) à $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ et mesurer le temps d'écoulement avec la montre-chronomètre (4.6).

6.5 Si la solution n'est pas filtrée en 2 min sous un vide stabilisé, filtrer pendant 2 min supplémentaires sous vide total (voir 4.5.2).

6.6 Après écoulement de la solution, continuer uniformément l'extraction du filtre sous vide total pendant 1 min.

6.7 Avant de procéder à l'évaluation, laisser sécher les filtres complètement à la température ambiante.

7 Évaluation

7.1 Comparer visuellement les filtres séchés après filtration des diverses solutions de colorants aux concentrations connues. La limite de solubilité dans l'eau froide correspond à la concentration à laquelle les résidus de filtration sont visibles. Les résidus difficilement visibles peuvent être détectés en frottant légèrement la surface du filtre du bout du doigt.

7.2 Le temps d'écoulement est utilisé comme critère d'évaluation approfondie. Un accroissement soudain et net du temps d'écoulement à mesure que l'on augmente progressivement les concentrations de solutions indique que la limite de solubilité dans l'eau froide est dépassée ou que la solution n'est plus stable.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les indications suivantes:

- a) le numéro et l'année de publication de la présente partie de l'ISO 105, à savoir ISO 105-Z09:1995;
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/be4d25fb-653d-4dfc-a8cf-cde19422f610/iso-105-z09-1995>
- b) l'identification complète du colorant soumis à l'essai;
- c) le type de papier-filtre utilisé et le nom du fabricant;
- d) le temps d'agitation (2 min ou 5 min) utilisé pour la préparation des solutions de colorant (voir 5.2);
- e) la limite de solubilité dans l'eau froide (25 °C) du colorant, exprimée en grammes par litre;
- f) le temps d'écoulement, le cas échéant (voir 7.2);
- g) toute observation particulière durant l'essai ou l'évaluation;
- h) tout écart, ayant fait ou non l'objet d'un accord, par rapport à la méthode d'essai donnée (par exemple, les quantités de solvant autres que 200 ml, etc.).

Annexe A **(informative)**

Facteurs ayant une influence sur les résultats

La présente méthode d'essai donne de bons résultats depuis plusieurs années. Cependant, il y a lieu d'indiquer que les conditions d'essai qui s'écartent de celles spécifiées peuvent conduire à des résultats nettement différents.

Par exemple, les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur les résultats:

- a) Utilisation d'un filtre différent. Il convient que le filtre choisi pour l'essai soit un compromis en matière de perméabilité et reflète entièrement les conditions d'usage.
- b) Utilisation d'une eau de dureté différente ou ajout d'électrolytes.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 105-Z09:1995

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/be4d25fb-653d-4dfc-a8cf-cde4941221c8/iso-105-z09-1995>

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 105-Z09:1995

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/be4d25fb-653d-4dfc-a8cf-cde4941221c8/iso-105-z09-1995>

ICS 59.080.10

Descripteurs: textile, teinture, solidité de la couleur, matière teignante, essai, essai de solidité de la couleur, détermination, solubilité, eau froide.

Prix basé sur 4 pages
