NORME INTERNATIONALE ISO 6943

Deuxième édition 2007-06-15

Caoutchouc vulcanisé — Détermination de la fatigue en traction

Rubber, vulcanized — Determination of tension fatigue

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 6943:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007



PDF — Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 6943:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2007

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire		Page		
1	Domaine d'application			
2	Références normatives	. 2		
3	Termes et définitions	. 2		
4	Principe	. 2		
5	Appareillage	. 2		
6	Éprouvettes			
7	Conditions d'essai	6		
8	Mode opératoire	. 7		
9	Expression des résultats	10		
10	Rapport d'essai	12		
Ann	exe A (informative) Notes explicatives	14		
Bibl	ibliographie1			

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 6943:2007 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007

iii

ISO 6943:2007(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 6943 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et produits à base d'élastomères, sous-comité SC 2, Essais et analyses. (standards.iteh.ai)

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 6943:1984), dont elle constitue une révision technique.

ISO 6943:2007

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007

Caoutchouc vulcanisé — Détermination de la fatigue en traction

AVERTISSEMENT — Il convient que l'utilisateur de la présente Norme internationale connaisse bien les pratiques courantes de laboratoire. La présente Norme internationale n'a pas pour but de traiter tous les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de la présente Norme internationale d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité et de s'assurer de la conformité à la réglementation nationale en vigueur.

ATTENTION — Certains modes opératoires spécifiés dans la présente Norme internationale peuvent impliquer l'utilisation ou la production de substances, ou la génération de déchets, susceptibles de représenter un risque pour l'environnement local. Il convient de faire référence à la documentation appropriée relative à leur manipulation et à leur élimination en toute sécurité.

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit une méthode d'essai pour déterminer la résistance des caoutchoucs vulcanisés à la fatigue sous déformations en tractions répétées, la taille de l'éprouvette et la fréquence des cycles étant telles qu'il y a peu ou pas d'augmentation de la température. Dans ces conditions, la rupture résulte de la propagation d'une craquelure qui finalement rompt l'éprouvette.

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-La méthode est limitée à des déformations répétées dans lesquelles l'éprouvette est ramenée à la déformation zéro pendant une partie de chaque cycle. Des phénomènes de fatigue analogues peuvent se produire sous des déformations répétées qui ne passent pas par une déformation zéro et aussi, dans certains caoutchoucs, sous déformation statique, mais la présente Norme internationale ne s'applique pas à ces conditions.

La méthode est appropriée pour les caoutchoucs qui ont des propriétés de contrainte-déformation raisonnablement stables, du moins après une certaine durée de fatigue, et ne présentent pas de rémanence ou de diminution exagérée de la contrainte, ou un comportement hautement visqueux. Les matériaux qui ne répondent pas à ces critères peuvent entraîner des difficultés considérables, tant du point de vue expérimental qu'interprétatif. Par exemple, pour un caoutchouc qui présente un taux de rémanence important pendant l'essai de fatigue, l'allongement d'essai sera mal défini et la durée de vie de fatigue est susceptible de différer notablement sous charge maximale constante et sous allongement maximal constant; aucun travail de base ne permet d'interpréter les résultats obtenus avec un tel caoutchouc ou de les comparer avec ceux obtenus avec d'autres caoutchoucs. On peut considérer de façon générale qu'un caoutchouc pour lequel la rémanence, établie conformément à 8.5 et à 9.2, dépasse 10 % doit en principe entrer dans cette catégorie. Pour cette raison, la méthode est considérée comme inappropriée pour la plupart des élastomères thermoplastiques.

Des considérations similaires s'appliquent lorsqu'il s'agit d'autres changements du comportement élastique pendant l'essai.

Une distinction est à faire entre cet essai de fatigue et les essais au flexomètre décrits dans la série ISO 4666-1, où la dégradation par fatigue se produit sous l'action simultanée de la contrainte et de la température.

Par rapport aux essais de craquelage en flexion de De Mattia et de propagation d'une entaille (voir l'ISO 132), cet essai présente les avantages suivants. Il donne des résultats quantitatifs qui ne dépendent pas de l'interprétation de l'opérateur et qui peuvent être enregistrés automatiquement. La déformation initiale est nettement définie et peut être facilement modifiée pour convenir à différentes applications.

Il est nécessaire d'être très prudent lorsqu'on tente de relier les résultats des essais normalisés aux performances en service, étant donné que la résistance à la fatigue comparative de différents vulcanisats peut varier selon les conditions d'essai utilisées et selon la base servant à comparer les résultats. Des indications sur le choix des conditions d'essai et sur l'interprétation des résultats sont données dans l'Annexe A.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 23529, Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

durée de vie de fatigue

nombre de cycles nécessaires pour rompre une éprouvette soumise à des déformations répétées sous un allongement imposé

3.2 iTeh STANDARD PREVIEW

fatigue de traction

rupture, par propagation de craquelures, d'un élément ou d'une éprouvette soumis à des déformations en traction répétées

ISO 6943:2007

4 Principe

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007

Des éprouvettes en forme d'haltère ou d'anneau subissent des déformations répétées en simple extension jusqu'à rupture. Les éprouvettes sont ramenées à la déformation zéro pendant une partie de chaque cycle. Le nombre de cycles de déformation jusqu'à rupture, défini comme étant la durée de vie de fatigue, est fonction de la déformation maximale et, le cas échéant, de la contrainte ou de la densité d'énergie de déformation maximales imposées pendant l'essai.

5 Appareillage

5.1 Machine d'essai de fatique

La machine d'essai de fatigue doit permettre un mouvement de va-et-vient à une fréquence qui doit se situer normalement dans l'intervalle de 1 Hz à 5 Hz.

Pour les essais sur éprouvettes haltères, la machine doit être munie de mâchoires qui serrent l'éprouvette assez solidement pour l'empêcher de glisser, quelle que soit l'amplitude de la déformation appliquée.

Pour les essais sur éprouvettes annulaires, chaque poste de la machine doit être muni de deux paires de galets, dont l'une est fixée au bâti de la machine et l'autre à la partie animée du mouvement de va-et-vient. Pour minimiser le frottement, les galets doivent être en acier inoxydable ou plaqué chromé, bien polis et munis de roulement à bille. La disposition des galets doit être telle que les éprouvettes sont maintenues fermement en place sur les galets pendant toute la durée de l'essai.

Le mouvement de la machine et la position des mâchoires ou des galets doivent être réglables pour fournir une gamme de déformations d'essai. Dans tous les cas, l'éprouvette doit être ramenée à la déformation zéro pendant une partie de chaque cycle.

Il convient de préférence que les mâchoires ou les galets soient munis de contacts ou d'autres moyens de comptage pour enregistrer le nombre de cycles à la rupture de chaque éprouvette.

Si l'on veut déterminer la contrainte maximale du cycle, des moyens manuels ou automatiques de mesurage de la charge doivent être prévus. Les propriétés de contrainte-déformation et la densité d'énergie de déformation dans les conditions d'essai peuvent être déterminées pour des anneaux, si l'on dispose d'un équipement automatique pour mesurer la force en fonction de l'allongement.

Sinon, et pour des éprouvettes haltères, les propriétés de contrainte-déformation peuvent être déterminées séparément à l'aide d'une machine d'essai de traction conventionnelle.

5.2 Emporte-pièces et outils de découpe

Tous les emporte-pièces et outils de découpe utilisés doivent être fabriqués et entretenus conformément à l'ISO 23529.

La durée de vie de fatigue étant sensible à la présence d'amorces, il est essentiel que les emporte-pièces ou les outils de découpe utilisés pour préparer les éprouvettes soient entretenus avec soin afin que les arêtes de coupe soient tranchantes et non ébréchées. Des essais de contrôle doivent être effectués régulièrement, sur un caoutchouc dédié à cette vérification, pour vérifier le tranchant. Toute trace d'huile doit être éliminée de l'outil de découpe après affûtage.

5.3 Traceur

L'outil de marquage ne doit pas endommager la surface du caoutchouc.

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007

5.4 Substance de marquage

La substance utilisée pour le marquage ne doit avoir aucun effet nocif sur le caoutchouc et avoir une couleur contrastante.

5.5 Instruments de mesure

L'instrument de mesurage de l'épaisseur des éprouvettes haltères (et de l'épaisseur axiale des éprouvettes annulaires) doit être conforme à l'ISO 23529, donc être principalement constitué d'un comparateur à cadran micrométrique ayant un pied circulaire qui ne dépasse pas de la surface du caoutchouc où est effectué le mesurage; il doit exercer une pression de 22 kPa \pm 5 kPa pour un caoutchouc de dureté supérieure ou égale à 35 DIDC.

Des pieds à coulisse, un microscope à déplacement ou un autre moyen approprié doivent être prévus pour mesurer les autres dimensions des éprouvettes. Il est recommandé d'utiliser un triboulet pour mesurer le diamètre intérieur et la circonférence intérieure des éprouvettes annulaires.

6 Éprouvettes


6.1 Dimensions


6.1.1 Généralités

Les éprouvettes normalisées doivent être des haltères ou des anneaux dont les dimensions sont dans les limites indiquées en 6.1.2 et en 6.1.3. Toute éprouvette présentant des irrégularités ou des imperfections doit être éliminée.

6.1.2 Éprouvettes haltères

Les éprouvettes haltères et les emporte-pièces utilisés pour les découper doivent être tels que représentés à la Figure 1. Les emporte-pièces doivent avoir les dimensions indiquées dans le Tableau 1. La longueur de référence (distance entre les traits repères tracés) doit être de 25 mm pour l'éprouvette du type 1 et de 20 mm pour celle du type 1A et du type 2. Les côtés parallèles de la partie ainsi délimitée doivent être équidistants du centre de l'éprouvette. Les attaches peuvent comporter des bourrelets pour faciliter le positionnement.





b) Emporte-pièce

Légende

1 traits repères $A \ \text{à} \ F$ voir Tableau 1

Figure 1 — Forme des éprouvettes haltères et de l'emporte-pièce

Tableau 1 — Dimensions de l'emporte-pièce pour les éprouvettes haltères [voir Figure 1 b)]

Dimensions en millimètres

Dimension	Type 1	Type 1A	Type 2	
${\cal A}$ Longueur totale, min.	115	100	75	
B Largeur des extrémités	25 ± 1	25 \pm 1	12,5 \pm 1	
C Longueur de la partie étroite où les côtés sont parallèles	33 ± 2	20 ⁺²	25 ± 1	
D Largeur de la partie étroite où les côtés sont parallèles $^{\mathrm{a}}$	$6,0^{+0,4}_{0}$	$5\pm0,1$	$4,0\pm0,1$	
E Petit rayon	14 \pm 1	11 ± 1	$8\pm0,5$	
F Grand rayon	25 ± 2	25 ± 2	12,5 \pm 1	
^a La variation pour un emporte-pièce quelconque ne doit pas être supérieure à 0,05 mm.				

NOTE Les emporte-pièces sont identiques à ceux spécifiés pour les éprouvettes haltères des types 1, 1A et 2 dans l'ISO 37 pour l'essai de traction-allongement.

L'épaisseur des haltères doit être de 1,5 mm \pm 0,2 mm. Dans aucune des haltères, l'épaisseur de la partie étroite ne doit s'écarter de plus de 2 % de la moyenne. Si l'on compare les résultats pour deux lots d'haltères, l'épaisseur moyenne d'un lot doit être à 10 % près celle de l'autre.

La durée de vie de fatigue dépend de l'épaisseur de l'éprouvette et il a été démontré que c'est pour une épaisseur de 1,5 mm que la durée de vie est la moins sujette aux variations de cette dimension. Si nécessaire, on peut utiliser une autre épaisseur, soit 2,0 mm \pm 0,2 mm, à condition de l'indiquer dans le rapport d'essai, mais il se peut alors que les résultats soient différents.

iTeh STANDARD PREVIEW

Les haltères doivent être découpés dans une plaque à l'aide d'un emporte-pièce et d'un seul coup. Le caoutchouc doit être posé sur une plaque d'un matériau souple (par exemple carton ou polyéthylène) placé sur une surface plane et rigide; la partie de la plaque support située sous l'emporte-pièce ne doit comporter ni coupures ni autres imperfections. On doit prendre soin de s'assurer que le caoutchouc est isotrope et ne comporte aucune contrainte interne (dans le cas contraire, il se produirait des variations très importantes de la durée de vie de fatigue); s'il existe le moindre doute, des essais de contrainte-déformation et des essais de fatigue doivent être effectués avec des éprouvettes découpées dans des directions différentes ou en des points différents de la plaque. Toute plaque présentant de telles imperfections doit être éliminée, sauf s'il s'agit d'examiner les effets de l'anisotropie ou du «grain», auquel cas leur importance et leur direction doivent être spécifiées et indiquées dans le rapport d'essai.

6.1.3 Éprouvettes annulaires

L'éprouvette annulaire normalisée doit avoir un diamètre nominal intérieur de 44,6 mm et extérieur de 52,6 mm, ce qui donne une largeur radiale nominale de 4 mm; la largeur radiale ne doit pas s'écarter de la moyenne de plus de 0,2 mm. L'épaisseur axiale doit être de 1,5 mm \pm 0,2 mm et aucun des anneaux ne doit avoir une épaisseur s'écartant de la moyenne de plus de 2 %.

NOTE En ce qui concerne les diamètres intérieur et extérieur, et la tolérance sur la largeur radiale, l'éprouvette annulaire normalisée est identique à l'éprouvette annulaire à dimensions normales spécifiée dans l'ISO 37.

D'autres épaisseurs axiales et largeurs radiales peuvent être utilisées à condition de les indiquer dans le rapport d'essai. Ces variantes comprennent une épaisseur axiale de 2,0 mm \pm 0,2 mm et l'emploi d'un anneau de 2,0 mm \pm 0,2 mm de largeur radiale et de 3,0 mm \pm 0,2 mm d'épaisseur axiale, celle-ci étant découpée dans une plaque de 3 mm d'épaisseur ou coupée en deux dans une plaque de 6 mm d'épaisseur. A noter qu'un changement dans les dimensions peut modifier la distribution des contraintes dans la section transversale de l'éprouvette déformée et donc conduire à des résultats différents. Les comparaisons ne doivent être effectuées qu'entre des éprouvettes de mêmes dimensions.

Les anneaux doivent être préparés dans une plaque soit à l'emporte-pièce, soit par découpage au couteau rotatif; dans ce dernier cas, on peut utiliser l'eau comme lubrifiant, mais le contact doit être minimisé et l'on doit bien laisser sécher le caoutchouc avant l'essai. On doit utiliser un support, comme pour les haltères, et s'assurer de la même manière que la plaque est isotrope et homogène.

6.2 Nombre d'éprouvettes

Le nombre d'éprouvettes nécessaires à la détermination de la durée de vie de fatigue à chaque déformation expérimentale dépend du but de l'essai et de la variabilité inhérente des matériaux soumis à l'examen. Au moins cinq éprouvettes doivent être soumises à essai dans le cas de mesurages effectués pour un contrôle de qualité de routine sur des matériaux déjà bien caractérisés. Pour d'autres cas, et en particulier pour des caoutchoucs présentant une grande variabilité, il peut être nécessaire d'utiliser un grand nombre d'éprouvettes pour obtenir un résultat représentatif (voir 9.1).

Il peut être nécessaire d'utiliser des éprouvettes supplémentaires pour déterminer la contrainte, la densité d'énergie de déformation et la rémanence produite pendant l'essai.

6.3 Stockage et conditionnement

Quel que soit le but des essais, le délai minimal entre vulcanisation et essai doit être de 16 h, conformément à l'ISO 23529; le délai maximal doit être de 4 semaines, sauf si des circonstances particulières en décident autrement (par exemple l'étude de l'influence du vieillissement).

Les plaques d'essai et les éprouvettes doivent être stockées dans l'obscurité à une température normale de laboratoire (voir l'ISO 23529).

Elles ne doivent jamais venir au contact de plaques d'essai et d'éprouvettes ayant une composition différente. Cette condition est indispensable pour empêcher les additifs qui peuvent affecter la durée de vie de fatigue, comme les antioxydants, de migrer d'un vulcanisat dans les vulcanisats voisins.

Pour des essais à une température normale de laboratoire, les éprouvettes doivent être conditionnées à ladite température durant un minimum de 3 h juste avant l'essai (conformément à l'ISO 23529). Pour des essais à d'autres températures, les éprouvettes doivent être conditionnées à la température d'essai juste avant l'essai pendant une durée suffisante pour atteindre l'équilibre de température.

Pour des essais comparatifs, la durée et la lempérature de stockage ainsi que le conditionnement doivent être identiques.

7 Conditions d'essai

7.1 Déformations d'essai

Le choix et le nombre de déformations d'essai dépendent de l'objectif ou de l'application. Pour les éprouvettes ramenées à la déformation zéro, la déformation d'essai est la déformation initiale maximale imposée pendant le cycle et, dans de nombreux cas, elle se situera dans l'intervalle d'allongement de 50 % à 125 %. Des déformations plus faibles ou plus élevées peuvent être utilisées.

Il est fortement recommandé d'effectuer des essais à plusieurs déformations d'essai, de manière à pouvoir déterminer la variation de la durée de vie de fatigue en fonction de la déformation et, si nécessaire, de la contrainte maximale ou de la densité d'énergie de déformation maximale imposées pendant le cycle. À cet effet, il convient d'utiliser au moins quatre déformations d'essai. Les intervalles de déformation nécessaires dépendent alors de la plage couverte et de la vitesse à laquelle la durée de vie de fatigue varie avec la déformation située dans cette plage; à titre indicatif, on suggère des intervalles de 25 % mais des intervalles plus étroits ou plus larges peuvent être utilisés. Il est recommandé de réaliser tout d'abord l'essai à la déformation maximale la plus élevée et de diminuer ensuite progressivement la déformation d'essai.

L'éprouvette doit revenir à la déformation zéro pendant une partie de chaque cycle.

7.2 Fréquence d'essai

La fréquence des cycles doit être normalement comprise dans l'intervalle de 1 Hz à 5 Hz, mais d'autres fréquences peuvent être utilisées pour des objectifs particuliers.

Pour des essais comparatifs, la fréquence doit être la même.

NOTE On a constaté que la durée de vie de fatigue n'est pas très influencée par la fréquence dans l'intervalle de 1 Hz à 5 Hz pourvu que les conditions décrites à l'Article 1 soient respectées.

7.3 Température d'essai

Les essais doivent normalement être effectués à une température normale de laboratoire. Si besoin est, pour des applications particulières, on peut utiliser d'autres températures qu'il convient toutefois de choisir dans la liste donnée dans l'ISO 23529.

NOTE Il est nécessaire d'être prudent quant à l'emploi d'une température extrême. Par exemple, aux températures élevées, la rémanence développée pendant les cycles peut être très importante et influencer dans une large mesure les résultats. À basse température, des phénomènes visqueux peuvent se produire si la température d'essai avoisine la température de transition vitreuse, $T_{\rm q}$.

7.4 Atmosphère d'essai

Normalement, l'essai ne doit pas être effectué dans une pièce où se trouve un appareil générateur d'ozone, comme par exemple une lampe fluorescente, ou dans laquelle pour toute autre raison, la concentration d'ozone est supérieure à celle de l'air normal en intérieur. Le moteur utilisé pour entraîner la machine d'essai doit être d'un type non générateur d'ozone.

NOTE Il est conseillé de procéder à des vérifications périodiques pour s'assurer que le taux volumique d'ozone ambiante est de préférence inférieur à 1 partie pour 100 millions de parties d'air. Lorsque ces conditions sont respectées, la durée de vie de fatigue n'est généralement pas notablement influencée par la concentration d'ozone, sauf aux déformations voisines de, ou inférieures à la limite de fatigue mécanique du matériau à l'essai (voir Annexe A).

8 Mode opératoire

ISO 6943:2007

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/eb595894-327c-4469-bbdb-cc552a6a35ea/iso-6943-2007

8.1 Marquage des éprouvettes haltères

Tracer, sur chaque éprouvette, des traits repères à l'aide du marqueur décrit en 5.3 et en 5.4. Ces traits doivent être tracés sur l'éprouvette à l'état non déformé; l'éprouvette ne doit pas avoir été déformée auparavant. Les traits repères ne doivent pas avoir plus de 0,5 mm de largeur; ils doivent être tracés sur la partie étroite de l'éprouvette, faire des angles droits avec les bords de celle-ci et être équidistants de son centre.

8.2 Mesurage des éprouvettes

8.2.1 Éprouvettes haltères

Mesurer l'épaisseur de chaque éprouvette en son centre et à chaque extrémité de la longueur de référence à l'aide de la jauge d'épaisseur décrite en 5.5. La largeur de l'éprouvette doit être supposée égale à la largeur entre les arêtes de coupe de la partie centrale étroite de l'emporte-pièce. Dans ce cas, la largeur de cette partie de l'emporte-pièce doit être mesurée à 0,05 mm près. Utiliser la valeur moyenne de chaque série de mesures pour calculer l'aire de la section transversale.

À l'aide de pieds à coulisse ou d'autres moyens, mesurer la distance entre les milieux des traits repères à 0,2 mm près. L'éprouvette doit être à l'état non déformé et ne doit pas avoir été déformée avant le mesurage.

8.2.2 Éprouvettes annulaires

Mesurer la largeur radiale et l'épaisseur axiale en six points approximativement équidistants sur le pourtour de l'anneau à l'aide des instruments décrits en 5.5. Utiliser la valeur moyenne de chaque série de mesures pour calculer l'aire de la section transversale.