
**Textiles — Méthode d'essai pour
l'évaluation de l'aspect des plis des
étoffes après nettoyage**

*Textiles — Test method for assessing the appearance of creases in
fabrics after cleansing*

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[ISO 7769:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7769:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2009

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Principe	1
4 Appareillage	1
5 Éprouvettes	4
6 Mode opératoire	4
7 Expression des résultats	5
8 Rapport d'essai	6
Annexe A (informative) Fidélité et biais	7
Annexe B (informative) Description numérique des étalons de plis ISO	9

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7769:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 7769 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 2, *Méthodes d'entretien, de finition et de résistance à l'eau*.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 7769:2006) dont elle constitue une révision mineure. Elle incorpore le projet d'amendement ISO 7769:2006/DAmD.1:2008 afin d'ajouter l'Annexe B (informative).

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009>

Textiles — Méthode d'essai pour l'évaluation de l'aspect des plis des étoffes après nettoyage

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode d'essai pour l'évaluation de la conservation des plis permanents des étoffes après un ou plusieurs traitements de nettoyage. Aucune technique de réalisation des plis n'est indiquée, celle-ci dépendant des propriétés des étoffes.

La présente méthode a été développée principalement pour l'utilisation des machines de lavage domestiques de type B, telles que définies dans l'ISO 6330, dans le procédé de nettoyage. Il est toutefois possible de l'utiliser avec les machines de type A définies dans la même Norme internationale.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 105-A03, *Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03: Échelle de gris pour l'évaluation des dégorgements*

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1dd6fdb6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009)

ISO 139, *Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai*

ISO 3175 (toutes les parties), *Textiles — Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements*

ISO 6330, *Textiles — Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles*

3 Principe

3.1 Des éprouvettes d'étoffes plissées sont soumises à des modes opératoires qui simulent des conditions de nettoyage. Un des modes opératoires de lavage et de séchage spécifiés dans l'ISO 6330 ou un des modes opératoires professionnels spécifiés dans la série de l'ISO 3175 est utilisé, selon l'accord conclu entre les parties intéressées.

3.2 L'évaluation est effectuée en ajoutant à l'éclairage vertical un spot lumineux placé de façon adéquate pour éclairer la zone plissée. Les éprouvettes sont comparées visuellement au moyen d'étalons de plis en matière plastique, sous l'éclairage spécifié.

4 Appareillage

4.1 Appareillage de lavage et de séchage, tel que spécifié dans l'ISO 6330, ou **appareillage d'entretien professionnel**, tel que spécifié dans l'ISO 3175.

4.2 Fer à repasser à sec ou à vapeur, avec réglages de la température en fonction des étoffes.

4.3 Éclairage.

La zone d'évaluation doit être une pièce obscure, utilisant la configuration d'éclairage représentée aux Figures 1 et 2 et comprenant les éléments suivants. Il convient que les dimensions des lampes soient choisies de manière que l'éclairage s'étende au-delà de la surface globale de l'éprouvette et des étalons lorsqu'ils sont utilisés pour l'évaluation.

4.3.1 Deux tubes fluorescents CW (cool white), sans déflecteur ni verre, chacun d'une longueur minimale de 2 m, disposés côte à côte.


4.3.2 Un réflecteur en émail blanc, sans déflecteur ni verre.

4.3.3 Un panneau d'examen visuel en contreplaqué épais, peint en un gris qui correspond à l'indice 2 de l'échelle de gris pour l'évaluation des déformations spécifiée dans l'ISO 105-A03.

4.3.4 Un spot de 500 W à lumière diffuse avec réflecteur et écran de protection (destiné à protéger les yeux de l'observateur de la lumière directe, comme illustré à la Figure 2).

4.4 Étalons de plis en matière plastique, préparés en vue de l'évaluation des plis, tels que représentés à la Figure 3.¹⁾

NOTE Une description numérique des étalons de plis ISO est fournie dans l'Annexe B.




Légende

- 1 étalons
- 2 éprouvette
- 3 tableau d'examen visuel
- 4 exemple d'emplacement de la lampe fluorescente

Figure 1 — Matériel d'éclairage utilisé pour l'examen visuel des éprouvettes

1) Les étalons représentés à la Figure 3 n'y figurent qu'en guise d'illustrations. Ces étalons peuvent être obtenus auprès de AATCC Technical Center, One Davis Drive, P.O. Box 12215, Research Triangle Park, North Carolina 27709-2215, USA; Tél: +1 919-549-8141; Fax: +1 919-549-8933; <http://www.aatcc.org>. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.

Dimensions en mètres



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 7769:2009
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1ad6f1b6-adae-4321-be8b-6c01541ffd1c/iso-7769-2009>



Légende

- 1 étalons
- 2 éprouvette
- 3 écran de protection
- 4 spot de 500 W à lumière diffuse avec réflecteur
- 5 observateur
- 6 niveau arbitraire des yeux

Figure 2 — Configuration d'éclairage et d'observation



Figure 3 — Étalons de plis en matière plastique

5 Éprouvettes

Préparer trois éprouvettes mesurant chacune 38 cm × 38 cm en les crantant pour éviter l'effilochage. Former un pli permanent au milieu et sur toute la longueur de chacune d'elles. Si l'étoffe est froissée, elle peut être lissée par un repassage approprié avant l'essai. Veiller à éviter de modifier la qualité même du pli.

6 Mode opératoire

6.1 Traiter chaque éprouvette conformément à l'une des méthodes spécifiées dans l'ISO 6330 ou dans l'ISO 3175, selon l'accord conclu par les parties intéressées.

6.2 Si cela est requis, recommencer quatre fois le traitement choisi afin d'obtenir un total de cinq cycles.

6.3 Conditionner les éprouvettes pendant une durée minimale de 4 h et une durée maximale de 24 h, conformément à l'ISO 139, en suspendant chaque éprouvette soit par deux coins de façon que le pli soit orienté verticalement, soit au moyen de pinces de grande largeur.

6.4 Pour l'évaluation, procéder aux étapes 6.4.1 à 6.4.5.

6.4.1 Trois observateurs doivent évaluer indépendamment chaque éprouvette traitée.

6.4.2 Monter l'éprouvette sur le panneau d'examen visuel (4.3.3) comme illustré à la Figure 1, en veillant à ne pas déformer le pli orienté verticalement. Placer les étalons de plis en matière plastique (4.4) sur le côté afin de faciliter l'évaluation comparative. Placer les étalons de plis en matière plastique les plus semblables de chaque côté de l'éprouvette. Placer les étalons 1, 3 ou 5 à gauche et 2 ou 4 à droite.

6.4.3 L'observateur doit se tenir debout juste en face de l'éprouvette, à une distance de 1,2 m du panneau d'examen. Il a été constaté que les différences normales de taille de l'observateur au-dessus ou au-dessous du niveau arbitraire des yeux de 1,5 m, n'ont pas d'effet significatif sur le niveau de cotation choisi.

L'éclairage vertical par les tubes fluorescents (4.3.1) et la lumière du spot latéral doivent être les seules sources de lumière éclairant le tableau d'examen visuel et toutes les autres sources de lumières dans la pièce doivent être éteintes. De nombreux observateurs ont constaté que la lumière réfléchiée par les murs situés sur le côté à proximité du panneau d'examen peut avoir une incidence sur l'évaluation des résultats. Il est recommandé soit de peindre les murs situés sur le côté en noir, soit d'installer des rideaux occultants de chaque côté du panneau d'examen de façon à éliminer toute interférence par réflexion.

6.4.4 Comparer l'état de conservation du pli de l'éprouvette avec les étalons de plis en matière plastique (voir Figure 3), en utilisant la configuration d'éclairage spécifiée dans une pièce obscure, comme illustré aux Figures 1 et 2. Attribuer le numéro de l'étalon de plis en matière plastique qui se rapproche le plus de l'aspect du pli de l'éprouvette (voir Figure 3 et Tableau 1) ou attribuer des valeurs qui se situent à mi-distance entre les étalons à chiffre entier, si l'aspect des éprouvettes le justifie.

Tableau 1 — Cotation de l'aspect du pli
(standards.iteh.ai)

Cotation	Aspect du pli
5	Équivalent à l'étalon CR-5
4,5	À mi-distance entre les étalons CR-4 et CR-5
4	Équivalent à l'étalon CR-4
3,5	À mi-distance entre les étalons CR-3 et CR-4
3	Équivalent à l'étalon CR-3
2,5	À mi-distance entre les étalons CR-2 et CR-3
2	Équivalent à l'étalon CR-2
1,5	À mi-distance entre les étalons CR-1 et CR-2
1	Équivalent à l'étalon CR-1 ou pire

6.4.5 De façon analogue, l'observateur doit évaluer indépendamment les deux autres éprouvettes. Les deux autres observateurs doivent procéder de même, en assignant les résultats de cotation de manière indépendante.

7 Expression des résultats

Calculer la moyenne des neuf résultats obtenus par les trois observateurs lors de l'évaluation du jeu des trois éprouvettes. Noter cette moyenne en l'arrondissant à la demi-unité d'évaluation la plus proche.