
**Caoutchouc régénéré dérivé
principalement de produits contenant
du caoutchouc naturel — Méthode
d'évaluation**

*Reclaimed rubber derived from products containing mainly natural
rubber — Evaluation procedure*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO/TS 16095:2014](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ad959cac-ff14-4067-a29a-125234a04c16/iso-ts-16095-2014)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ad959cac-ff14-4067-a29a-125234a04c16/iso-ts-16095-2014>



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO/TS 16095:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ad959cac-ff14-4067-a29a-125234a04c16/iso-ts-16095-2014>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2014

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Échantillonnage et préparation de l'échantillon	1
4 Essais physiques et chimiques sur le caoutchouc brut	2
4.1 Indice viscosimétrique Mooney.....	2
4.2 Extrait acétonique.....	2
4.3 Cendres.....	2
4.4 Noir de carbone.....	2
4.5 Teneur en caoutchouc.....	2
5 Préparation des mélanges d'essai pour l'évaluation	2
5.1 Formule d'essai normalisée.....	2
5.2 Mode opératoire de mélangeage — Mélangeage avec un mélangeur de laboratoire à cylindres.....	3
6 Évaluation des caractéristiques de vulcanisation à l'aide d'un essai au rhéomètre	5
6.1 Utilisation d'un rhéomètre à disque oscillant.....	5
6.2 Utilisation d'un rhéomètre sans rotor.....	5
7 Évaluation de l'indice viscosimétrique Mooney des mélanges d'essai	6
8 Évaluation des caractéristiques de contrainte-déformation en traction des mélanges d'essai vulcanisés	6
9 Évaluation de la dureté Shore des mélanges d'essai vulcanisés	6
10 Rapport d'essai	6

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ad959cac-ff14-4067-a29a-125234a04c16/iso-ts-16095-2014>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 45, *Élastomères et produits à base d'élastomères*, sous-comité SC 3, *Matières premières (y compris le latex) à l'usage de l'industrie des élastomères*.

NOTE 1 L'ISO/TC 45/SC 3 a décidé de publier une Spécification technique, car le résultat de l'essai interlaboratoires (ITP) permettant de valider le mode opératoire d'évaluation du caoutchouc naturel régénéré peut être discutable.

NOTE 2 Si le résultat de cet ITP démontre que le mode opératoire est répétable et reproductible, alors la présente Spécification technique sera transformée en Norme internationale.

Caoutchouc régénéré dérivé principalement de produits contenant du caoutchouc naturel — Méthode d'évaluation

1 Domaine d'application

La présente Spécification technique définit

- les méthodes d'essais physiques et chimiques des caoutchoucs bruts naturels régénérés, et
- les ingrédients normalisés, des formules d'essai normalisées, l'appareillage et les méthodes de mise en œuvre pour la détermination des caractéristiques de vulcanisation, et des propriétés mécaniques des caoutchoucs naturels.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 37, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination des caractéristiques de contrainte-déformation en traction*

ISO 247:2006, *Caoutchouc — Détermination du taux de cendres*

ISO 289-1, *Caoutchouc non vulcanisé — Déterminations utilisant un consistomètre à disque de cisaillement — Partie 1: Détermination de l'indice consistométrique Mooney*

ISO 1407:2011, *Caoutchouc — Détermination de l'extrait par les solvants*

ISO 1408:1995, *Caoutchouc — Dosage du noir de carbone — Méthode pyrolytique et méthodes par dégradation chimique*

ISO 1795, *Caoutchouc, naturel brut et synthétique brut — Méthodes d'échantillonnage et de préparation ultérieure*

ISO 2393, *Mélanges d'essais à base de caoutchouc — Mélangeage, préparation et vulcanisation — Appareillage et modes opératoires*

ISO 3417, *Caoutchouc — Détermination des caractéristiques de vulcanisation à l'aide du rhéomètre à disque oscillant*

ISO 6502, *Caoutchouc — Guide pour l'emploi des rhéomètres*

ISO 7619-1, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté par pénétration — Partie 1: Méthode au duromètre (dureté Shore)*

ISO 23529, *Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques*

ASTM D297-13, *Standard Test Methods for Rubber Products — Chemical Analysis*

3 Échantillonnage et préparation de l'échantillon

3.1 Prélever un échantillon de laboratoire d'environ 1,5 kg selon la méthode décrite dans l'ISO 1795.

3.2 Préparer l'échantillon d'essai conformément à l'ISO 1795.

4 Essais physiques et chimiques sur le caoutchouc brut

4.1 Indice viscosimétrique Mooney

Déterminer l'indice viscosimétrique Mooney conformément à l'ISO 289-1, sur une éprouvette préparée comme indiqué en 3.2.

Enregistrer le résultat comme ML(1 + 4) à 100 °C.

4.2 Extrait acétonique

Déterminer l'extrait acétonique conformément à la méthode A ou à la méthode B de l'ISO 1407:2011.

4.3 Cendres

Déterminer le taux de cendres conformément à la méthode A de l'ISO 247:2006.

4.4 Noir de carbone

Déterminer la teneur en noir de carbone conformément à l'ISO 1408:1995, Méthode A.

4.5 Teneur en caoutchouc

Déterminer la teneur en caoutchouc, R (en %), conformément à l'ASTM D297-13, Partie A, Articles 11, 12, et 13.

$$R = 100 - (a + b + c)$$

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ad959cac-ff14-4067-a29a-125234a04c16/iso-ts-16095-2014>

où

a est le taux de noir de carbone, en pourcentage (%);

b est le taux de cendres, en pourcentage (%);

c est l'extrait acétonique, en pourcentage (%).

5 Préparation des mélanges d'essai pour l'évaluation

5.1 Formule d'essai normalisée

La formule d'essai normalisée pour l'évaluation du caoutchouc naturel régénéré est donnée dans le [Tableau 1](#).

Les ingrédients utilisés doivent être des matériaux de référence normalisés au niveau national ou international. En l'absence de matériau de référence normalisé, les ingrédients à utiliser doivent faire l'objet d'un accord entre les parties intéressées.

Tableau 1 — Formule d'essai normalisée

Ingrédient	Parties en masse
Caoutchouc naturel régénéré	100,00 + x + y + z
Acide stéarique ^a	2,00
Oxyde de zinc ^a	5,00
Soufre ^a	3,00
Mercaptobenzothiazole (MBT)	0,50
Diphénylguanidine (DPG)	1,20
Total	110,70 + x + y + z
NOTE 1 x est le nombre de parties de noir de carbone pour 100 parties de caoutchouc dans le caoutchouc naturel régénéré.	
NOTE 2 y est le nombre de parties de l'extrait acétonique pour 100 parties de caoutchouc dans le caoutchouc naturel régénéré.	
NOTE 3 z est le nombre de parties de cendres pour 100 parties de caoutchouc dans le caoutchouc naturel régénéré.	
^a Des ingrédients en poudre sont utilisés (ingrédients de vulcanisation standards utilisés dans l'industrie).	

5.2 Mode opératoire de mélangeage — Mélangeage avec un mélangeur de laboratoire à cylindres

La masse, en g, du mélange mis en œuvre sur un mélangeur de laboratoire à cylindres normalisé doit être suffisante pour former un bourrelet de caoutchouc approprié. La température de la surface des cylindres doit être maintenue à $40\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant toute la durée du mélangeage.

Un bourrelet convenable de caoutchouc entre les cylindres doit être maintenu pendant le mélangeage. Si cela n'est pas obtenu avec les réglages d'écartement des cylindres spécifiés ci-après, de petits ajustements peuvent s'avérer nécessaires.

Une masse de mélange mis en œuvre sur mélangeur à cylindres égale à deux fois la masse de la formule peut également être utilisée. Mais dans ce cas, des ajustements supplémentaires d'écartement des cylindres sont nécessaires.

- Peser précisément, à 1 mg près, le caoutchouc naturel régénéré.
- Peser précisément, à 0,02 mg près, les activateurs et les agents vulcanisant conformément à la formule d'essai donnée ci-dessous proportionnellement à la quantité de régénéré utilisée.

	Durée min	Durée cumulée min
c) Former le manchon de caoutchouc régénéré, les cylindres étant écartés de 1,2 mm.	1,0	1,0
d) Ajouter régulièrement l'oxyde de zinc et l'acide stéarique sur toute la longueur des cylindres du mélangeur. Lorsque tout l'oxyde de zinc et l'acide stéarique ont été incorporés, faire une coupe aux 3/4 de chaque côté.	1,0	2,0

Ne pas découper le mélange tant que de la poudre est visible dans le bourrelet ou à la surface du cylindre. S'assurer de remettre dans le mélange tout ingrédient tombé du mélangeur à cylindre.

ISO/TS 16095:2014(F)

e) Ajouter régulièrement le MBT sur toute la longueur des cylindres du mélangeur. Lorsque toute la poudre a été incorporée, faire une coupe aux 3/4 de chaque côté.	1,0	3,0
f) Ajouter régulièrement le DPG sur toute la longueur des cylindres du mélangeur. Lorsque toute la poudre a été incorporée, faire une coupe aux 3/4 de chaque côté.	1,0	4,0
g) Ajouter régulièrement le soufre sur toute la longueur des cylindres du mélangeur. Lorsque toute la poudre a été incorporée, faire une coupe aux 3/4 de chaque côté.	1,0	5,0
h) Couper le mélange et le retirer des cylindres du mélangeur.	2,0	7,0
i) Régler l'écartement du mélangeur à cylindres à 1,2 mm et faire passer le mélange six fois entre les cylindres.	3,0	10,0
	Durée totale	10,0

- j) Tirer le mélange en feuille, dans le sens du grain, à une épaisseur d'environ 6 mm et vérifier le poids du mélange. Si le poids du mélange diffère de la valeur théorique de plus de + 0,5 % ou - 1,5 %, éliminer le mélange et en refaire un autre.
- k) Retirer suffisamment de matériau pour l'essai au rhéomètre.
- l) Tirer le mélange en feuille, dans le sens du grain, d'une épaisseur d'environ 2,2 mm pour la préparation de plaques d'essai ou d'une épaisseur appropriée pour préparer les éprouvettes ISO en forme d'anneau ou d'haltères conformément à l'ISO 37.
- m) Après mélangeage, conditionner le mélange pendant au moins 2 h, mais pas plus de 24 h, si possible à température et humidité normales de laboratoire comme défini dans l'ISO 23529. Mouler la plaque à 140 °C pendant 20 min. Pour les pions de plus de 6 mm, un temps supplémentaire de 2 min peut être ajouté.

NOTE Pour les caoutchoucs régénérés à très faible indice viscosimétrique Mooney, une tendance du régénéré à coller sur le cylindre peut être observée. Dans de tel cas, la lame racleuse telle que représentée à la [Figure 1](#) peut être utilisée. Après avoir raclé le matériau à chaque fois, il convient de le plier deux fois et de le passer à nouveau dans le mélangeur à cylindres pour assurer un mélangeage adéquat des produits chimiques.



Légende

a lame racleuse

Figure 1 — Exemple de lame racleuse

6 Évaluation des caractéristiques de vulcanisation à l'aide d'un essai au rhéomètre (standards.iteh.ai)

6.1 Utilisation d'un rhéomètre à disque oscillant

Mesurer les paramètres d'essai normalisés suivants:

M_L , M_H à un temps défini, t_{s1} , $t'_c(50)$, $t'_c(90)$ et $t'_c(95)$

conformément à l'ISO 3417, en utilisant les conditions d'essai suivantes:

- fréquence d'oscillation: 1,7 Hz (100 cycles par minute);
- amplitude d'oscillation: 1° d'arc (Une amplitude d'oscillation de 3° d'arc est permise en option. Si cette amplitude est choisie, mesurer t_{s2} au lieu de t_{s1} .);
- gamme de couple: à choisir pour donner au moins 75 % de la déviation totale à M_H ;
- température de la matrice: essais à faire à 140 °C ± 0,3 °C;
- durée de préchauffage: aucun.

6.2 Utilisation d'un rhéomètre sans rotor

Mesurer les paramètres d'essai normalisés suivants:

F_L , F_{max} à un temps défini, t_{s1} , $t'_c(50)$, $t'_c(90)$, et $t'_c(95)$

conformément à l'ISO 6502, en utilisant les conditions d'essai suivantes:

- fréquence d'oscillation: 1,7 Hz (100 cycles par minute);
- amplitude d'oscillation: 0,5° d'arc (Une amplitude d'oscillation de 1° d'arc est permise en option. Si cette amplitude est choisie, mesurer t_{s2} au lieu de t_{s1} .);
- gamme de couple: à choisir pour donner au moins 75 % de la déviation totale à F_{max} ;