SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

01-september-2015

Steklena vlakna - Preja - Označevanje (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Textile glass - Yarns - Designation (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Textilglas - Garne - Bezeichnung (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Verre textile - Fils - Désignation (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 2078:1994/FprA1

ICS:

59.100.10 Materiali iz steklenih vlaken Textile glass materials

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015 de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

SCHLUSS-ENTWURF
EN ISO 2078:1994

FprA1

Juli 2015

ICS 59.100.10

Deutsche Fassung

Textilglas - Garne - Bezeichnung (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Textile glass - Yarns - Designation (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Verre textile - Fils - D?ignation (ISO 2078:1993/FDAM 1:2015)

Dieser Änderungs-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 erstellt.

Dieser Entwurf für eine Änderung A1 wird, wenn er angenommen ist, die Europäische Norm EN ISO 2078:1994 modifizieren. Wenn aus diesem Änderungs-Entwurf eine Änderung wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen diese Änderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist.

Dieser Änderungs-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des CEN-CENELEC mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Warnvermerk : Dieses Schriftstück hat noch nicht den Status einer Europäischen Norm. Es wird zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankündigung ändern und darf nicht als Europäischen Norm in Bezug genommen werden.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

© 2015 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO 2078:1994/FprA1:2015 D

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

Inhalt

Seite

Vorwort **3**

1 Änderung zu 4.4.1 ..... **4**

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2078:1993/FprA1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 2078:1993/FDAM 1:2015 wurde vom CEN als EN ISO 2078:1993/FprA1:2015 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

SIST EN ISO 2078:1999/kFprA1:2015

1 Änderung zu 4.4.1

Tabelle 1 ist durch die folgende Tabelle zu ersetzen:

Art	Allgemeine Angaben	Allgemeine Angaben (modifiziert)
E	Für allgemeine Verwendung; gute elektrische Eigenschaften	Gemische mit für die meisten Anwendungen geeigneten elektrischen Eigenschaften, Festigkeit und Beständigkeit
D	Hohe dielektrische Eigenschaften	Gemische mit einer niedrigen dielektrischen Konstante
A	Hoher Alkaligehalt	Gemische mit hohem Alkaligehalt, typischerweise mit niedrigerer elektrischer Widerstandsfähigkeit, Festigkeit und Beständigkeit als E-Glas
C	Chemische Beständigkeit	Gemisch mit Korrosionsbeständigkeit gegen die meisten Säuren
S	Hohe mechanische Festigkeit	Gemische im System SiO_2-Al_2O_3-MgO mit hohem Elastizitätsmodul
R	Hohe mechanische Festigkeit	Gemische im System SiO_2-Al_2O_3-MgO-CaO mit hoher Zugfestigkeit und hohem Elastizitätsmodul
AR	Alkalisch beständig	Gemisch mit alkalischer Korrosionsbeständigkeit
E-CR	Zur Verwendung in säurehaltiger Umgebung	E-Glas-Gemische, modifiziert für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit gegen die meisten Säuren