

# МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ISO  
6932

Четвертое издание  
2014-03-15

---

---

**Сталь углеродистая полосовая,  
обжатая в холодном состоянии, с  
содержанием углерода не более 0,25 %**

*Cold-reduced carbon steel strip with a maximum carbon content of  
0,25 %*

**iTeh Standards**  
**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

[ISO 6932:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/90f678e9-c00f-4828-bd74-4c847e53c288/iso-6932-2014>

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R  
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO



Ссылочный номер  
ISO 6932:2014(R)

© ISO 2014

iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 6932:2014](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/90f678e9-c00f-4828-bd74-4c847e53c288/iso-6932-2014>



**ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ**

© ISO 2014

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии или отправкой по интернету или внутри сети, без предварительного письменного согласия. Разрешение может быть получено от ISO по адресу, приведенному ниже, или от комитета-члена ISO в стране запрашивающей стороны.

ISO copyright office  
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20  
Tel. + 41 22 749 01 11  
Fax + 41 22 749 09 47  
E-mail [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web [www.iso.org](http://www.iso.org)

Опубликовано в Швейцарии

## Содержание

Страница

<b>Предисловие .....</b>	iv
<b>1      Область применения .....</b>	1
<b>2      Нормативные ссылки .....</b>	1
<b>3      Термины и определения .....</b>	1
<b>4      Размеры.....</b>	3
<b>5      Химический состав.....</b>	3
5.1    Общие положения.....	3
5.2    Анализ плавки .....	3
5.3    Анализ изделия .....	3
<b>6      Условия производства .....</b>	4
6.1    Физические свойства .....	4
6.2    Выплавка стали .....	4
6.3    Свариваемость.....	7
6.4    Применение .....	7
6.5    Механические свойства.....	7
6.6    Промасливание .....	7
6.7    Кромки .....	7
6.8    Состояние обработки поверхности .....	8
<b>7      Допуски на размеры и форму .....</b>	8
<b>8      Отбор образцов. Испытание на твердость или на растяжение .....</b>	11
<b>9      Испытание механических свойств.....</b>	11
9.1    Испытание на твердость .....	11
9.2    Испытание на растяжение .....	11
<b>10     Повторные испытания .....</b>	11
10.1    Механическая обработка и трещины .....	11
10.2    Дополнительные испытания .....	11
<b>11     Повторное представление для приемки.....</b>	11
<b>12     Качество изготовления .....</b>	11
<b>13     Контроль и приемка .....</b>	12
<b>14     Размер рулона.....</b>	12
<b>15     Маркировка .....</b>	12
<b>16     Информация, которая должна представляться заказчиком .....</b>	12
<b>Библиография.....</b>	14

## Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Методики, использованные для разработки данного документа и те, которые предназначены для их дальнейшего сохранения, описаны в Части 1 Директив ISO/IEC. Особенно следует указывать различные критерии утверждения, необходимые для разных типов документов ISO. Данный документ составлен в соответствии с редакторскими правилами Части 2 Директив ISO/IEC ([www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Следует иметь в виду, что некоторые элементы этого документа могут быть объектом патентных прав. Организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав. Детали любого патентного права, идентифицированного при разработке документа должны находиться во Введении и/или в перечне полученных патентных заявок ISO ([www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Любое фирменное наименование, используемое в этом документе является информацией для удобства пользователей и не является одобрением.

О толковании значения специфических терминов ISO и выражений, относящихся к оценке соответствия, а также информации о строгом соблюдении ISO принципов ВТО в отношении Технических барьеров в торговле (ТБТ) см. следующую URL: [Foreword — Supplementary information](#).

Техническим Комитетом, ответственным за данный документ, является ISO/TC 17, Сталь, Подкомитет SC 12, Продукция непрерывной прокатки.

Настоящее четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 6932:2008), которое было технически пересмотрено.

# Сталь углеродистая полосовая, обжатая в холодном состоянии, с содержанием углерода не более 0,25 %

## 1 Область применения

1.1 Настоящий международный стандарт распространяется на полосовую углеродистую сталь, обжатую в холодном состоянии, с максимальной долей по массе углерода 0,25 %, поставляемую с допусками на два уровня жестче, чем листовая углеродистая сталь, обжатая в холодном состоянии, а также с особыми требованиями к качеству, к твердости или к механическим свойствам, с особой кромкой и определенным качеством обработки поверхности.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Данный международный стандарт не распространяется ни на продукцию с узкой шириной, известную как листы из углеродистой стали, обжатой в холодном состоянии, отрезанные от более широких листов (ISO 3574), ни на полосовую углеродистую сталь, обжатую в холодном состоянии, содержащую более 0,25 % углерода по массе (ISO 4960).

Полосовая углеродистая сталь, обжатая в холодном состоянии, производится с максимальным установленным содержанием углерода по массе не более:

- 0,15 % для материалов, определяемых по механическим свойствам;
- 0,25 % для материалов, определяемых по требованиям к твердости (при отпуске).

## 2 Нормативные ссылки

[ISO 6932:2014](http://www.iso.org/iso/standard/6932/6932-2014)

Следующие ссылочные нормативные документы являются обязательными для применения настоящего документа. Для жестких ссылок применяется только цитируемое издание документа. Для плавающих ссылок необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения).

ISO 6507-1, *Материалы металлические. Испытание твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод испытания*

ISO 6508-1, *Материалы металлические. Испытание твердости по Роквеллу. Часть 1. Метод испытания*

ISO 6892-1, *Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре*

## 3 Термины и определения

Для данного документа применяются следующие термины и определения.

### 3.1

**сталь углеродистая полосовая, обжатая в холодном состоянии**  
**cold-reduced carbon steel strip**

прокат, полученный из горячекатаного декапированного рулона, который был обжат в холодном состоянии до нужной толщины, на одноклетевом прокатном стане или на стане tandem с последовательным расположением клетей

**3.2**

**обжатие в холодном состоянии**

**cold reduction**

процесс уменьшения толщины полосы при комнатной температуре, при котором величина уменьшения больше, чем при дрессировке (3.8)

**3.3**

**раскисление алюминием**

**aluminium killed**

сталь, которую стабилизируют алюминием в количестве достаточном, для предотвращения выделения газа при затвердевании

**3.4**

**отжиг**

**annealing**

процесс нагрева до и выдержки при соответствующей температуре и последующее охлаждение с нужной скоростью для таких целей, как понижение твердости, облегчение холодной обработки, получение заданной микроструктуры или получение нужных механических, физических или других свойств

**3.5**

**марка стального листа**

**temper**

обозначение числом или термином, указывающее минимум, максимум или диапазон твердости

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Марки получают по отбору и контролю химического состава, по степени холодного обжатия (3.2), по термической обработке и по дрессировке.

**3.6**

**дрессированный лист из мягкой стали**

**dead soft**

состояние, описывающее отожженную полосу, изготовленную без определенного контроля линий или перегибов проката

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Ее применяют для вытяжки и там, где такие поверхностные характеристики не вызывают возражений.

**3.7**

**качество обработки поверхности**

**surface finish**

степень гладкости или блеска полосы

**3.8**

**дрессировка**

**skin pass**

легкая холодная прокатка изделия, в результате которой происходит увеличение твердости и некоторая потеря пластичности

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Дрессировка предназначена для сведения к минимуму появления разрывов рулона, линий и перегиба проката, или для контроля формы или для получения заданного качества обработки поверхности (3.7).

**3.9**

**партия**

**lot**

доля выборки, состоящая из 50 т или меньше полосы одинакового обозначения, прокатанной до одинаковой толщины и марки стали листа (3.5) или механических свойств

## 4 Размеры

Данная продукция обычно выпускается толщиной 6 мм и ниже и шириной до 600 мм в рулонах и мерных длинах.

## 5 Химический состав

### 5.1 Общие положения

Химический состав (анализ плавки) не должен превышать значений, приведенных в Таблицах 1 и 2.

### 5.2 Анализ плавки

Анализ каждой плавки стали должен осуществляться производителем, для определения соответствия с требованиями Таблиц 1 и 2. По запросу во время заказа результаты этого анализа должны быть сообщены заказчику или его представителю.

### 5.3 Анализ изделия

Анализ по изделию может проводиться заказчиком с целью проверки результата установленного анализа на изделие и с учетом какой-либо нормальной неоднородности.

Допуски на анализ по изделию должны соответствовать Таблицам 2 и 3.

**Таблица 1 — Химический состав (анализ плавки)**

В процентах по массе

Обозначение марки или сорта	Углерод (C) макс.	Марганец (Mn) макс.	Фосфор (P) макс.	Сера (S) макс.
Марка № 1, 2, 3	0,25	0,60	0,035	0,04
Марка № 4, 5	0,15	0,60	0,035	0,04
CR21	0,15	0,60	0,05	0,035
CR22	0,10	0,50	0,04	0,035
CR23	0,08	0,45	0,03	0,03
CR24	0,06	0,45	0,03	0,03

**Таблица 2 — Пределы на дополнительные химические элементы<sup>a</sup>**

В процентах по массе

Элемент	Анализ плавки макс.	Анализ изделия макс.
Cu <sup>b</sup>	0,20	0,23
Ni <sup>b</sup>	0,20	0,23
Cr <sup>b,c</sup>	0,15	0,19
Mo <sup>b,c</sup>	0,06	0,07
Nb <sup>d</sup>	0,008	0,018
V <sup>d</sup>	0,008	0,018
Ti <sup>d</sup>	0,008	0,018

<sup>a</sup> Каждый из элементов, перечисленных в данной таблице должен включаться в протокол анализа плавки. Когда присутствующее количество меди, никеля, хрома или молибдена менее 0,02 %, то анализ может быть зарегистрирован как < 0,02 %.

<sup>b</sup> Сумма меди, никеля, хрома и молибдена при анализе плавки не должна превышать 0,50 %. Если установлены один или несколько из этих элементов, то сумма не применяется; а применяются только индивидуальные пределы на оставшиеся элементы.

<sup>c</sup> Сумма хрома и молибдена при анализе плавки не должна превышать 0,16 %. Если установлены один или несколько из этих элементов, то сумма не применяется; а применяются только индивидуальные пределы на оставшиеся элементы.

<sup>d</sup> Анализ плавки более, чем 0,008 % может представляться по соглашению между производителем и заказчиком.

**Таблица 3 — Допуски на анализ изделия**

В процентах по массе

Элемент	Диапазон установленного элемента	Допуск сверх установленного максимума
Углерод	$\geq 0,06$ до $\leq 0,15$	0,03
	$> 0,15$ до $\leq 0,25$	0,04
Марганец	$\leq 0,60$	0,03
Фосфор	$\leq 0,05$	0,01
Сера	$\leq 0,04$	0,01

**ПРИМЕЧАНИЕ** Допуск сверх установленного максимума- это допустимое превышение сверх установленного требования, а не анализа по плавке

## 6 Условия производства

### 6.1 Физические свойства

**6.1.1** Физические свойства могут устанавливаться так, как приведено в данном международном стандарте, либо по требованиям к марке в соответствии с Таблицей 4 либо по механическим свойствам в соответствии с Таблицей 5, но не по обоим, поскольку отсутствует прямое соотношение.

**6.1.2** Полосовая углеродистая сталь, обжатая в холодном состоянии, определенная по требованиям к марке полосы, изготавливается со следующими обозначениями марки:

- № 1 (твёрдая);
- № 2 (полу твёрдая);
- № 3 (четверть твёрдая);
- № 4 (дрессированная);
- № 5 (дрессировка мягкой стали для глубокой вытяжки).

**6.1.3** Полосовая углеродистая сталь, обжатая в холодном состоянии, определенная по механическим свойствам, изготавливается со следующими обозначениями торгового качества и для вытяжки:

- CR21 (торгового качества);
- CR22 (для вытяжки);
- CR23 (для глубокой вытяжки);
- CR24 (для глубокой вытяжки, раскислена алюминием).

### 6.2 Выплавка стали

Если не согласовано иначе между заинтересованными сторонами, то процессы плавки и производства полосовой углеродистой стали, обжатой в холодном состоянии, отдаются на усмотрение производителя. По запросу заказчик должен быть проинформирован о процессе сталеварения, который применяется.

**Таблица 4 — Требования к марке и твердости полосовой углеродистой стали,  
обжатой в холодном состоянии**

<b>Марка полосы</b>	<b>Толщина <math>e</math> мм</b>	<b>Твердость</b>			
		<b>Шкала Роквелла В HRB</b>	<b>Шкала Роквелла 30T HR30T</b>	<b>Шкала Роквелла 15T HR15T</b>	<b>Шкала Виккерса HV</b>
<b>№ 1 (твёрдая)</b>	$e \leq 0,36$	—	—	88,2 мин.	170 мин.
	$0,36 < e \leq 1,0$	—	73,1 мин.	—	170 мин.
	$e > 1,0$	84 мин.	—	—	162 мин.
<b>№ 2а (полутвёрдая)</b>	$e \leq 0,36$	—	—	83,5 – 89,5	125 – 185
	$0,36 < e \leq 1,0$	—	63,5 – 75,8	—	125 – 185
	$e > 1,0$	70 – 89	—	—	125 – 185
<b>№ 3а (четверть твёрдая)</b>	$e \leq 0,36$	—	—	80 – 86,6	107 – 150
	$0,36 < e \leq 1,0$	—	56,5 – 69,7	—	107 – 150
	$e > 1,0$	60 – 80	—	—	107 – 150
<b>№ 4а (дрессировка)</b>	$e \leq 0,36$	—	—	82 макс.	116 макс.
	$0,36 < e \leq 1,0$	—	60 макс.	—	116 макс.
	$e > 1,0$	65 макс.	—	—	116 макс.
<b>№ 5а (дрессировка мягкой стали)</b>	$e \leq 0,36$	—	—	78,5 макс.	100 макс.
	$0,36 < e \leq 1,0$	—	53 макс.	—	100 макс.
	$e > 1,0$	55 макс.	—	—	100 макс.

a Могут заказываться с диапазоном содержания углерода от 0,15 % до 0,25 %. В каждом случае требование к максимальной твердости устанавливается по соглашению.

[ISO 6932:2014](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/90f678e9-c00f-4828-bd74-4c847e53c288/iso-6932-2014)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/90f678e9-c00f-4828-bd74-4c847e53c288/iso-6932-2014>

**Таблица 5 — Требования к механическим свойствам для полосовой углеродистой стали, обжатой в холодном состоянии<sup>a</sup>**

Обозначение по марке стали	Условия поставки <sup>b</sup>	$R_e$ макс. <sup>c</sup> МПа	$R_m^d$ МПа	A мин. %	
				$L_0 = 80$ мм <sup>e</sup>	$L_0 = 50$ мм
CR21	HK <sup>f</sup>	—	—	—	—
	TC	—	410 макс.	28	32
	HK270	—	410 макс.	28	32
	HK290	—	290 – 430	18	24
	HK390	—	390 – 540	—	—
	HK490	—	490 – 640	—	—
	HK590	—	590 – 740	—	—
	HK690	—	690 мин.	—	—
CR22	TC	—	370 макс.	32	35
	HK270	250	370 макс.	32	35
	HK290	355	290 – 410	21	25
	HK390	—	390 – 510	5	13
	HK490	—	490 – 620	—	—
	HK590	—	590 мин.	—	—
CR23	TC	—	350 макс.	36	38
	HK270	225 <sup>g</sup>	350 макс.	36	38
	HK290	325	290 – 390	23	27
	HK390	—	390 – 490	6	14
	HK490	—	490 – 600	—	—
	HK590	—	590 мин.	—	—
CR24	TC	—	350 макс.	36	38
	HK270	225 <sup>g</sup>	350 макс.	36	38
	HK290	325	290 – 390	23	27
	HK390	—	390 – 490	6	14
	HK490	—	490 – 590	—	—
	HK590	—	590 – 690	—	—

<sup>a</sup> Продольные образцы для испытаний:

$R_e$  предел текучести

$R_m$  предел прочности на растяжение

A процент удлинения после разрыва

$L_0$  расчетная длина образца для испытаний

<sup>b</sup> Условия поставки: HK, обжата в холодном состоянии; TC, отожжена; HK270, дрессирована; HK290 до HK690, обжата в холодном состоянии в разных степенях.

<sup>c</sup> Для толщин 0,7 мм и менее, значения установленного максимального предела текучести повышены на 20 МПа.

<sup>d</sup> Минимальные значения предела прочности на растяжение для условий поставки HK, TC и HK270 предполагаются равными 270 МПа.

<sup>e</sup> Значения минимального удлинения уменьшены на 2 % для толщин от 0,5 мм до 0,7 мм включительно и на 4 % для толщин менее 0,5 мм.

<sup>f</sup> Для такого состояния нет требований к механическим свойствам.

<sup>g</sup> Для толщин 1,5 мм и больше, максимальны предел текучести равен 235 МПа.