

Deuxième édition
2017-08

Flux de brasage tendre — Méthodes d'essai —

Partie 15: Essai de corrosion du cuivre

Soft soldering fluxes — Test methods —

Part 15: Copper corrosion test

iTeh Standards
[**\(https://standards.iteh.ai\)**](https://standards.iteh.ai)
Document Preview

[ISO 9455-15:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/4debflca-b9df-4224-a320-3d30c8deb556/iso-9455-15-2017>



Numéro de référence
ISO 9455-15:2017(F)

© ISO 2017

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 9455-15:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/4debflca-b9df-4224-a320-3d30c8deb556/iso-9455-15-2017>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application.....	1
2 Références normatives.....	1
3 Termes et définitions.....	1
4 Principe.....	1
5 Réactifs et matériaux.....	1
6 Appareillage.....	2
7 Préparation des éprouvettes.....	2
8 Mode opératoire.....	3
8.1 Généralités.....	3
8.2 Fluxage des éprouvettes.....	4
8.2.1 Pour les échantillons de flux solide, pâteux et liquide.....	4
8.2.2 Pour les échantillons de fil à flux incorporé.....	4
8.2.3 Pour les échantillons de pâte de brasage.....	4
8.3 Chauffage des éprouvettes.....	4
8.4 Conditionnement des éprouvettes.....	5
8.5 Examen des éprouvettes.....	5
8.6 Évaluation de la corrosion.....	5
8.6.1 Généralités.....	5
8.6.2 Examen après fluxage et fusion.....	6
8.6.3 Examen après conditionnement.....	6
9 Expression des résultats.....	6
10 Rapport d'essai.....	6
Annexe A (informative) Exemples de degrés variés de corrosion résultant de l'essai de corrosion du cuivre.....	7
Bibliographie.....	12

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues (voir www.iso.org/brevets).

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour information à l'intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Pour une explication sur la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, aussi bien que les informations au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) concernant les Obstacles Techniques au Commerce (OTC) voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Le présent document a été élaboré par le Comité Technique ISO/44, *Soudage et techniques connexes*, sous-comité SC 12, *Produits de brasage tendre*. ISO 9455-15:2017

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 9455-15:1996), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- l'utilisation de brasures sans plomb a été ajoutée;
- les exigences pour les appareillages ont été mises à jour;
- le rapport d'essai a été mis à jour;
- les figures dans l'[Annexe A](#) ont été réorganisées;
- le présent document a fait l'objet d'une révision éditoriale.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 9455 se trouve sur le site internet de l'ISO.

Il convient d'adresser toute demande d'interprétation officielle de l'un des aspects du présent document au Secrétariat de l'ISO/TC 44/SC 12 via votre organisme de normalisation national. Une liste complète de ces organismes se trouve sur le site www.iso.org.

Flux de brasage tendre — Méthodes d'essai —

Partie 15: Essai de corrosion du cuivre

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode quantitative pour la détermination des propriétés corrosives des résidus de flux sur un substrat de cuivre, lorsqu'il est soumis à des conditions environnementales contrôlées. L'essai est applicable aux flux de type 1, tels que définis dans l'ISO 9454-1.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 197-1, *Cuivre et alliages de cuivre — Termes et définitions — Partie 1: Matériaux*

ISO 9453, *Alliages de brasage tendre Compositions chimiques et formes*

ISO 9455-1, *Flux de brasage tendre — Méthodes d'essai — Partie 1: Dosage des matières non volatiles par gravimétrie*

ISO 9455-2, *Flux de brasage tendre — Méthodes d'essai — Partie 2: Dosage des matières non volatiles par ébulliométrie*

<http://IEC 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide, régime continu>

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Principe

Une boulette de brasure est fondu au contact du flux soumis à l'essai sur une éprouvette constituée d'une feuille de cuivre. L'éprouvette est ensuite exposée à un environnement à température/humidité contrôlée et la corrosion résultante du cuivre, si besoin, est évaluée en utilisant un microscope de faible puissance.

5 Réactifs et matériaux

Seuls des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou désionisée doivent être utilisés.

5.1 Solution de peroxydisulfate d'ammonium, préparée comme suit.

Dissoudre 250 g de peroxydisulfate d'ammonium $[(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8]$ dans de l'eau et y ajouter, avec précaution, 5 ml d'acide sulfurique (densité 1,84 g/ml). Mélanger, refroidir, diluer jusqu'à obtenir 1 litre et mélanger. Cette solution doit être préparée juste avant utilisation.

5.2 Acide sulfurique, solution à 5 % (par volume).

Ajouter avec précaution, en agitant, 50 ml d'acide sulfurique ($\rho = 1,84$ g/ml) à 400 ml d'eau et mélanger. Refroidir, diluer jusqu'à obtenir 1 litre et bien mélanger.

5.3 Solvant de dégraissage, tel qu'acétone ou éther de pétrole.

5.4 Feuille de cuivre de 0,5 mm d'épaisseur, désoxydée au phosphore, conformément à l'ISO 197-1.

5.5 Fils de brasage ou boulettes, conforme à l'ISO 9453, Sn63Pb37, Sn60Pb40, Sn96,5Ag3Cu0,5 ou tout autre alliage de brasage tendre tel qu'accepté entre le client et le fournisseur.

6 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit:

6.1 Bain de métal d'apport.

iTeh Standards

Chauffer la cuve de brasage de telle sorte que le bain de métal d'apport se stabilise à (235 ± 5) °C dans le cas des alliages Sn63Pb37 et Sn60Pb40, ou à (255 ± 3) °C pour le Sn96,5Ag3Cu0,5, ou à (35 ± 3) °C au-dessus de la température de liquidus de tout autre alliage de brasage tel qu'accepté entre l'utilisateur et le fournisseur. Pour les alliages de brasage à l'exception du Sn63Pb37 et du Sn60Pb40, la température de la cuve de brasage peut être supérieure d'environ 40 °C à la température de liquidus de chaque alliage.

ISO 9455-15:2017

6.2 Enceinte à humidité contrôlée, conformément aux exigences de température et d'humidité de l'IEC 60068-2-78, essai Cab.

6.3 Dispositif d'emboutissage (par exemple une machine d'emboutissage Erichsen ou dispositif d'emboutissage équivalent).

Le dispositif doit être muni d'une matrice de diamètre 27 mm et d'une bille d'acier de diamètre 20 mm (voir [Figure 1](#)).

6.4 Étuve (à circulation d'air), convenant à une utilisation à (60 ± 2) °C.

6.5 Microscope stéréoscopique de faible puissance, capable de grossissement $\times 20$, équipé d'un éclairage à quartz-halogène.

6.6 Pinces ou autre dispositif mécanique, pour soulever l'éprouvette de la surface du bain de métal d'apport de brasage fondu.

7 Préparation des éprouvettes

À partir d'une feuille de cuivre de 0,5 mm d'épaisseur ([5.4](#)), découper des éprouvettes carrées de 50 mm \times 50 mm chacune.

Serrer chacune des éprouvettes, à son tour, au centre de la matrice de diamètre 27 mm du dispositif d'emboutissage ([6.3](#)). En utilisant la bille d'acier de 20 mm de diamètre, former un creux de 3 mm de