
**Essais non destructifs des
assemblages soudés — Contrôle par
ultrasons — Techniques, niveaux
d'essai et évaluation**

*Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques,
testing levels, and assessment*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 17640:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/04772d1a-f1a2-4e92-8c16-29b185bac9f7/iso-17640-2017>



Numéro de référence
ISO 17640:2017(F)

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 17640:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/04772d1a-f1a2-4e92-8c16-29b185bac9f7/iso-17640-2017>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv	
1	Domaine d'application	1
2	Références normatives	1
3	Termes et définitions	2
4	Symboles	2
5	Principe	3
6	Informations requises avant le contrôle	3
6.1	Points à spécifier	3
6.2	Informations spécifiques requises avant le contrôle	4
6.3	Procédure de contrôle écrite	4
7	Exigences relatives au personnel et au matériel	4
7.1	Qualification du personnel	4
7.2	Matériel d'essai	5
7.3	Paramètres des traducteurs	5
7.3.1	Fréquence d'essai	5
7.3.2	Angles d'incidence	5
7.3.3	Taille de l'élément	5
7.3.4	Adaptation des traducteurs aux surfaces de balayage incurvées	6
7.3.5	Milieu de couplage	6
8	Volume à contrôler	6
9	Préparation des surfaces de balayage	6
10	Contrôle du métal de base	7
11	Réglage de l'étendue et de la sensibilité	8
11.1	Généralités	8
11.2	Référence pour le réglage de la sensibilité	9
11.3	Niveaux d'évaluation	10
11.4	Correction de transfert	10
11.5	Rapport signal-bruit	10
12	Niveaux de contrôle	10
13	Techniques de contrôle	11
13.1	Généralités	11
13.2	Exploration manuelle	11
13.3	Recherche des défauts perpendiculaires à la surface	11
13.4	Localisation des discontinuités	11
13.5	Évaluation des indications	11
13.5.1	Généralités	11
13.5.2	Amplitude maximale de l'écho	12
13.5.3	Longueur de la discontinuité	12
13.5.4	Hauteur de la discontinuité	12
13.5.5	Caractérisation des discontinuités	12
14	Rapport de contrôle	12
Annexe A (normative) Niveaux de contrôle pour différents types d'assemblages soudés		14
Bibliographie		28

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir <http://www.iso.org/directives>).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 44, *Soudage et techniques connexes*, sous-comité SC 5, *Essais et contrôle des soudures*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 17640:2010), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Il convient d'adresser les demandes d'interprétation officielles de l'un quelconque des aspects du présent document au secrétariat de l'ISO/TC 44/SC 5 via votre organisme national de normalisation. La liste exhaustive de ces organismes peut être trouvée à l'adresse www.iso.org.

Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Techniques, niveaux d'essai et évaluation

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des techniques de contrôle manuel par ultrasons des assemblages en matériaux métalliques soudés par fusion, d'épaisseur égale ou supérieure à 8 mm, présentant une atténuation relativement faible des ultrasons (en particulier celle due à la diffusion) à des températures d'objet comprises entre 0 °C et 60 °C. Elle vise particulièrement les assemblages soudés à pleine pénétration dont le métal de base et la soudure sont ferritiques.

Lorsque les valeurs des caractéristiques ultrasonores dépendantes des matériaux sont précisées dans le présent document, elles concernent des aciers dans lesquels la vitesse des ondes ultrasonores est égale à $(5\ 920 \pm 50)$ m/s pour les ondes longitudinales et à $(3\ 255 \pm 30)$ m/s pour les ondes transversales.

Le présent document spécifie quatre niveaux de contrôle, chacun correspondant à une probabilité différente de détection des défauts. Un guide du choix des niveaux de contrôle A, B et C est donné dans l'[Annexe A](#).

Le présent document spécifie que les exigences relatives au niveau de contrôle D, qui est prévu pour des applications spéciales, sont conformes aux exigences générales. Le niveau de contrôle D ne peut être utilisé que lorsqu'il est défini par une spécification. Cela inclut les contrôles de métaux autres que les aciers ferritiques, les contrôles sur des soudures à pénétration partielle, les contrôles avec des équipements automatisés, et les contrôles à des températures d'objet situées hors de la plage 0 °C à 60 °C.

Le présent document peut être utilisé pour l'évaluation des discontinuités, aux fins d'acceptation, par l'une des techniques suivantes:

- a) évaluation fondée principalement sur la longueur et l'amplitude d'écho de la discontinuité;
- b) évaluation fondée sur la caractérisation et le dimensionnement de la discontinuité par des techniques de déplacement du traducteur.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle manière qu'une partie ou tout leur contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 5577, *Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Vocabulaire*

ISO 9712, *Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END*

ISO 11666:2010, *Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Niveaux d'acceptation*

ISO 16810, *Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Principes généraux*

ISO 16811, *Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Réglage de la sensibilité et de la base de temps*

ISO 16826, *Essais non destructifs — Contrôle par ultrasons — Contrôle des discontinuités perpendiculaires à la surface*

ISO 17635, *Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux métalliques*

ISO 23279, *Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Caractérisation des discontinuités dans les assemblages soudés*

EN 12668 (toutes les parties), *Essais non destructifs — Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 5577 et l'ISO 17635 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la normalisation aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à <http://www.iso.org/obp>


4 Symboles

Tableau 1 — Symboles, définitions et unités

Symbol	Définition	Unité
AL	niveau d'acceptation	—
D_{DSR}	diamètre du réflecteur en forme de disque (trou à fond plat)	mm
h	hauteur de la discontinuité dans la direction de la profondeur	mm
l	longueur de la discontinuité	mm
l_x	longueur projetée de la discontinuité dans la direction x	mm
l_y	longueur projetée de la discontinuité dans la direction y	mm
p	distance projetée entière	mm
t	épaisseur du métal de base (partie la plus mince) ^a	mm
x	position de la discontinuité dans la direction longitudinale	mm
y	position de la discontinuité dans la direction transversale	mm
z	position de la discontinuité dans la direction de la profondeur	mm

^a Si les pièces à assembler n'ont pas la même épaisseur, l'épaisseur la plus petite doit être prise en compte.

Les indications doivent être considérées comme provenant de discontinuités soit longitudinales soit transversales, selon l'orientation de leur plus grande dimension par rapport à l'axe de la soudure, x , conformément à la [Figure 1](#).



Légende

1 origine

NOTE Pour les définitions de h , l , l_x , l_y , x , y , z , voir Tableau ci-dessus.

Figure 1 — Systèmes de coordonnées pour définir la position des discontinuités
(<https://standards.iteh.ai>)

5 Principe

Document Preview

L'objet du présent document est de décrire des techniques générales de contrôle par ultrasons des soudures, avec des critères normalisés, pour les assemblages soudés les plus couramment utilisés, à des températures d'objet dans l'intervalle 0 °C à 60 °C. Les exigences spécifiques énoncées dans le présent document se rapportent au matériel d'essai, à la préparation, au contrôle lui-même et au rapport de contrôle. Les paramètres spécifiés, en particulier ceux relatifs aux traducteurs, sont compatibles avec les exigences de l'ISO 11666 et de l'ISO 23279.

Si les pièces à assembler n'ont pas la même épaisseur, l'épaisseur la plus petite doit être prise en compte.

Les techniques utilisées doivent être spécifiées.

6 Informations requises avant le contrôle

6.1 Points à spécifier

Ils comprennent:

- la méthode d'établissement du niveau de référence;
- la méthode à utiliser pour l'évaluation des discontinuités;
- les niveaux d'acceptation;
- le niveau de contrôle;
- le ou les stades de fabrication ou de mise en œuvre auxquels le contrôle doit être effectué;
- la qualification du personnel;

- g) l'étendue du contrôle pour les discontinuités transversales;
- h) les exigences relatives à un contrôle tandem supplémentaire (conformément à l'ISO 16826);
- i) le contrôle du métal de base avant et/ou après soudage;
- j) l'exigence, ou non, d'une procédure de contrôle écrite;
- k) les exigences relatives aux procédures de contrôle écrites.

6.2 Informations spécifiques requises avant le contrôle

Avant que tout contrôle d'un assemblage soudé puisse commencer, l'opérateur doit disposer des éléments essentiels suivants:

- a) la procédure de contrôle écrite, si nécessaire (voir [6.3](#));
- b) le ou les types de métaux de base et la forme du produit (c'est-à-dire moulé, forgé ou laminé);
- c) le stade de fabrication ou de mise en œuvre auquel va avoir lieu le contrôle, y compris le traitement thermique éventuel;
- d) la durée et l'étendue de tout traitement thermique après soudage;
- e) la préparation et les dimensions des joints;
- f) les exigences d'état de surface; **iTeh Standards**
<https://standards.iteh.ai>
- g) le mode opératoire de soudage ou les renseignements pertinents concernant le procédé de soudage;
- h) les exigences relatives au rapport;
- i) les niveaux d'acceptation;
- j) l'étendue des contrôles y compris, au besoin, les exigences relatives au contrôle des discontinuités transversales; <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/04772d1a-f1a2-4e92-8c16-29b185bac9f7/iso-17640-2017>
- k) le niveau de contrôle;
- l) le niveau de qualification du personnel;
- m) les procédures relatives aux actions correctives si le contrôle révèle des discontinuités inacceptables.

6.3 Procédure de contrôle écrite

Les définitions et exigences figurant dans le présent document répondent normalement au besoin d'une procédure de contrôle écrite.

Si ce n'est pas le cas, ou si les techniques décrites dans le présent document ne sont pas applicables à l'assemblage soudé à contrôler, d'autres procédures écrites doivent être utilisées si requises par spécification.

7 Exigences relatives au personnel et au matériel

7.1 Qualification du personnel

Le personnel effectuant des contrôles non destructifs conformément au présent document doit être qualifié et certifié à un niveau approprié pour le contrôle par ultrasons conformément à l'ISO 9712, ou à une norme équivalente dans le secteur industriel correspondant.

Outre une connaissance générale du contrôle par ultrasons des soudures, le personnel doit également être familiarisé avec les problèmes de contrôle spécifiquement liés aux types d'assemblages soudés à contrôler.

7.2 Matériel d'essai

Tout matériel utilisé pour le contrôle des soudures, conformément au présent document, doit satisfaire aux exigences de l'EN 12668 (toutes les parties).

7.3 Paramètres des traducteurs

7.3.1 Fréquence d'essai

La fréquence doit être comprise entre 2 MHz et 5 MHz, et doit être choisie pour prendre en compte les propriétés de l'objet contrôlé et être conforme aux niveaux d'acceptation spécifiés, par exemple ceux de l'ISO 11666.

Si nécessaire, des fréquences supérieures peuvent être utilisées pour améliorer la résolution de l'intervalle quand on utilise des normes de niveaux d'acceptation basées sur la caractérisation des discontinuités, par exemple l'ISO 23279.

Des fréquences plus basses peuvent être utilisées pour des contrôles effectués avec de grands trajets ultrasonores et/ou lorsque le matériau a des caractéristiques d'atténuation élevées.

7.3.2 Angles d'incidence

iTeh Standards

Lorsque le contrôle est effectué avec des ondes transversales suivant une technique exigeant que le faisceau ultrasonore soit réfléchi par une surface opposée, prendre soin de s'assurer que l'angle d'incidence du faisceau sur la surface réfléchissante opposée est compris entre 35° et 70°. Lorsque plusieurs angles du faisceau sont utilisés, au moins l'un des traducteurs de faisceau d'angle utilisés doit satisfaire à cette exigence. L'un des angles du faisceau doit garantir que les faces à souder par fusion sont contrôlées sous incidence normale, ou aussi voisine que possible de la normale. Lorsque l'utilisation d'au moins deux angles du faisceau est spécifiée, la différence entre les angles de faisceau nominaux doit être supérieure ou égale à 10°.

L'angle d'incidence du traducteur et l'angle formé sur la surface réfléchissante, si elle est incurvée, peuvent être déterminés en représentant une vue en coupe de la soudure ou conformément aux techniques données dans l'ISO 16811. Si les angles d'incidence ne peuvent pas être déterminés comme spécifié dans le présent document, le rapport de contrôle doit comporter une description complète des explorations effectuées et l'étendue des zones non contrôlées, avec une explication des difficultés rencontrées.

7.3.3 Taille de l'élément

La taille de l'élément doit être choisie en fonction du trajet des ultrasons devant être utilisé et de la fréquence.

Plus l'élément est petit, plus la longueur et la largeur du champ proche sont réduites, et plus la diffusion du faisceau dans le champ lointain est élevée à une fréquence donnée.

Des traducteurs de petites dimensions comportant des éléments de 6 mm à 12 mm de diamètre (ou des éléments rectangulaires de surface équivalente) sont donc plus utiles pour les contrôles employant de courts trajets ultrasonores. Pour des trajets ultrasonores plus longs, c'est-à-dire supérieurs à 100 mm pour des traducteurs droits uniques et supérieurs à 200 mm pour des traducteurs d'angle, une taille d'élément comprise entre 12 mm et 24 mm est plus adaptée.

7.3.4 Adaptation des traducteurs aux surfaces de balayage incurvées

Le jeu, g , entre la surface examinée et le traducteur ne doit pas dépasser 0,5 mm.

Pour les traducteurs plats sur des surfaces cylindriques ou sphériques, cette exigence peut être vérifiée à l'aide de la [Formule \(1\)](#):

$$g = \frac{a^2}{4D} \quad (1)$$

où

a est la dimension, en millimètres, du traducteur dans le sens de la courbure;

D est le diamètre, en millimètres, de l'objet contrôlé.

Si par ce calcul on obtient une largeur de g supérieure à 0,5 mm, le traducteur doit être adapté à la surface; la sensibilité et l'étendue doivent être réglées en conséquence.

Pour les surfaces sphériques ou de forme complexe, la [Formule \(1\)](#) doit être appliquée à la fois dans le sens de la longueur et de la largeur du traducteur (différences possibles dans la courbure et/ou dans les dimensions du traducteur).

7.3.5 Milieu de couplage

Le milieu de couplage doit être conforme à l'ISO 16810. Le milieu de couplage utilisé pour le réglage de la sensibilité et de l'étendue doit être le même que celui utilisé lors de l'essai.

iTeh Standards
<https://standards.iteh.ai>

8 Volume à contrôler

Document Preview

Le volume à contrôler (voir [Figure 2](#)) est défini par la zone incluant la soudure et le métal de base et la largeur de la zone affectée thermiquement de chaque côté de la soudure ou au moins 10 mm si la largeur de la zone affectée thermiquement n'est pas connue.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/04772d1a-f1a2-4e92-8c16-29b185bac9f7/iso-17640-2017>

Dans tous les cas, le balayage doit couvrir la totalité du volume à contrôler. Si tous les éléments du volume ne peuvent pas être contrôlés dans au moins une direction de balayage ou si les angles d'incidence sur la surface opposée ne respectent pas les exigences de [7.3.2](#), d'autres techniques de contrôle par ultrasons, ou des contrôles par ultrasons supplémentaires ou d'autres techniques de contrôles non destructifs doivent être convenus. Cela peut, dans certains cas, nécessiter l'élimination de la surépaisseur de la soudure.

Des techniques supplémentaires peuvent nécessiter un contrôle avec traducteur de faisceau d'angle à émetteur et récepteur séparés, traducteur à ondes rampantes, d'autres techniques ultrasonores, ou d'autres méthodes appropriées, par exemple le ressage, la magnétoscopie ou la radiographie. Lors du choix de techniques différentes ou complémentaires, il est recommandé de prendre en compte le type de soudure et l'orientation probable de tout défaut à détecter.

9 Préparation des surfaces de balayage

Les surfaces de balayage doivent être assez larges pour permettre de couvrir totalement le volume à contrôler (voir [Figure 2](#)). En variante, la largeur des surfaces à contrôler peut être plus petite s'il est possible de couvrir la totalité du volume à contrôler équivalent, en effectuant un balayage à partir à la fois de la surface inférieure et de la surface supérieure de la soudure.

Les surfaces de balayage doivent être planes et exemptes de matières étrangères (par exemple rouille, calamine, projections de soudure, entailles, rainures) à même de perturber le couplage du traducteur. L'ondulation de la surface de contrôle ne doit pas laisser un jeu supérieur à 0,5 mm entre le traducteur et cette surface. Au besoin, ces exigences peuvent être satisfaites par arasage. Des variations locales du

profil de la surface, par exemple le long du bord de la soudure, qui conduisent à un jeu au-dessous du traducteur mesurant jusqu'à 1 mm, ne peuvent être autorisées que si au moins un angle supplémentaire du faisceau est utilisé pour le côté dégradé de la soudure. Ce balayage supplémentaire est nécessaire pour compenser le balayage incomplet de la soudure dû à un jeu de cette dimension.

Les zones de balayage et les surfaces sur lesquelles se réfléchit le faisceau ultrasonore doivent permettre un couplage et une réflexion sans perturbation.

10 Contrôle du métal de base

Le métal de base dans la zone de balayage (voir [Figure 2](#)) doit être contrôlé avec des traducteurs droits avant ou après soudage, à moins qu'on ne puisse démontrer (par exemple avec des contrôles antérieurs effectués pendant le procédé de fabrication) que le contrôle de la soudure avec des faisceaux d'angle n'est pas influencé par la présence de défauts ou par une atténuation élevée.

Lorsque des défauts sont détectés, leur incidence sur le contrôle par traducteur d'angle du faisceau proposé doit être évaluée; si nécessaire, les techniques correspondantes doivent être ajustées en conséquence. Si des défauts compromettent sérieusement le contrôle par ultrasons, d'autres techniques de contrôle (par exemple la radiographie) doivent être considérées.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 17640:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/04772d1a-f1a2-4e92-8c16-29b185bac9f7/iso-17640-2017>