

NORME INTERNATIONALE

ISO
7783

Deuxième édition
2018-10

Peintures et vernis — Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau — Méthode de la coupelle

*Paints and varnishes — Determination of water-vapour transmission
properties — Cup method*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 7783:2018](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f6d83846-cd80-4097-b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018>



Numéro de référence
ISO 7783:2018(F)

© ISO 2018

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 7783:2018](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f6d83846-cd80-4097-b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2018

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	v
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	3
5 Appareillage et matériaux	3
5.1 Subjectiles pour revêtements non autoportants	3
5.2 Coupelle d'essai	3
5.3 Solution de dihydrogénophosphate d'ammonium ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) pour la méthode de la coupelle humide	4
5.4 Déshydratant pour la méthode de la coupelle sèche	4
5.5 Produit de scellement	4
5.6 Enceinte d'essai	4
5.7 Balance	5
6 Préparation de l'essai	5
6.1 Prélèvement du matériau de revêtement	5
6.2 Préparation des éprouvettes	5
6.2.1 Préparation de revêtements non autoportants sur un subjectile poreux	5
6.2.2 Préparation de revêtements autoportants	5
6.2.3 Conditionnement	6
6.3 Détermination de l'épaisseur du revêtement	6
6.3.1 Généralités	6
6.3.2 Détermination de l'épaisseur du revêtement par calcul	6
6.3.3 Détermination de l'épaisseur du revêtement par des méthodes optiques, mécaniques ou toute autre méthode appropriée	7
6.4 Préparation des assemblages d'essai	7
7 Mode opératoire	7
8 Expression des résultats	8
8.1 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V , des revêtements autoportants	8
8.1.1 Vitesse d'écoulement de la vapeur d'eau, G , à travers l'éprouvette	8
8.1.2 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V , du revêtement	8
8.2 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V , des revêtements non autoportants	9
8.2.1 Généralités	9
8.2.2 Vitesse d'écoulement de la vapeur d'eau à travers le subjectile, G_s , et à travers le subjectile plus le revêtement, G_{cs}	9
8.2.3 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V_s , du subjectile	9
8.2.4 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V_{cs} , du subjectile plus revêtement	10
8.2.5 Coefficient de transmission de la vapeur d'eau, V , du revêtement	10
8.3 Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau, s_d	10
8.4 Facteur de résistance à la vapeur d'eau, μ	11
9 Fidélité	11
9.1 Répétabilité, r	11
9.2 Reproductibilité, R	11
10 Rapport d'essai	12
Annexe A (informative) Exploitation de la Formule (8) pour le calcul de l'épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau, s_d	13
Annexe B (normative) Utilisation de cire fondu pour sceller l'assemblage d'essai	16

Bibliographie	20
----------------------------	-----------

**iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview**

[ISO 7783:2018](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f6d83846-cd80-4097-b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, *Peintures et vernis*, sous-comité SC 9, *Méthodes générales d'essais des peintures et vernis*. b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7783:2011), dont elle constitue une révision mineure visant à corriger le facteur de conversion dans la [Formule \(3\)](#) et à ajouter une référence à l'ISO 4618 relative à la terminologie des peintures et vernis à [l'Article 3](#).

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Introduction

Le présent document fait partie d'une série de normes qui traitent de l'échantillonnage et des essais relatifs aux peintures, vernis et produits assimilés. Il décrit une méthode permettant de déterminer le coefficient de transmission de la vapeur d'eau de revêtements autoportants et de revêtements non autoportants.

Le coefficient de transmission de la vapeur d'eau n'est pas nécessairement une fonction linéaire de l'épaisseur du feuil, de la température ou de la différence d'humidité relative. Une détermination réalisée dans un ensemble de conditions ne sera pas nécessairement comparable à une autre réalisée dans des conditions différentes. Il est donc essentiel de choisir des conditions d'essai aussi proches que possible des conditions d'utilisation.

La transmission de la vapeur d'eau étant du plus grand intérêt dans des conditions d'humidité élevée, la méthode de la coupelle humide a été adoptée comme méthode de référence. Toutefois, après accord entre les parties, il est possible d'utiliser d'autres méthodes et conditions, comme la méthode de la coupelle sèche.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 7783:2018](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f6d83846-cd80-4097-b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018>

Peintures et vernis — Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau — Méthode de la coupelle

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode permettant de déterminer les propriétés de transmission de la vapeur d'eau des revêtements de peinture, vernis et produits assimilés.

Il complète l'ISO 12572. Le mode opératoire, les définitions et les calculs ont, dans la mesure du possible, été repris de l'ISO 12572. L'ISO 12572 peut être consultée, si nécessaire, pour mieux appréhender le mode opératoire spécifié dans le présent document.

Des coefficients de transmission de la vapeur d'eau supérieurs à $680 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{j})$ (c'est-à-dire des épaisseurs d'air équivalentes pour la diffusion de vapeur d'eau, s_d , inférieures à 0,03 m) ne sont pas déterminés quantitativement avec exactitude par la méthode d'essai décrite dans le présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 1513, *Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essai*

ISO 2808, *Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil*

ISO 3233-1, *Peintures et vernis — Détermination du pourcentage en volume de matière non volatile — Partie 1: Méthode utilisant un panneau d'essai revêtu pour déterminer la matière non volatile et pour déterminer la masse volumique du feuil sec par le principe d'Archimède*

ISO 3696, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai*

ISO 4618, *Peintures et vernis — Termes et définitions*

ISO 15528, *Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 4618 ainsi que les suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

3.1

coeffcient de transmission de la vapeur d'eau

V

masse de vapeur d'eau transmise en un temps donné à travers une surface donnée d'éprouvette, dans des conditions d'humidité relative spécifiées constantes des deux côtés de l'éprouvette

Note 1 à l'article: Il est mesuré en grammes par mètre carré par jour [$\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{j})$].

Note 2 à l'article: Un coefficient de transmission de la vapeur d'eau mesuré à la pression atmosphérique, p , peut être converti en valeur équivalente à la pression atmosphérique normale, p_0 , après multiplication par p/p_0 . Cela permet d'obtenir une corrélation linéaire avec l'épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau, s_d (voir 3.3) par le facteur 20,4.

Note 3 à l'article: Le terme «transmission de la vapeur d'eau» est souvent utilisé de manière incorrecte au lieu de coefficient de transmission de la vapeur d'eau.

3.2

vitesse d'écoulement de la vapeur d'eau à travers l'éprouvette

G

masse de vapeur d'eau transmise en un temps donné à travers une éprouvette, dans des conditions d'humidité relative spécifiées constantes des deux côtés de l'éprouvette

Note 1 à l'article: Elle est mesurée en grammes par heure.

3.3

épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau

s_d

épaisseur d'une couche d'air statique dont le coefficient de transmission de la vapeur d'eau, dans les mêmes conditions de mesure, est égal à celui du revêtement soumis à essai

Note 1 à l'article: Elle est mesurée en mètres.

3.4

facteur de résistance à la vapeur d'eau

μ

facteur indiquant combien de fois la résistance à la vapeur d'eau d'un matériau est supérieure à celle d'une couche d'air statique de même épaisseur à la même température et à la même pression

Note 1 à l'article: Il est sans dimension.

Note 2 à l'article: Le calcul et l'utilisation du facteur de résistance à la vapeur d'eau sont significatifs uniquement si le coefficient de transmission de la vapeur d'eau d'un matériau particulier est une constante, c'est-à-dire s'il n'est pas fonction de l'épaisseur, ce qui toutefois n'est normalement pas le cas pour les revêtements.

3.5

éprouvette

<revêtements non autoportants> support et revêtement appliqué à sa surface

3.6

éprouvette

<revêtements autoportants> revêtement seul

3.7

méthode de la coupelle humide

méthode de mesure de la perméabilité à la vapeur d'eau dans le cadre de laquelle l'éprouvette est scellée contre le bord d'une coupelle contenant une solution aqueuse saturée de dihydrogénophosphate d'ammonium

Note 1 à l'article: Cela correspond à la manière la plus pratique de déterminer la perméabilité à la vapeur d'eau dans des conditions d'humidité relative élevée (entre 93 % et 50 %).

3.8**méthode de la coupelle sèche**

méthode de mesure de la perméabilité à la vapeur d'eau dans le cadre de laquelle l'éprouvette est scellée contre le bord d'une coupelle contenant un déshydratant

Note 1 à l'article: Cela correspond à la manière la plus pratique de déterminer la perméabilité à la vapeur d'eau dans des conditions d'humidité relative peu élevée (entre 50 % et 3 %).

3.9**assemblage d'essai**

assemblage composé d'une éprouvette scellée contre le bord d'une coupelle d'essai contenant soit une solution saturée de dihydrogénophosphate d'ammonium en contact avec des cristaux non dissous de dihydrogénophosphate d'ammonium (méthode de la coupelle humide), soit un déshydratant (méthode de la coupelle sèche)

3.10**surface d'essai**

surface du côté de l'éprouvette à travers lequel la vapeur d'eau s'écoule durant l'essai

Note 1 à l'article: Elle est mesurée en mètres carrés.

4 Principe

Un assemblage d'essai composé d'un revêtement autoportant ou d'un revêtement non autoportant sur un sujetile poreux, scellé contre le bord d'une coupelle, est placé dans une enceinte d'essai maintenue à une température (par exemple 23 °C) et une humidité relative (par exemple 50 %) spécifiées. L'humidité relative dans la coupelle est maintenue à un niveau constant — soit à 93 % à l'aide d'une solution saline saturée (méthode de la coupelle humide), soit à 3 % au moyen d'un déshydratant (méthode de la coupelle sèche). En raison de la différence de pression partielle de la vapeur d'eau à l'intérieur de la coupelle d'essai et à l'intérieur de l'enceinte d'essai, la vapeur d'eau se diffuse à travers le revêtement soumis à essai. La variation de masse de l'assemblage d'essai est suivie en effectuant des pesées à des intervalles de temps appropriés. Le coefficient de transmission de la vapeur d'eau et l'épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau sont calculés à partir de la variation de masse et de la surface d'essai.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/f6d83846-cd80-4097-b459-17ee71a64cc6/iso-7783-2018>

5 Appareillage et matériaux

5.1 Subjectiles pour revêtements non autoportants

Tout matériau poreux et homogène ayant un coefficient de transmission de la vapeur d'eau supérieur à 240 g/(m²·j) peut être utilisé comme sujetile pour les revêtements non autoportants, par exemple frites de polyéthylène, disques en béton alvéolaire, frites de verre, carreaux céramiques non émaillés.

En cas d'utilisation de sujetiles en béton alvéolaire, le revêtement doit être appliqué sur le côté lisse.

Si le système de revêtement soumis à essai ne comprend pas de primaire et s'il est nécessaire d'en utiliser un avant d'appliquer le système de revêtement en essai, en appliquer un, mais le coefficient de transmission du sujetile revêtu devra être déterminé séparément.

5.2 Coupelle d'essai

Les coupelles d'essai sont en verre, en plastique ou en métal. La coupelle d'essai utilisée doit résister à la corrosion dans les conditions d'essai.

NOTE Pour les coupelles d'essai en aluminium, une épaisseur de paroi de 1 mm a été jugée satisfaisante.

L'aire exacte de la surface de l'éprouvette exposée est fonction du modèle de la coupelle. L'aire de la surface exposée doit être au moins égale à 50 cm² pour les revêtements non autoportants, et à au moins 10 cm² pour les revêtements autoportants.

La conception de la coupelle doit permettre de sceller efficacement coupelle et éprouvette, en utilisant un produit de scellement (voir [5.5](#)) si nécessaire.

Une fois la solution saturée ([5.3](#)) ou le déshydratant ([5.4](#)) dans la coupelle, l'aire de la surface de la solution saturée ou du déshydratant doit être similaire à celle de la surface exposée de l'éprouvette. L'espace d'air entre l'éprouvette et la surface de la solution ou du déshydratant doit être compris entre 10 mm et 30 mm.

5.3 Solution de dihydrogénophosphate d'ammonium ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) pour la méthode de la coupelle humide

Préparer une solution saturée de dihydrogénophosphate d'ammonium (de qualité analytique) en contact avec des cristaux non dissous, avec de l'eau de qualité 3 au moins, telle que définie dans l'ISO 3696.

Dans le cadre de la méthode de la coupelle humide qui est la méthode de référence, l'humidité relative dans la coupelle contenant cette solution saturée sera de 93 %. La différence de pression de vapeur d'eau en résultant par rapport à l'enceinte d'essai dans laquelle l'humidité relative est maintenue à 50 % est de 1 207 Pa à la température (23 °C) et à la pression (101 325 Pa) normales.

5.4 Déshydratant pour la méthode de la coupelle sèche

Le déshydratant doit être soit du gel de silice déshydraté sous forme de grains passant au tamis de 4 mm mais retenus sur un tamis de 1,6 mm, soit du chlorure de calcium anhydre ayant été séché à 200 °C.

Il doit être possible de terminer l'essai avant la réduction notable de l'efficacité du déshydratant.

Dans le cadre de la méthode de la coupelle sèche, l'humidité relative dans la coupelle doit être de 3 %. La différence de pression de vapeur d'eau en résultant par rapport à l'enceinte d'essai dans laquelle l'humidité relative est maintenue à 50 % est de 1 400 Pa à la température (23 °C) et à la pression (101 325 Pa) normales.

5.5 Produit de scellement

[ISO 7783:2018](#)

Il faut s'assurer que l'assemblage d'essai est hermétiquement scellé, à l'exception de la surface d'essai. Le produit de scellement doit être imperméable et dépourvu de fissures. Pour effectuer le scellement, il a été jugé approprié d'utiliser des brides de serrage, de la cire ou des produits de scellement bi-composants. L'utilisation de cire fondu pour sceller l'assemblage d'essai est décrite dans l'[Annexe B](#).

Le produit de scellement ne doit contenir ni solvants, ni d'autres substances volatiles susceptibles d'engendrer une modification du revêtement ou d'entraîner des erreurs de pesée induites par l'évaporation du solvant.

NOTE Le moyen le plus courant pour sceller la coupelle consiste à doter celle-ci d'une bride de serrage ou d'un dispositif à vis pouvant comprendre un anneau d'étanchéité constitué d'un matériau polymère adapté. La méthode de scellement mécanique peut ne pas convenir si l'éprouvette a une surface rugueuse ou si elle est très fragile. Le cas échéant, il vaut mieux utiliser de la cire fondu.

5.6 Enceinte d'essai

L'enceinte d'essai doit être conçue de manière à pouvoir en maintenir la température et l'humidité relative aux niveaux requis pour l'essai. Ainsi, pour la méthode de référence, l'enceinte doit permettre de maintenir la température à (23 ± 2) °C et l'humidité relative à (50 ± 5) % (conditions normales telles que définies dans l'ISO 3270). Pour assurer l'uniformité des conditions pendant l'essai, il faut faire circuler l'air au-dessus de la surface extérieure de l'éprouvette à une vitesse comprise entre 0,02 m/s et 0,3 m/s. La pression de l'air ambiant doit être corrigée par rapport à la pression normale (101 325 Pa) comme décrit en [8.1](#).

NOTE Le maintien de la vitesse de l'air au niveau correct est la seconde source d'erreur la plus importante, après la préparation des éprouvettes.