

NORME INTERNATIONALE

ISO
4492

Quatrième édition
2017-09

Poudres métalliques à l'exclusion des poudres pour métaux-durs — Détermination de changements dimensionnels liés à la compression et au frittage

iT *Metallic powders, excluding powders for hardmetals —
Determination of dimensional changes associated with compacting
and sintering*
[\(<https://standards.iteh.ai>\)](https://standards.iteh.ai)
Document Preview

[ISO 4492:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/1404389b-8e88-4057-9cb7-dc9a9187b473/iso-4492-2017>



Numéro de référence
ISO 4492:2017(F)

© ISO 2017

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 4492:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/1404389b-8e88-4057-9cb7-dc9a9187b473/iso-4492-2017>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

	Page
Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application.....	1
2 Références normatives.....	1
3 Termes et définitions.....	1
4 Principe.....	1
5 Paramètres d'essai	1
6 Symboles et désignations.....	2
7 Appareillage.....	2
8 Échantillonnage.....	2
9 Mode opératoire.....	2
10 Expression des résultats.....	3
11 Rapport d'essai.....	4
Annexe A (informative) Informations relatives à la propension au changement dimensionnel.....	9

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 4492:2017](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/1404389b-8e88-4057-9cb7-dc9a9187b473/iso-4492-2017>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçus par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 119, Métallurgie des poudres, sous-comité SC 2, Échantillonnage et méthodes d'essais des poudres (*y compris les poudres pour métaux-durs*).²⁰¹⁷

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 4492:2013), dont elle constitue une révision mineure visant à ajuster les tolérances et la géométrie sur les [Figures 1](#) et [2](#), et à clarifier l'utilisation de la balance et du micromètre.

Poudres métalliques à l'exclusion des poudres pour métaux-durs — Détermination de changements dimensionnels liés à la compression et au frittage

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode par laquelle les changements dimensionnels liés à la compression et au frittage des poudres métalliques sont comparés à ceux d'une poudre de référence mise en œuvre dans des conditions similaires (voir Article 4).

Cette méthode s'applique à la détermination de trois types de changements dimensionnels liés à la mise en œuvre des poudres métalliques, à l'exclusion des poudres pour métaux-durs.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2740, *Matériaux en métal fritté, à l'exclusion des métaux-durs — Éprouvettes pour essai de traction*
(<https://standards.iteh.ai>)

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes: <http://www.iso.org/obp>

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

4 Principe

Compression d'une poudre métallique ou d'un mélange de poudres métalliques avec adjonction de lubrifiant en vue d'obtenir une éprouvette, puis frittage de celle-ci dans des conditions contrôlées. Selon le changement dimensionnel particulier requis, mesurage des dimensions de la cavité de la matrice non remplie, sur le comprimé cru et/ou sur l'éprouvette frittée. Calcul de la différence algébrique entre les diverses mesures, en pourcentage de la dimension de la cavité de la matrice ou du comprimé cru (voir Article 9).

Des éprouvettes étalons réalisées à partir d'un lot de poudre de référence sont mises en œuvre conjointement avec les éprouvettes à étudier, puis les changements dimensionnels des deux poudres sont notés (voir l'Annexe A pour obtenir de plus amples informations).

5 Paramètres d'essai

La poudre de référence doit être choisie par accord entre le fournisseur et l'utilisateur, et doit avoir une composition et des propriétés les plus proches possibles de celles de la poudre soumise à l'essai.

Les trois types suivants de changement dimensionnel sont traités dans le présent document.

5.1 Entre les dimensions de la matrice et celles du comprimé (détente): Augmentation des dimensions d'un comprimé, celles-ci étant mesurées perpendiculairement à la direction de la compression, après l'éjection du comprimé de la matrice.

5.2 Entre l'état comprimé et l'état fritté (changement dimensionnel dû au frittage): Changement des dimensions d'un objet résultant du frittage.

5.3 Entre les dimensions de la matrice et celles de la pièce frittée (changement dimensionnel total).

6 Symboles et désignations

Symbol	Désignation	Unité
d_D	Dimension étudiée de la matrice non remplie	mm
d_G	Dimension étudiée du comprimé cru	mm
d_S	Dimension étudiée du comprimé fritté	mm
Δd_{DG}	Détente	% (+)
Δd_{GS}	Changement dimensionnel dû au frittage	% (+ ou -)
Δd_{DS}	Changement dimensionnel total	% (+ ou -)

7 Appareillage

iTeh Standards

7.1 Outilage de compression, permettant de préparer des éprouvettes cylindriques (voir [Figure 1](#)), ou rectangulaires (voir [Figure 2](#)), des éprouvettes d'essai de traction (selon l'ISO 2740) ou des éprouvettes similaires aux pièces réelles à fabriquer avec la poudre considérée.

7.2 Presse, permettant d'exercer les pressions nécessaires pour obtenir la masse volumique requise ou la pression de compression requise (voir [Figure 3](#)).

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/1404389b-8e88-4057-9cb7-dc9a9187b473/iso-4492-2017>

7.3 Balance, permettant de peser au moins 100 g et ayant une précision de 0,001 g.

7.4 Micromètre, ou tout autre instrument de mesure approprié, ayant une précision de 0,005 mm, permettant de mesurer les dimensions des comprimés et de la matrice.

7.5 Four de frittage, permettant d'obtenir des conditions de frittage (courbe temps-température et atmosphère) aussi proches que possible de celles utilisées dans l'industrie pour le type de matériau soumis à l'essai.

8 Échantillonnage

Des quantités représentatives des poudres d'essai et de référence, suffisantes pour former au moins trois comprimés, doivent être prélevées.

9 Mode opératoire

9.1 Mélanger la poudre d'essai et la poudre de référence dans les mêmes conditions et avec la même masse d'additifs, y compris le lubrifiant, prélevés chacun sur le même lot, pour obtenir la composition des pièces frittées pour lesquelles la poudre est utilisée.

Si la poudre d'essai telle qu'elle est fournie est prête à être comprimée, elle doit être soumise à l'essai en l'état.