
**Laine — Détermination des
paramètres de distribution de
longueur des fibres — Méthode
capacitive**

*Wool — Determination of fibre length distribution parameters —
Capacitance method*

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

[ISO 2648:2020](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 2648:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	2
5 Appareillage	2
6 Atmosphère de conditionnement et d'essai	3
6.1 Atmosphère de conditionnement.....	3
6.2 Atmosphère d'essai.....	4
7 Échantillonnage et préparation des échantillons pour laboratoire	4
7.1 Échantillonnage.....	4
7.2 Préparation des échantillons pour laboratoire.....	4
7.2.1 Généralités.....	4
7.2.2 Rubans de laine peignée pesant entre 15 g/m et 30 g/m.....	4
7.2.3 Mèches ou rubans pesant moins de 15 g/m.....	5
7.2.4 Mèches ou rubans pesant plus de 30 g/m.....	5
8 Mode opératoire	5
8.1 Préparation de l'éprouvette.....	5
8.2 Mesurage.....	5
9 Calcul et expression des résultats	6
9.1 Système analogique.....	6
9.1.1 Calcul de la Hauteur (H) et de la Barbe (B).....	6
9.1.2 Calcul du coefficient de variation de Hauteur CV_H	7
9.1.3 Pourcentage de fibres courtes.....	7
9.1.4 Utilisation des abaques.....	7
9.2 Système numérique.....	7
9.2.1 Généralités.....	7
9.2.2 Calcul de la Hauteur (H).....	8
9.2.3 Coefficient de variation de Hauteur, CV_H	8
9.2.4 Calcul de la Barbe (B).....	8
9.2.5 Coefficient de variation de Barbe, CV_B	8
9.2.6 Diagramme de touffe.....	8
9.2.7 Attributs de longueur de fibre (valeurs L et K).....	9
10 Rapport d'essai	9
11 Fidélité	10
11.1 Fidélité de la méthode.....	10
11.2 Variation de Hauteur et de Barbe intralaboratoire et interlaboratoires.....	10
11.3 Intervalles de confiance à 95 % pour la Hauteur et la Barbe.....	10
11.4 Pourcentage de différence maximale probable (% DMP) pour la Hauteur et la Barbe en fonction du nombre de mesures (k).....	11
Annexe A (normative) Préparation des rubans et rubans de peignés	12
Annexe B (normative) Préparation de l'éprouvette	15
Annexe C (informative) Fidélité de la méthode	17
Bibliographie	21

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 23, *Fibres et fils*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 2648:1974), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- le titre est devenu «*Laine — Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres — Méthode capacitive*»;
- la structure du contenu a été mise à jour;
- dans le Domaine d'application, le texte relatif aux «mélanges fibres de laine/fibres synthétiques» a été modifié;
- les [Articles 2](#) et [3](#) obligatoires, respectivement «Références normatives» et «Termes et définitions», ont été ajoutés et les articles à suivre ont été renumérotés;
- l'[Article 4](#) «Principe» a été modifié;
- dans l'[Article 5](#), l'appareillage de mesure a été modifié et des appareillages supplémentaires ([5.2](#), [5.3](#) et [5.4](#)) ont été ajoutés pour la préparation des éprouvettes;
- l'article «Éprouvettes» a été supprimé;
- l'[Article 6](#) «Atmosphère de conditionnement et d'essai» a été modifié;
- un nouvel [Article 7](#), «Échantillonnage et préparation des échantillons pour laboratoire», a été ajouté;

- l'ancien [Article 6](#) «Préparation des échantillons pour le mesurage» est devenu [8.1](#) «Préparation des éprouvettes»;
- dans [l'Article 8](#), le mode opératoire concernant le mesurage avec l'appareillage a été ajouté;
- un nouveau paragraphe ([9.2](#)) sur le «Système numérique» a été ajouté;
- l'ancien article «Définition du mesurage sur ruban de peigné - notions d'échantillonnage» a été supprimé;
- de nouveaux [Articles 10](#) et [11](#), respectivement «Rapport d'essai» et «Fidélité», ont été ajoutés;
- les anciennes Annexe A «Bibliographie», Annexe C «L'Almeter», Annexe D «Contrôle de l'appareil - Essai complet de l'Almeter», Annexe E «Contrôle de l'étalonnage de l'appareil» et Annexe F «Précision de la méthode» ont été supprimées;
- une nouvelle [Annexe A](#) «Préparation des rubans et rubans de peigné» a été ajoutée;
- l'ancienne [Annexe B](#) a été modifiée et son titre a été remplacé par «Préparation de l'éprouvette»;
- une nouvelle [Annexe C](#) «Introduction de la fidélité de la méthode» a été ajoutée;
- les anciennes Figures 1 à 4 ont été supprimées;
- de nouvelles [Figures A.1](#) à [A.3](#) ont été ajoutées;
- une Bibliographie a été ajoutée.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

[ISO 2648:2020](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020>

Laine — Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres — Méthode capacitive

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode de détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres (principalement la longueur moyenne, exprimée en tant que Hauteur ou Barbe, ainsi que le coefficient de variation du mesurage) sur des rubans et des mèches en fibres de laine peignée ou fibres synthétiques peignées.

Étant donné que les fibres de structure chimique différente présentent des valeurs diélectriques différentes, la méthode n'est pas directement applicable aux rubans constitués d'un mélange laine/fibres synthétiques.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 139, *Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>;

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>.

3.1

Hauteur

H

longueur moyenne d'une éprouvette, pondérée par la section

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en millimètres (mm).

3.2

Barbe

B

longueur moyenne d'une éprouvette, pondérée par la masse

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en millimètres (mm).

Note 2 à l'article: Seul le paramètre Hauteur est certifiable.

3.3

échantillon total

total des *échantillons pour laboratoire* (3.4) prélevés pour représenter le lot

[SOURCE: ISO 137:2015, 3.2, modifiée — La définition a été légèrement modifiée]

3.4 échantillon pour laboratoire

échantillon de ruban mesurant 1,20 m de long, torsadé à 30 tours par mètre si l'essai n'est pas réalisé dans un délai de 4 h suivant son prélèvement

3.5 épreuve

prélèvement de fibres alignées au niveau d'une extrémité, constitué de 30 000 fibres environ

Note 1 à l'article: L'expression «barbe» (d'essai) est parfois utilisée pour y faire référence.

3.6 une mesure

résultat d'une évaluation de la distribution de longueur sur les deux extrémités «gauche» et «droite» du ruban, afin d'éviter l'effet d'une éventuelle asymétrie entre les deux sens du ruban

4 Principe

L'instrument à capteur capacitif mesure la longueur des fibres textiles, en utilisant une éprouvette de fibres formée à l'aide d'une pince mécanique.

La pince, alimentée avec des rubans ou des mèches, prépare une éprouvette en nombre de fibres dans laquelle les nombres de fibres de chaque classe de longueur sont représentés dans la même proportion numérique que dans le ruban d'origine.

Cette éprouvette est disposée sous la forme d'une nappe de fibres étirées, toutes les fibres ayant l'une de leurs extrémités (leur base) située approximativement sur la même ligne, perpendiculaire au sens des fibres. L'éprouvette ainsi formée est ensuite transférée de la pince à l'appareil à capteur capacitif, dans lequel elle est insérée entre deux feuilles minces de plastique.

Le chariot, contenant l'éprouvette, est déplacé à vitesse constante à travers un condensateur de mesure, ou le condensateur de mesure se déplace à vitesse constante au-dessus d'une éprouvette stable. La variation de capacité ainsi provoquée est due au remplacement partiel du diélectrique «air» et aux fibres entre les plaques diélectriques du condensateur. La formation de l'échantillon étant connue, il peut être démontré que le signal mesuré (proportionnel à cette augmentation de capacité) est équivalent au diagramme cumulatif de Hauteur (H), automatiquement tracé.

Les paramètres de distribution de longueur suivants sont calculés: Hauteur (H), coefficient de variation de Hauteur (CV_H), Barbe (B), coefficient de variation de Barbe (CV_B), valeurs L et valeurs K.

5 Appareillage

5.1 Appareillage de mesure

5.1.1 Pince mécanique.

La pince mécanique fonctionne à la manière de la pince d'arrachage d'une peigneuse rectiligne. À chaque cycle, elle extrait à partir du ruban un prélèvement ou échantillon en nombre contenant toutes les fibres dont les têtes se trouvent dans une petite zone de ruban, entre 2 sections du ruban et distantes de 2,5 mm (préparateur de barbe automatique) à 3,7 mm (préparateur de barbe manuel). L'éprouvette complète est constituée par un ensemble d'environ 6 à 10 de ces échantillons.

5.1.2 Instrument principal à capteur capacitif, composé de deux parties réunies dans un même châssis:

- 1) un dispositif mesurant la masse locale de l'éprouvette de fibres;

- 2) un ordinateur évaluant automatiquement les paramètres de distribution de longueur au cours de l'essai.

Le dispositif de mesurage de la masse locale de l'éprouvette de fibres consiste en un condensateur spécial de forme rectangulaire très allongée, mesurant 1,8 mm × 175 mm. La petite dimension (1,8 mm) du condensateur, qui est dans le sens des fibres, permet un examen détaillé de la masse locale qui doit être fait de l'extrémité de l'échantillon jusqu'à la ligne d'origine commune des fibres.

Un chariot déplace l'éprouvette, automatiquement et à vitesse constante, entre les électrodes du condensateur de mesure ou, à l'inverse, le condensateur se déplace au-dessus de l'éprouvette.

5.1.3 Enregistreur.

Dans le système analogique, il s'agit d'un enregistreur galvanométrique qui trace automatiquement le diagramme cumulatif de Hauteur sur papier-diagramme en cours de mesurage.

Dans le système numérique, les données sont capturées par un ordinateur capable de produire les résultats sur l'écran d'affichage ou sur une imprimante. Le diagramme donne en ordonnée le pourcentage de fibres (pondéré par la section de fibres) dont la longueur est supérieure à la longueur indiquée sur l'abscisse correspondante. (Le pourcentage en section de fibres est très proche du pourcentage en nombre).

5.2 Porte-éprouvette.

5.3 Système extracteur.

5.4 Bande d'immobilisation

6 Atmosphère de conditionnement et d'essai

6.1 Atmosphère de conditionnement 2648:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/36794473-1b9b-4160-9e78-28f45846aabe/iso-2648-2020>

6.1.1 Généralités

L'échantillon, maintenu sous sa forme d'écheveau torsadé, est exposé à l'atmosphère de conditionnement pendant une période minimale, indiquée ci-après. Cette période peut varier en fonction du type de matériau et des conditions d'échantillonnage.

D'une manière générale, quelle que soit l'origine de l'échantillon de ruban, la période de conditionnement préliminaire est de 24 h en atmosphère d'essai normale telle que définie dans l'ISO 139.

Afin de normaliser le mode opératoire, il est admis d'adopter cette période de 24 h dans tous les cas où aucune urgence n'existe.

6.1.2 Pour les rubans sortant d'un processus comportant un trempage, un séchage ou un ensimage, un conditionnement en atmosphère normale pendant 24 h doit être observé.

6.1.3 Pour les rubans de peigné prélevés de manière normale à un passage après peignage, ainsi que pour les rubans et mèches étirés prélevés sur une machine sans ensimage, la période de conditionnement en atmosphère normale peut être réduite à un temps minimal de 4 h.

6.1.4 Dans certains cas, cette période peut être encore écourtée, par exemple en présence d'un appareil de conditionnement rapide dans lequel l'écheveau-échantillon peut être placé pendant 30 min, suivies d'une période de 30 min en atmosphère normale.

6.1.5 Il est permis de supprimer la période de conditionnement, ou de la réduire à 30 min par mesure de précaution, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- a) le prélèvement a été effectué approximativement dans les 4 h précédant l'essai, au cours du processus de fabrication ou sur des ballots stockés dans une atmosphère satisfaisante;
- b) le transport de l'écheveau-échantillon a été fait dans un sachet en plastique suffisamment étanche, en évitant tout échauffement ou refroidissement excessif.

6.2 Atmosphère d'essai

L'essai doit être réalisé dans l'atmosphère d'essai normale telle que définie dans l'ISO 139.

7 Échantillonnage et préparation des échantillons pour laboratoire

7.1 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés sur des balles réparties de manière égale dans un lot. Un seul échantillon doit être prélevé par balle, sauf si le lot comporte moins de 5 balles auquel cas un nombre égal d'échantillons doit être pris dans chacune des balles.

Pour caractériser un lot, prendre au moins un échantillon dans chacune des 5 portions homogènes du lot afin de former l'échantillon total. Pour les masses excédant 5 000 kg, au moins un échantillon doit être ajouté par portion de 5 000 kg.

NOTE Une portion homogène du lot est représentée par un ballot de ruban, un pot de ruban étiré, une bobine de mèche, un ruban ou une mèche provenant directement d'un finisseur.

Les échantillons destinés au mesurage ne doivent pas être pris sur la couche extérieure altérée, ni immédiatement à proximité du cœur du paquet. Les rubans présentant des défauts accidentels d'épaisseur (en particulier des grosseurs ou finesses anormales) doivent être rejetés. De même, les rubans à la sortie de la peigneuse, les rubans coupés ou tronçonnés et ceux contenant des faisceaux de fibres ne sont pas appropriés. Dans les cas de ce type, la variation de longueur des fibres entre les échantillonnages successifs est susceptible d'être très importante, et donc de donner lieu à des erreurs significatives.

7.2 Préparation des échantillons pour laboratoire

7.2.1 Généralités

Pour obtenir un échantillon pour laboratoire approprié, les fibres doivent être à l'état semi-relaxé. Pour ce faire, prétraiter les échantillons pour laboratoire conformément à l'[Annexe A](#).

7.2.2 Rubans de laine peignée pesant entre 15 g/m et 30 g/m

Pour les rubans de laine peignée pesant entre 15 g/m et 30 g/m, une longueur de 1,2 m de ruban est prélevée par séparation dans la portion homogène du lot. Immédiatement après, l'échantillon maintenu sous une légère tension subit 36 tours de torsion (soit 30 tours/m); maintenu dans cet état, l'échantillon est doublé en son centre et ses extrémités sont rapprochées et maintenues réunies. Voir l'[Annexe A](#) pour plus de détails.

Sous cette forme torsadée, l'échantillon peut être conservé indéfiniment et il peut être aisément expédié par la poste au laboratoire d'essai, dans un sachet en plastique ou attaché à un tube d'environ 40 mm de diamètre.