
**Fixations — Écrous bas hexagonaux
(style 0)**

Fasteners — Hexagon thin nuts (style 0)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4035:2023

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af656c8c-8102-4d89-9491-e67f2e2c985a/iso-4035-2023>



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 4035:2023

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af656c8c-8102-4d89-9491-e67f2e2c985a/iso-4035-2023>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2023

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Dimensions	2
5 Exigences et Normes internationales de référence	4
6 Marquage et étiquetage	5
6.1 Marquage sur le produit	5
6.2 Étiquetage sur l'emballage	5
6.3 Désignation	5
Annexe A (normative) Écrous de diamètres $D < M5$ et $D > M39$, non inclus dans l'ISO 898-2 et l'ISO 3506-2	6
Bibliographie	10

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 4035:2023](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af656c8c-8102-4d89-9491-e67f2e2c985a/iso-4035-2023)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af656c8c-8102-4d89-9491-e67f2e2c985a/iso-4035-2023>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant www.iso.org/iso/fr/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 2, *Fixations*, Sous-comité SC 12, *Fixations à filetage métrique intérieur*, en collaboration avec le Comité Européen de Normalisation (CEN) comité technique CEN/TC 185, *Fixations*, conformément à l'accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (accord de Vienne).

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 4032:2012) qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications sont les suivantes :

- la façon d'utiliser les écrous bas et un avertissement relatif à la résistance à l'arrachement des filets plus faible ont été ajoutés dans le domaine d'application;
- les écrous de diamètre $D < M5$ et $D > M39$ (non inclus dans l'ISO 898-2 et l'ISO 3506-2) sont traités en [Annexe A](#) normative;
- M7 a été ajouté;
- $d_{a,max}$ et $d_{w,min}$ ont été spécifiés avec deux décimales;
- $d_{w,min}$ pour les diamètres $D \leq M5$ a été modifié de $s_{min} - IT16$ à $s_{min} - IT15$ afin d'avoir une plus grande surface d'appui et ainsi une pression de contact moins importante;
- pour les écrous en acier, le fait que les écrous soient ou non dans l'état trempé et revenu a été spécifié conformément à l'ISO 898-2;
- pour les écrous en acier inoxydable, les grades D4 et D6 et la classe de qualité 040 ont été ajoutés;
- les écrous en métaux non ferreux ont été supprimés (en raison de l'annulation de l'ISO 8839);

— les spécifications pour le marquage et l'étiquetage ont été ajoutées à l'Article 6.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 4035:2023

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/af656c8c-8102-4d89-9491-e67f2e2c985a/iso-4035-2023>

Fixations — Écrous bas hexagonaux (style 0)

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les caractéristiques des écrous bas hexagonaux (style 0), en acier et en acier inoxydable, à filetage métrique à pas gros M1,6 à M64, et de grades A et B.

Les écrous bas utilisés comme contre-écrou sont à assembler avec un écrou normal ou un écrou haut.

AVERTISSEMENT — Les écrous bas (style 0) ont une capacité de charge réduite par rapport aux écrous normaux ou hauts, et ne sont pas conçus pour fournir une résistance à l'arrachement des filets (voir ISO 898-2).

Si dans certains cas d'autres spécifications sont requises, les grades d'acier inoxydable et les classes de qualité peuvent être choisis dans l'ISO 3506-2.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 225, *Éléments de fixation — Vis, goujons et écrous — Symboles et description des dimensions*

ISO 898-2, *Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié — Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées*

ISO 965-1, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1: Principes et données fondamentales*

ISO 1891-4, *Fixations — Vocabulaire — Partie 4: Contrôle, livraison, réception et qualité*

ISO 3269, *Fixations — Contrôle réception*

ISO 3506-2, *Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 2: Écrous de grades et classes de qualité spécifiés*

ISO 4042, *Fixations — Systèmes de revêtements électrolytiques*

ISO 4759-1, *Tolérances des éléments de fixation — Partie 1: Vis, goujons et écrous — Grades A, B et C*

ISO 6157-2, *Éléments de fixation — Défauts de surface — Partie 2: Écrous*

ISO 8991, *Système de désignation des éléments de fixation*

ISO 8992, *Éléments de fixation — Exigences générales pour vis, goujons et écrous*

ISO 10683, *Fixations — Systèmes de revêtements non électrolytiques de zinc lamellaire*

ISO 10684, *Éléments de fixation — Revêtements de galvanisation à chaud*

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la normalisation aux adresses suivantes :

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

4 Dimensions

Les dimensions des écrous de diamètres M5 à M39 doivent être conformes à la [Figure 1](#) et aux [Tableaux 1](#) et [2](#). Les dimensions des écrous $D < M5$ et $D > M39$ doivent être conformes à l'[Annexe A](#).

Les symboles et descriptions des dimensions sont spécifiés dans l'ISO 225.




Figure 1 — Ecrou bas hexagonal

Tableau 1 — Dimensions des écrous M5 à M16 (grade A)

Dimensions en millimètres

Filetage, D		M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16
P^a		0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2
d_a	max.	5,75	6,75	7,75	8,75	10,80	12,96	15,12	17,28
	min.	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
d_w	min.	7,20	8,88	9,63	11,63	14,63	16,63	19,64	22,49
e	min.	8,79	11,05	12,12	14,38	17,77	20,03	23,36	26,75
	max.	2,70	3,20	3,70	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
m	min.	2,45	2,90	3,40	3,70	4,70	5,70	6,42	7,42
	min.	1,96	2,32	2,72	2,96	3,76	4,56	5,14	5,94
s	nom. = max.	8,00	10,00	11,00	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00
	min.	7,78	9,78	10,73	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67

NOTE Les dimensions entre parenthèses sont non préférentielles.

^a P est le pas du filetage.

Tableau 2 — Dimensions des écrous M18 à M39 (grade B)

Dimensions en millimètres

Filetage, D		(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)
P^a		2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
d_a	max.	19,44	21,60	23,76	25,92	29,16	32,40	35,64	38,88	42,12
	min.	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00
d_w	min.	24,85	27,70	31,35	33,25	38,00	42,75	46,55	51,11	55,86
e	min.	29,56	32,95	37,29	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44
	max.	9,00	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	19,50
m	min.	8,42	9,10	9,90	10,90	12,40	13,90	15,40	16,90	18,20
	min.	6,74	7,28	7,92	8,72	9,92	11,12	12,32	13,52	14,56
s	nom. = max.	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00
	min.	26,16	29,16	33,00	35,00	40,00	45,00	49,00	53,80	58,80

NOTE Les dimensions entre parenthèses sont non préférentielles.

^a P est le pas du filetage.

5 Exigences et Normes internationales de référence

Les exigences spécifiées dans les Normes internationales référencées dans le [Tableau 3](#) doivent s'appliquer. Pour les écrous de diamètre $D < M5$ et $D > M39$, l'[Annexe A](#) doit s'appliquer.

Tableau 3 — Exigences et normes internationales de référence

Matériau		Acier	Acier inoxydable	
Exigences générales	Norme internationale	ISO 8992		
Filetage	Classe de tolérance	6H ^a		
	Norme internationale	ISO 965-1		
Caractéristiques mécaniques	Style	0		
	Classe de qualité	$M5 \leq D \leq M39$	04 ^b , 05 ^c	
	Symbole	$D < M5$ et $D > M39$	Annexe A	
	Grade ^d et classe de qualité Symbole	—	$M5 \leq D \leq M24$	A2-035, A4-035, A4-040, D4-040, D6-040
			$M24 < D \leq M39$	A2-025, A2-035, A4-025, A4-035, D4-035, D6-035
			$D < M5$ et $D > M39$	Annexe A
Norme internationale	ISO 898-2	ISO 3506-2		
Tolérances	Grade	$D \leq M16$: A (sauf pour M5 pour lequel $d_{w,min} = s_{min} - IT15$)	$D > M16$: B	
	Norme internationale	ISO 4759-1		
Condition de surface	Brut (sans revêtement) Revêtements électrolytiques tel que spécifié dans l'ISO 4042 Revêtements non électrolytiques de zinc lamellaire tel que spécifié dans l'ISO 10683 Revêtements de galvanisation à chaud tel que spécifié dans l'ISO 10684 D'autres finitions, revêtements et/ou exigences complémentaires doivent faire l'objet d'un accord entre le client et le fournisseur	Propre et brillant et/ou Passivé ^e		
Intégrité de surface	Limites pour les défauts de surface tel que spécifié dans l'ISO 6157-2	Par accord ^f		
Réception	Contrôle réception tel que spécifié dans l'ISO 3269			

^a En fonction du type de revêtement à appliquer, une autre position de tolérance du filetage peut être spécifiée pour les écrous avant revêtement, conformément à la norme de revêtement qui s'applique.

^b Ne doit pas être trempé et revenu conformément à l'ISO 898-2 (écrous NQT).

^c Doit être trempé et revenu conformément à l'ISO 898-2 (écrous QT).

^d Les grades d'acier inoxydable A2 et A4 sont les plus courants ; cependant et en fonction de l'utilisation prévue, il peut être nécessaire de choisir d'autres grades de l'ISO 3506-2 en adéquation avec le milieu corrosif d'utilisation. Pour une utilisation à hautes températures (jusqu'à 800 °C), les caractéristiques mécaniques sont spécifiées dans l'ISO 3506-5. Voir également l'ISO 3506-6 pour le choix des grades d'acier inoxydable appropriés.

^e Voir par exemple l'ISO 16048.

^f Voir par exemple l'ISO 6157-2.