
**Peintures et vernis — Détermination
de la dureté du feuil par l'essai de
dureté crayon**

Paints and varnishes — Determination of film hardness by pencil test

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

[ISO 15184:2020](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/011199e7-aa0b-41fd-b63d-fd4381555bc0/iso-15184-2020)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/011199e7-aa0b-41fd-b63d-fd4381555bc0/iso-15184-2020>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 15184:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/011199e7-aa0b-41fd-b63d-fd4381555bc0/iso-15184-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/011199e7-aa0b-41fd-b63d-fd4381555bc0/iso-15184-2020>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	2
5 Appareillage	2
6 Échantillonnage	3
7 Panneaux d'essai	3
7.1 Subjectile.....	3
7.2 Forme et dimensions.....	3
7.3 Préparation et revêtement.....	4
7.4 Séchage et conditionnement.....	4
7.5 Épaisseur du revêtement.....	4
8 Mode opératoire	4
9 Types de défauts	5
10 Fidélité	5
11 Rapport d'essai	5
Annexe A (informative) Applicabilité de l'essai de dureté crayon	7

iTeh Standards
<https://standards.itih.ai>
 Document Preview

[ISO 15184:2020](https://standards.itih.ai)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/011199e7-aa0b-41fd-b63d-fd4381555bc0/iso-15184-2020>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comité membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, *Peintures et vernis*, sous-comité SC 9, *Méthodes générales d'essais des peintures et vernis*. <https://standards.iteh.ai/> <https://standards.iteh.ai/document/iso-15184-2020>

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 15184:2012), dont elle constitue une révision mineure. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- Dans 5.1 la force de l'instrument sur la surface de la peinture a été corrigée par $(7,35 \pm 0,15)$ N;
- Dans 8.6 la phrase déclarant que selon accord, l'essai peut aussi chercher à déterminer la dureté crayon minimale qui ne provoque pas de fracture cohésive (dite dureté de «gouge») a été supprimée pour éviter toute confusion avec les normes dans lesquelles cette méthode d'essai est décrite;
- Le texte a fait l'objet d'une révision éditoriale et les références normatives ont été mises à jour.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Peintures et vernis — Détermination de la dureté du feuil par l'essai de dureté crayon

IMPORTANT — Le fichier électronique du présent document contient des couleurs qui sont jugées utiles pour la bonne compréhension du document. Il convient donc aux utilisateurs de considérer l'emploi d'une imprimante couleur pour l'impression du présent document.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode de détermination de la dureté d'un feuil de peinture en déplaçant à sa surface des crayons de dureté connue.

L'essai peut être réalisé sur un revêtement monocouche de peinture, vernis ou produit associé ou sur la couche supérieure d'un système multicouche.

L'intérêt de cet essai rapide ne réside pas dans la comparaison des duretés crayon de différents revêtements, mais dans l'obtention du classement d'une série de panneaux revêtus dont les duretés crayon présentent des différences significatives.

La méthode s'applique seulement aux surfaces lisses.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 1513, *Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essai*

ISO 1514, *Peintures et vernis — Panneaux normalisés pour essai*

ISO 2808, *Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil*

ISO 4618, *Peintures et vernis — Termes et définitions*

ISO 15528, *Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 4618 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

3.1

dureté crayon

résistance de la surface d'un feuil de peinture au marquage, ou à la formation de tout autre défaut, mesurée par l'action de déplacer à sa surface, en l'éloignant, un crayon muni d'une mine de dimensions, forme et dureté spécifiées

4 Principe

Une mine de crayon, de géométrie définie, est poussée sur la surface peinte à un angle de 45°, exerçant une force de $(7,35 \pm 0,15)$ N sur la surface. La dureté de la mine de crayon est augmentée par étapes jusqu'à ce que la surface du revêtement soit marquée par des défauts apparents. Le résultat de l'essai est la dureté la plus élevée à laquelle aucun marquage n'apparaît.

5 Appareillage

5.1 Appareil d'essai, constitué d'un bloc métallique muni de deux roues, chacune d'un côté de l'appareil, comme illustré à la [Figure 1](#). Les roues doivent être faites de façon à ne pas rayer la surface peinte durant l'essai. Au milieu du bloc métallique se trouve un trou cylindrique incliné d'un angle de $(45 \pm 1)^\circ$, pour le crayon.

Les crayons peuvent être fixés dans l'appareil avec une vis de serrage de manière à rester toujours dans la même position.

Un niveau disposé au sommet de l'appareil est destiné à s'assurer que l'instrument est horizontal lors de l'essai.

L'appareil doit être conçu de manière que, lorsqu'il est en position horizontale, la pointe du crayon exerce une force de $(7,35 \pm 0,15)$ N sur la surface de la peinture.

D'autres types d'appareillage d'essai peuvent également être utilisés à condition qu'ils donnent des résultats de classement relatif similaires.

5.2 Ensemble de crayons à dessin en bois, de duretés suivantes (voir note):

9B - 8B - 7B - 6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - F - H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8H - 9H			
Plus tendre	-----		Plus dur
B - noir	HB - noir dur	F - ferme	H - dur

Des crayons de différents fabricants peuvent être employés par accord entre les parties intéressées, à condition qu'ils conduisent à des résultats de classement relatif similaires.

NOTE Les exemples de marques et de fabricants suivants se sont révélés appropriés¹⁾:

- Cleos Fine Art 160, du fabricant Cretacolor;
- Graphic, du fabricant Derwent;
- Turquoise T-2375, du fabricant Sanford;
- KOH-I-NOOR 1500, du fabricant Hardtmuth AG;
- Uni, du fabricant Mitsubishi Pencil Co., Ltd.;
- Chunghwa, du fabricant China First Pencil Co., Ltd.

Lors d'essais comparatifs, il est recommandé d'utiliser des crayons provenant du même fabricant. Il est possible d'observer des variations entre fabricants et entre lots d'un même fabricant.

Il est possible d'utiliser des mines de crayons dans un porte-mine (crayons porte-mine) à condition qu'ils fournissent les mêmes résultats que les crayons en bois.

5.3 Taille-crayon spécial, permettant de retirer le bois seulement, et laissant intacte la mine cylindrique du crayon (voir [Figure 2](#)).

1) Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif de ces produits.