

---

---

**Verre — Résistance hydrolytique du  
verre en grains à 98 °C — Méthode  
d'essai et classification**

*Glass — Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C — Method of  
test and classification*

iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 719:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/df886ace-f0ae-431f-b340-6444fc2deda4/iso-719-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/df886ace-f0ae-431f-b340-6444fc2deda4/iso-719-2020>



iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 719:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/df886ace-f0ae-431f-b340-6444fc2deda4/iso-719-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/df886ace-f0ae-431f-b340-6444fc2deda4/iso-719-2020>



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8  
CH-1214 Vernier, Genève  
Tél.: +41 22 749 01 11  
E-mail: [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web: [www.iso.org](http://www.iso.org)

Publié en Suisse

## Sommaire

Page

<b>Avant-propos</b> .....	<b>iv</b>
<b>1</b> <b>Domaine d'application</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b> <b>Références normatives</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b> <b>Termes et définitions</b> .....	<b>1</b>
<b>4</b> <b>Principe</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b> <b>Réactifs</b> .....	<b>2</b>
<b>6</b> <b>Appareillage</b> .....	<b>3</b>
<b>7</b> <b>Préparation de l'échantillon</b> .....	<b>5</b>
7.1    Broyage.....	5
7.2    Préparation manuelle.....	5
7.3    Préparation mécanique.....	6
7.4    Nettoyage.....	6
<b>8</b> <b>Mode opératoire</b> .....	<b>6</b>
<b>9</b> <b>Expression des résultats</b> .....	<b>7</b>
9.1    Calcul.....	7
9.2    Classification.....	7
9.3    Désignation.....	7
<b>10</b> <b>Rapport d'essai</b> .....	<b>7</b>
<b>Bibliographie</b> .....	<b>9</b>

iTech Standards  
 (https://standards.itih.ai)  
 Document Preview

ISO 719:2020

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/df886ace-f0ae-431f-b340-6444fc2deda4/iso-719-2020>

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir [www.iso.org/avant-propos](http://www.iso.org/avant-propos).

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 76, *Appareils de transfusion, de perfusion et d'injection et appareils destinés au traitement du sang à usage médical et pharmaceutique*. 2020

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 719:1985), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- une définition plus précise du domaine d'application par type de verre a été ajoutée;
- dans la mesure du possible, une harmonisation avec les paragraphes identiques de la Pharmacopée européenne, chapitre 3.2.1, et de l'USP (Pharmacopée des États-Unis), chapitre 660, a été mise en place afin de simplifier l'application dans les laboratoires à travers le monde. Cela concerne, par exemple, la taille d'échantillon, la taille de maillage;
- l'utilisation de l'acétone a été limitée à de l'acétone toujours frais et neuf, étant donné qu'une réutilisation pourrait entraîner des écarts dans les résultats d'essai;
- la température maximale et sa plage de tolérance ont été simplifiées et orientées sur les conditions techniques d'un lavabo.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse [www.iso.org/fr/members.html](http://www.iso.org/fr/members.html).

# Verre — Résistance hydrolytique du verre en grains à 98 °C — Méthode d'essai et classification

## 1 Domaine d'application

Le présent document spécifie:

- a) une méthode de détermination de la résistance hydrolytique du verre en grains à 98 °C. La résistance est mesurée et exprimée par le volume d'acide nécessaire au titrage de l'alcali extrait par unité de masse de verre, et peut également être exprimée par la quantité d'oxyde de sodium équivalant à ce volume d'acide; et
- b) une classification du verre selon la résistance hydrolytique déterminée par la méthode du présent document.

Le présent document est destiné à être utilisé pour les types de verre peu résistants, comme le verre sodocalcique.

NOTE 1 Pour les verres de plus grande résistance, par exemple le verre borosilicaté, la méthode spécifiée dans l'ISO 720 est plus adaptée.

NOTE 2 Il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation exacte entre la classification donnée par le présent document et celle donnée par l'ISO 720, et il est en conséquence primordial d'indiquer laquelle des classifications est utilisée.

## 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 385, *Verrerie de laboratoire — Burettes*

ISO 565, *Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées — Dimensions nominales des ouvertures*

ISO 648, *Verrerie de laboratoire — Pipettes à un volume*

ISO 720, *Verre — Résistance hydrolytique du verre en grains à 121 °C — Méthode d'essai et classification*

ISO 1042, *Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un trait*

ISO 1773, *Verrerie de laboratoire — Fioles coniques et ballons à col étroit*

ISO 3819, *Verrerie de laboratoire — Bêchers*

ISO 13130, *Verrerie de laboratoire — Dessiccateurs*

## 3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

## 4 Principe

La méthode d'essai est un essai du verre comme matériau appliqué sur du verre en grains. Sur 2 g de grains, de granulométrie comprise entre 300 µm et 500 µm, en vue de l'extraction des alcalins, action de l'eau de qualité 2 durant 60 min à 98 °C. Mesurage du degré de l'attaque hydrolytique par analyse des solutions d'extraction.

La présente méthode d'essai ne doit pas être appliquée aux verres présentant une teneur en alcalins extrêmement faible ou qui sont essentiellement exempts d'espèces alcalines, car la présente méthode mesure uniquement la libération alcaline comme indication de la durabilité chimique.

Il convient que la masse volumique du verre à soumettre à l'essai soit, de préférence, de 2,4 g/cm<sup>3</sup> ± 0,2 g/cm<sup>3</sup> à 20 °C.

## 5 Réactifs

Sauf indication contraire, au cours de l'essai, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue.

**5.1 Eau d'essai**, à préparer comme suit: préparer l'eau d'essai à partir d'eau distillée (5.6) par distillations multiples. Éliminer le dioxyde de carbone en portant à ébullition pendant au moins 15 min avant utilisation dans un ballon (6.6) en verre de silice fondue ou borosilicaté, et refroidir. Toute autre méthode adaptée peut être utilisée, par exemple, la préparation d'eau sans dioxyde de carbone conformément à l'USP 660<sup>[4]</sup>.

Lorsqu'elle est soumise à l'essai immédiatement avant l'emploi, l'eau préparée selon les modalités décrites ci-dessus doit produire une couleur rouge orangée (non pas rouge violette ou jaune) correspondant au point neutre de l'indicateur de rouge de méthyle de pH 5,5 ± 0,1 lorsque 0,05 ml de solution d'indicateur de rouge de méthyle (5.4) est ajouté à 50 ml de l'eau à analyser. Cette eau peut également être utilisée comme solution de référence (voir Article 8). La conductivité de l'eau ne doit pas dépasser 1 µS/cm, déterminé à 25 °C à l'aide d'un conductimètre en ligne.

NOTE 1 La présente description est fondée sur la Pharmacopée européenne 3.2.1<sup>[3]</sup>. Dans la Pharmacopée européenne, l'eau préparée selon les modalités décrites ci-dessus est appelée « eau R1 ».

NOTE 2 L'eau de qualité 2 conformément à l'ISO 3696<sup>[2]</sup> est adaptée au présent essai.

**5.2 Acide chlorhydrique, solution titrée**,  $c(\text{HCl}) = 0,01 \text{ mol/l}$ .

**5.3 Acide chlorhydrique, solution**,  $c(\text{HCl}) = 1 \text{ mol/l}$ .

**5.4 Rouge de méthyle**, solution d'indicateur.

Dissoudre 25 mg de sel de sodium de rouge de méthyle ( $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{N}_3\text{NaO}_2$ ) dans 100 ml d'eau de qualité 2 (5.1). En variante, la solution d'indicateur peut être préparée conformément à l'USP 42 [6.60] ou à la Ph.Eur. 10 [3.2.1] (cette méthode est basée sur la dissolution de rouge de méthyle dans 0,1 M d'hydroxyde de sodium, d'éthanol et d'eau distillée) par exemple.

**5.5 Acétone** ( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ).