
Chaussures — Substances critiques potentiellement présentes dans les chaussures et les composants de chaussures — Méthode d'essai pour déterminer quantitativement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les matériaux de chaussures

ITEH Standards
<https://standards.iteh.ai>

Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in footwear materials

[ISO 16190:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/21024cc5-b510-48ef-841f-241a1c340654/iso-16190-2021>



Numéro de référence
ISO 16190:2021(F)

iTeh Standards

(<https://standards.iteh.ai>)

Document Preview

[ISO 16190:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/21024cc5-b510-48ef-841f-241a1c340654/iso-16190-2021>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	1
5 Réactifs	1
6 Appareillage	5
7 Préparation de l'échantillon	5
8 Mode opératoire	5
8.1 Extraction	5
8.2 Facultatif: purification par extraction en phase solide (SPE)	6
8.3 Détermination par CG-SM ou CG-SM/SM	6
9 Expression des résultats	6
9.1 Détermination de la teneur en HAP	6
9.1.1 Pour chaque HAP	6
9.1.2 Lorsqu'une somme de HAP est exigée	7
9.2 Performance de la méthode d'essai	7
10 Rapport d'essai	7
Annexe A (informative) Exemples de conditions chromatographiques pour CG-SM et CG-SM/SM	8
Bibliographie	12

ISO 16190:2021

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/21024cc5-b510-48ef-841f-241a1c340654/iso-16190-2021>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été préparé par le comité technique ISO/TC 216, *Chaussure*, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 309, *Chaussure*, du Comité européen de normalisation (CEN), conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette première édition annule et remplace la première édition de la spécification technique (ISO/TS 16190:2013), qui a fait l'objet d'une révision technique. Les principales modifications sont les suivantes:

- l'Introduction a été ajoutée;
- dans le Domaine d'application, des modifications rédactionnelles ont été apportées et une note a été ajoutée;
- les Références normatives ont été mises à jour;
- [l'Article 3](#) «Termes et définitions» a été ajouté et les articles suivants ont été renumérotés;
- [l'Article 5](#) «Réactifs» a été renommé et des modifications techniques majeures ont été apportées;
- [l'Article 6](#) «Appareillage» a été renommé, d'autres équipements ont été ajoutés et d'autres modifications techniques mineures ont été apportées;
- [l'Article 7](#) «Préparation de l'échantillon» a été ajouté, qui a été principalement repris de l'ISO/TS 16190:2013, 6.2, et les articles suivants ont été renumérotés;
- à [l'Article 8](#) «Mode opératoire», des modifications techniques majeures et des modifications rédactionnelles ont été apportées;
- [L'Article 9](#) «Expression des résultats» a été renommé et des titres de paragraphe ont été ajoutés;

- [9.1.2](#) «Lorsqu'une somme de HAP est exigée» a été ajouté;
- en [9.2](#) «Performance de la méthode d'essai», la limite de quantification a été modifiée;
- à [l'Article 10](#) g), la possibilité d'indiquer une somme de HAP a été ajoutée;
- l'[Annexe A](#) a été ajoutée.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse www.iso.org/fr/members.html.

iTeh Standards (<https://standards.iteh.ai>) Document Preview

[ISO 16190:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/21024cc5-b510-48ef-841f-241a1c340654/iso-16190-2021>

Introduction

Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été identifiés comme cancérogènes. Par conséquent, certains pays ont limité leur présence dans les produits tels que les chaussures (par exemple, pour l'Union européenne, avec le Règlement (UE) 2018/1513^[1] de la Commission modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006^[2]).

Les HAP faisant l'objet de restrictions selon le Règlement (CE) n° 1907/2006 sont les suivants: benzo[a]pyrène (BaP), benzo[e]pyrène (BeP), benzo[a]anthracène (BaA), chrysène (CHR), benzo[b]fluoranthène (BbFA), benzo[j]fluoranthène (BjFA), benzo[k]fluoranthène (BkFA) et dibenzo[a,h]anthracène (DBAhA).

D'autres HAP sont soumis à des restrictions par les marques de chaussures qui ont établi des listes de substances restreintes (RSL, sigle issu de l'anglais «Restricted substances lists»).

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 16190:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/21024cc5-b510-48ef-841f-241a1c340654/iso-16190-2021>

Chaussures — Substances critiques potentiellement présentes dans les chaussures et les composants de chaussures — Méthode d'essai pour déterminer quantitativement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les matériaux de chaussures

AVERTISSEMENT — Le présent document implique l'utilisation de matériaux dangereux. Ce document ne prétend pas couvrir tous les problèmes environnementaux ou de sécurité liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur du présent document de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la santé du personnel et la protection de l'environnement avant l'application du présent document, et de satisfaire aux exigences pertinentes à cette fin.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode pour déterminer la quantité d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les chaussures et les composants de chaussures.

NOTE Une liste des matériaux pertinents peut être consultée dans l'ISO/TR 16178:2021, Tableau 1^[3].

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 4787, *Verrerie de laboratoire — Instruments volumétriques — Méthodes de vérification de la capacité et d'utilisation*

3 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

4 Principe

L'échantillon d'essai est extrait au toluène à 60 °C dans un bain à ultrasons pendant 1 h. Une partie aliquote est ensuite analysée par un chromatographe en phase gazeuse à détecteur sélectif de masse.

5 Réactifs

AVERTISSEMENT — Le toluène est inflammable. En outre, les HAP sont cancérogènes. Il convient par conséquent de les traiter en prenant en compte les règlements applicables en matière de santé et de sécurité au travail.

Sauf indication contraire, les produits chimiques utilisés doivent être de qualité analytique.

5.1 Toluène, CAS Registry Number^{®1)} 108-88-3.

5.2 HAP Les 24 HAP indiqués dans le [Tableau 1](#) ci-après peuvent être pertinents.

Tableau 1 — Liste des HAP pertinents

Composant	CAS Registry Number ^{®1)}
Naphthalène	91-20-3
Acénaphtylène	208-96-8
Acénaphtène	83-32-9
Fluorène	86-73-7
Anthracène	120-12-7
Phénanthrène	85-01-8
Fluoranthène	206-44-0
Pyrène	129-00-0
1-méthylpyrène	2381-21-7
Cyclopenta(c,d)pyrène	27208-37-3
Benzo[a]anthracène	56-55-3
Chrysène	218-01-9
Benzo[b]fluoranthène	205-99-2
Benzo[j]fluoranthène	205-82-3
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9
Benzo[a]pyrène	50-32-8
Benzo[e]pyrène	192-97-2
Benzo[ghi]pérylène	191-24-2
Indéno[1,2,3-cd]pyrène	193-39-5
Dibenzo(a,h)anthracène	53-70-3
Dibenzo[a,l]pyrène	191-30-0
Dibenzo[a,e]pyrène	192-65-4
Dibenzo[a,i]pyrène	189-55-9
Dibenzo[a,h]pyrène	189-64-0

5.3 Solution(s) étalon(s) de HAP (100 µg/ml)

Selon les tâches à accomplir, le laboratoire doit décider quels HAP mentionnés dans le [Tableau A.1](#) il est nécessaire de déterminer. En fonction des choix effectués, les solutions mères étalons de chaque HAP ($c = 100 \mu\text{g/ml}$ pour chaque HAP) doivent être obtenues soit sous forme de mélanges certifiés disponibles dans le commerce, soit sous forme de composants individuels en solution.

5.4 HAP cibles — Solution mère 1 (5 µg/ml)

Verser 9 ml de toluène ([5.1](#)) dans une fiole jaugée ambrée de 10 ml ([6.6](#)), ajouter 500 µl de solution mère de HAP ([5.3](#)), puis compléter jusqu'au trait d'étalonnage avec du toluène ([5.1](#)).

1) CAS Registry Number[®] (CAS RN[®]) est une marque déposée de CAS corporation. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l'ISO approuve l'emploi du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils aboutissent aux mêmes résultats.

5.5 HAP cibles — Solution mère 2 (0,5 µg/ml)

Verser 8 ml de toluène (5.1) dans une fiole jaugée ambrée de 10 ml (6.6), ajouter 1 ml de solution mère 1 (5.4), puis compléter jusqu'au trait d'étalonnage avec du toluène (5.1).

5.6 Solution(s) d'étalon(s) interne(s) (100 µg/ml)

5.6.1 Généralités

Les étalons internes suivants doivent être utilisés soit sous forme de mélanges certifiés disponibles dans le commerce, soit sous forme de composants individuels en solution.

5.6.1.1 Naphtalène-d8, CAS RN®¹⁾ 1146-65-2.

5.6.1.2 Pyrène-d10, CAS RN®¹⁾ 81103-79-9.

5.6.1.3 Pyrène-d10, CAS RN®¹⁾ 1718-52-1.

5.6.1.4 Chrysène-d12, CAS RN®¹⁾ 1719-03-5.

5.6.1.5 Benzo[a]pyrène-d10, CAS RN®¹⁾ 63466-71-7.

5.6.1.6 Benzo[ghi]pérylène-d12, CAS RN®¹⁾ 93951-66-7.

5.6.1.7 Dibenzo[a,h]anthracène-d14 CAS RN®¹⁾ 13250-98-1.

5.6.2 Correspondance entre le HAP et l'étalon interne

Utiliser l'étalon interne indiqué dans le [Tableau 2](#) pour la détermination du HAP correspondant. Le nombre d'étalons internes peut être réduit au minimum à cinq si la validation de la méthode démontre que les taux de récupération du HAP correspondant sont suffisants^[7].

Tableau 2 — Liste des étalons internes pertinents

Composant	CAS RN® ¹⁾	Étalon interne
Naphtalène	91-20-3	Naphtalène-d8 (5.6.1.1)
Acénaphtylène	208-96-8	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Acénaphtène	83-32-9	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Fluorène	86-73-7	Fluorène-d10 (5.6.1.2)
Anthracène	120-12-7	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Phénanthrène	85-01-8	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Fluoranthène	206-44-0	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Pyrène	129-00-0	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
1-méthylpyrène	2381-21-7	Pyrène-d10 (5.6.1.3)
Benzo[a]anthracène	56-55-3	Chrysène-d12 (5.6.1.4)
Chrysène	218-01-9	Chrysène-d12 (5.6.1.4)
Cyclopenta(c,d)pyrène	27208-37-3	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)
Benzo[b]fluoranthène	205-99-2	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)
Benzo[j]fluoranthène	205-82-3	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)
Benzo[a]pyrène	50-32-8	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)

Tableau 2 (suite)

Composant	CAS RN® ¹⁾	Étalon interne
Benzo[e]pyrène	192-97-2	Benzo[a]pyrène-d12 (5.6.1.5)
Benzo[ghi]pérylène	191-24-2	Benzo[ghi]pérylène-d12 (5.6.1.6)
Indéno[1,2,3-cd]pyrène	193-39-5	Benzo[ghi]pérylène-d12 (5.6.1.6)
Dibenzo(a,h)anthracène	53-70-3	Dibenzo(a,h)anthracène-d14 (5.6.1.7)
Dibenzo[a,l]pyrène	191-30-0	Dibenzo(a,h)anthracène-d14 (5.6.1.7)
Dibenzo[a,e]pyrène	192-65-4	Dibenzo(a,h)anthracène-d14 (5.6.1.7)
Dibenzo[a,i]pyrène	189-55-9	Dibenzo(a,h)anthracène-d14 (5.6.1.7)
Dibenzo[a,h]pyrène	189-64-0	Dibenzo(a,h)anthracène-d14

5.6.3 Étalon interne — Solution mère (100 µg/ml chacune)

Les étalons internes sont disponibles dans le commerce sous forme de solutions certifiées ou peuvent être préparés à partir de composés individuels certifiés.

Pour préparer une solution d'étalon interne, utiliser la balance analytique (6.1) pour peser 10 mg, avec une exactitude de 0,1 mg, de chaque étalon interne sélectionné (5.6.1) dans des fioles jaugées ambrées de 100 ml, puis compléter au volume avec du toluène (5.1).

5.6.4 Étalon interne — Solution de travail (5 µg/ml)

Transférer 0,5 ml de chaque solution mère d'étalon interne (5.6.3) dans une fiole jaugée ambrée de 10 ml, puis compléter au volume avec du toluène (5.1).

5.7 HAP cibles — Solutions d'étalonnage

Préparer au moins quatre solutions d'étalonnage de HAP (voir le Tableau 3), y compris d'étalon interne, dans du toluène, à des concentrations appropriées pour l'analyse. Verser le volume requis de solution(s) mère(s) de HAP (5.3) et 100 µl de solution(s) de travail d'étalon(s) interne(s) (5.6.4) dans une fiole jaugée ambrée de 10 ml (6.6), puis compléter au volume avec du toluène (5.1).

Tableau 3 — Préparation des solutions d'étalonnage appropriées pour CG-SM (exemple)

Concentration de la solution d'étalonnage de HAP	Concentration de la solution d'étalonnage d'étau- lon interne	Volume de solu- tion de travail de HAP c = 5 µg/ml (5.4)	Volume de la solution de tra- vail 2 de HAP c = 0,5 µg/ml (5.5)	Volume de solu- tion de travail d'étau- lon interne c = 5 µg/ml (5.6.4)	Capacité de la fiole jaugée (6.6)
(µg/ml)	(µg/ml)	(µl)	(µl)	(µl)	(ml)
0,005	0,050		1 000		
0,025		50			
0,100		200			
0,500		1 000			

5.8 Solution d'extraction avec l'étau- lon interne (0,050 µg/ml)

Préparer la solution d'extraction à une concentration de l'étau-
lon interne de 0,050 µg/ml en diluant la solution mère d'étau-
lon interne (5.6.2) avec du toluène (5.1) dans une fiole jaugée adaptée. La solution doit être conservée dans un flacon ambré à l'obscurité. Une exposition aux rayons directs du soleil doit être évitée. La solution est stable pendant sept jours.