

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61338-1-3

Première édition  
First edition  
1999-11

---

---

**Résonateurs diélectriques à modes guidés –**

**Partie 1-3:**

**Informations générales et conditions d'essais –  
Méthode de mesure de la permittivité relative  
complexe des matériaux diélectriques pour les  
résonateurs diélectriques fonctionnant aux  
hyperfréquences**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

**Waveguide type dielectric resonators –**

**Part 1-3:**

**General information and test conditions –  
Measurement method of complex relative  
permittivity for dielectric resonator materials at  
microwave frequency**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61338-1-3:1999

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI\*
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement  
(Catalogue en ligne)\*
- **Bulletin de la CEI**  
Disponible à la fois au «site web» de la CEI et comme périodique imprimé
- **IEC web site\***
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates
- **IEC Bulletin**  
Available both at the IEC web site\* and as a printed periodical

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site\***
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates
- **IEC Bulletin**  
Available both at the IEC web site\* and as a printed periodical

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

\* See web site address on title page.

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61338-1-3

Première édition  
First edition  
1999-11

---

---

**Résonateurs diélectriques à modes guidés –**

**Partie 1-3:**

**Informations générales et conditions d'essais –  
Méthode de mesure de la permittivité relative  
complexe des matériaux diélectriques pour les  
résonateurs diélectriques fonctionnant aux  
hyperfréquences**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

**Waveguide type dielectric resonators –**

**Part 1-3:**

**General information and test conditions –  
Measurement method of complex relative  
permittivity for dielectric resonator materials at  
microwave frequency**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

T

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	6
INTRODUCTION .....	10
Articles	
1 Domaine d'application et objet .....	12
2 Paramètres à mesurer .....	12
3 Théorie et équations de calcul .....	14
3.1 Permittivité relative et facteur de pertes .....	14
3.2 Détermination de la conductivité relative des lames conductrices .....	20
3.3 Coefficient de température de la fréquence de résonance .....	22
3.4 Dépendance en température de $\tan \delta$ .....	26
4 Préparation du spécimen diélectrique .....	26
4.1 Préparation des barreaux diélectriques normalisés .....	26
4.2 Préparation du spécimen pour la mesure .....	28
5 Equipement et appareil de mesure .....	28
5.1 Equipement de mesure .....	28
5.2 Appareil de mesure de la permittivité complexe .....	30
5.3 Appareil de mesure du coefficient de température .....	34
6 Procédure de mesure .....	34
6.1 Procédure de mesure de la permittivité complexe .....	34
6.2 Procédure de mesure du coefficient de température .....	40
7 Précision de la mesure et évaluation des erreurs .....	40
7.1 Erreur de mesure due aux dimensions des lames conductrices .....	40
7.2 Erreur de mesure de la conductivité relative .....	42
7.3 Erreurs dues à l'espace entre le barreau diélectrique et les lames conductrices ou à la perturbation de champ .....	44
7.4 Résultat de mesure pendant le cycle «round robin» .....	44
 Annexe A – Bibliographie .....	 46
Figures	
Figure 1 – Configuration d'un résonateur diélectrique en barreau cylindrique court-circuité aux deux extrémités par deux lames conductrices parallèles .....	14
Figure 2 – Diagramme de calcul de la permittivité relative utilisant le mode $TE_{01\ell}$ .....	16
Figure 3 – Configuration des résonateurs diélectriques normalisés en barreau pour la mesure de la conductivité des lames conductrices .....	20
Figure 4 – Dépendance en température de $f_0$ (figure 4a) et $\tan \delta$ (figure 4b) pour cinq sortes de matériaux diélectriques ( $\epsilon' = 21, 25, 30, 38$ et $90$ ) .....	24
Figure 5 – Graphique de mode d'un résonateur diélectrique en barreau court-circuité à deux extrémités par les lames conductrices parallèles .....	30
Figure 6 – Diagramme synoptique de l'équipement de mesure .....	32
Figure 7 – Appareil pour la mesure de la permittivité complexe .....	32

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	7
INTRODUCTION .....	11
Clause	
1 Scope and object .....	13
2 Measuring parameters .....	13
3 Theory and calculation equations .....	15
3.1 Relative permittivity and loss factor.....	15
3.2 Determination of the relative conductivity of conducting plates.....	21
3.3 Temperature coefficient of resonance frequency.....	23
3.4 Temperature dependence of $\tan \delta$ .....	27
4 Preparation of dielectric specimen .....	27
4.1 Preparation of standard dielectric rods.....	27
4.2 Preparation of test specimen .....	29
5 Measurement equipment and apparatus.....	29
5.1 Measurement equipment.....	29
5.2 Measurement apparatus for complex permittivity.....	31
5.3 Measurement apparatus for temperature coefficient.....	35
6 Measurement procedure .....	35
6.1 Measurement procedure for complex permittivity .....	35
6.2 Measurement procedure for temperature coefficient.....	41
7 Accuracy and error estimation.....	41
7.1 Measurement error due to the size of conducting plates.....	41
7.2 Measurement error of relative conductivity.....	43
7.3 Errors due to the airgap between dielectric rod and conducting plates or to field disturbance .....	45
7.4 Result of round robin test (RRT) .....	45
Annex A – Bibliography .....	47
Figures	
Figure 1 – Configuration of a cylindrical dielectric rod resonator short-circuited at both ends by two parallel conducting plates .....	15
Figure 2 – Chart for relative permittivity calculation using $TE_{01\ell}$ mode.....	17
Figure 3 – Confirmation of standard dielectric rod resonators for measurement of conductivity of conducting plates.....	21
Figure 4 – Temperature dependence of $f_0$ (figure 4a) and $\tan \delta$ (figure 4b) for five kinds of dielectrics ( $\epsilon' = 21, 25, 30, 38$ and $90$ ) .....	25
Figure 5 – Mode chart of a dielectric rod resonator short-circuited at both ends by parallel conducting plates .....	31
Figure 6 – Schematic diagram of measurement equipment.....	33
Figure 7 – Measurement apparatus for complex permittivity .....	33

Figure 8 – Appareil de mesure du coefficient de température ..... 34

Figure 9 – Réponse en fréquence d'un résonateur en mode TE<sub>011</sub> ayant  $\epsilon' = 37,5$ ,  
 $d = 8,00$  mm et  $h = 3,3$  mm ..... 38

Figure 10 – Affaiblissement d'insertion  $IA_0$ , fréquence de résonance  $f_0$  et largeur de bande  
à demi-puissance  $\Delta f$  ..... 38

Figure 11 – Erreur de mesure sur  $\epsilon'$  et  $\tan \delta$  en fonction du rapport des dimensions  $d'/d$ ..... 42

Tableaux

Tableau 1 – Exemples de dimensions des barreaux diélectriques normalisés..... 26

Tableau 2 – Exemple de la fréquence de résonance en mode TE<sub>011</sub> pour les  
différents  $\epsilon'$  et différentes dimensions d'un spécimen diélectrique ..... 28

Tableau 3 – Dimensions et matériaux recommandés pour la lame conductrice ..... 34

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

Figure 8 – Measurement apparatus for temperature coefficient .....	35
Figure 9 – Frequency response for TE <sub>011</sub> mode resonator having $\epsilon' = 37,5$ , $d = 8,00$ mm and $h = 3,3$ mm .....	39
Figure 10 – Insertion attenuation $IA_0$ , resonance frequency $f_0$ and half-power bandwidth $\Delta f$ .....	39
Figure 11 – Measurement error on $\epsilon'$ and $\tan \delta$ by the size ratio $d'/d$ .....	43
Tables	
Table 1 – Examples of dimensions for standard dielectric rods.....	27
Table 2 – Example of TE <sub>011</sub> mode resonance frequency for various $\epsilon'$ and dimensions of a dielectric specimen .....	29
Table 3 – Recommended dimensions and materials for conducting plate .....	35

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[IEC 61338-1-3:1999](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/beefde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## RÉSONATEURS DIÉLECTRIQUES À MODES GUIDÉS –

### Partie 1-3: Informations générales et conditions d'essais – Méthode de mesure de la permittivité relative complexe des matériaux diélectriques pour les résonateurs diélectriques fonctionnant aux hyperfréquences

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61338-1-3 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
49/444/FDIS	49/449/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

La présente norme constitue la partie 1-3 de la CEI 61338.



## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## WAVEGUIDE TYPE DIELECTRIC RESONATORS –

**Part 1-3: General information and test conditions –  
Measurement method of complex relative permittivity for  
dielectric resonator materials at microwave frequency**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61338-1-3 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/444/FDIS	49/449/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.

This standard forms part 1-3 of IEC 61338.

La CEI 61338, Résonateurs diélectriques à modes guidés, comprend les parties suivantes:

Partie 1-1: Informations générales et conditions d'essais – Informations générales (CEI 61338-1-1)

Partie 1-2: Informations générales et conditions d'essais – Conditions d'esais (CEI 61338-1-2)

Partie 1-3: Informations générales et conditions d'essais – Méthode de mesure de la permittivité relative complexe des matériaux diélectriques pour les résonateurs diélectriques fonctionnant aux hyperfréquences (CEI 61338-1-3)

Partie 2: Guide d'emploi des résonateurs diélectriques à modes guidés (CEI 61338-2) (à l'étude)

Partie 3: Encombremments normalisés (CEI 61338-3) (à l'étude)

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu'en 2003. A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## **iTeh STANDARD PREVIEW** **(standards.iteh.ai)**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

IEC 61338, Waveguide type dielectric resonators, consists of the following parts:

Part 1-1: General information and test conditions – General information (IEC 61338-1-1)

Part 1-2: General information and test conditions – Test conditions (IEC 61338-1-2)

Part 1-3: General information and test conditions – Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at microwave frequency (IEC 61338-1-3)

Part 2: Guide to the use of waveguide type dielectric resonators (IEC 61338-2) (under consideration)

Part 3: Standard outlines (IEC 61338-3) (under consideration)

The committee has decided that this publication remains valid until 2003. At this date, in accordance with the committee's decision, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## **iTeh STANDARD PREVIEW** **(standards.iteh.ai)**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/beefde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/beefde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

## INTRODUCTION

Les matériaux diélectriques pour résonateurs et filtres fonctionnant aux hyperfréquences ont une permittivité relative élevée, un faible facteur de pertes et une bonne stabilité en température des fréquences de résonance. La connaissance de ces paramètres est d'une importance primordiale pour le développement de nouveaux matériaux, de la part du fournisseur et pour la conception des composantes fonctionnant aux hyperfréquences, de la part du client.

Les paramètres des matériaux pour résonateurs diélectriques nécessaires pour la construction des composantes fonctionnant aux hyperfréquences sont:

- la composante réelle  $\epsilon'$  de la permittivité relative complexe;
- le facteur de pertes  $\tan \delta$ ;
- le coefficient de température de la fréquence de résonance (*TCF*);
- la dépendance en température de  $\tan \delta$ .

Plusieurs méthodes de mesure sont proposées pour déterminer la permittivité complexe aux hyperfréquences:

- la méthode du résonateur ayant la forme d'un barreau diélectrique utilisant le mode de résonance  $TE_{011}$ ;
- la méthode de la cavité cylindrique utilisant le mode de résonance  $TE_{010}$ ;
- la méthode de perturbation utilisant une cavité cylindrique;
- la méthode des paramètres  $S$  utilisant une ligne coaxiale.

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

## INTRODUCTION

Dielectric materials for microwave resonators and filters have high relative permittivity, a low loss factor and superior temperature stability of resonance frequencies. Knowledge of these parameters is of primary importance for the development of new materials on the supplier side and for the design of dielectric microwave components on the customer side.

The parameters of dielectric resonator materials needed for the design of microwave components are:

- the real component  $\varepsilon'$  of the complex relative permittivity;
- the loss factor  $\tan \delta$ ;
- the temperature coefficient of resonance frequency (*TCF*);
- the temperature dependence of  $\tan \delta$ .

Several measurement methods are proposed to determine the complex permittivity at microwave frequencies:

- the dielectric rod resonator method using  $TE_{011}$  resonance mode;
- the cylindrical cavity method using  $TE_{01\delta}$  resonance mode;
- the perturbation method using a cylindrical cavity;
- the S-parameter method using a coaxial line.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[IEC 61338-1-3:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/becfde95-406b-4b75-9c85-29f2827462af/iec-61338-1-3-1999>

## RÉSONATEURS DIÉLECTRIQUES À MODES GUIDÉS –

### Partie 1-3: Informations générales et conditions d'essais – Méthode de mesure de la permittivité relative complexe des matériaux diélectriques pour les résonateurs diélectriques fonctionnant aux hyperfréquences

#### 1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61338 décrit la méthode d'un résonateur ayant la forme d'un barreau pour une large gamme de propriétés diélectriques dans la gamme des hyperfréquences dans des applications pratiques. Cette méthode a les caractéristiques suivantes:

- une solution mathématique complète et exacte de la permittivité relative complexe est donnée facilement par le programme d'une machine à calculer;
- l'erreur de mesure est inférieure à 0,3 % pour  $\varepsilon'$  et inférieure à  $0,05 \times 10^{-4}$  pour  $\tan \delta$ ;
- le *TCF* est mesuré directement sans aucune compensation avec une erreur de mesure inférieure à  $1 \times 10^{-6}$  /K.

L'objet de cette norme est de décrire les méthodes de mesure de la permittivité relative complexe des matériaux pour résonateurs diélectriques fonctionnant aux hyperfréquences par la méthode du résonateur diélectrique ayant la forme d'un barreau court-circuité aux deux extrémités par les lames conductrices parallèles. Les paramètres de mesure sont  $\varepsilon'$ ,  $\tan \delta$ , *TCF* et la dépendance en température de  $\tan \delta$  à la fréquence de résonance. Il est supposé que les matériaux diélectriques sont isotropes et homogènes.

#### 2 Paramètres à mesurer

Les termes des paramètres à mesurer sont définis de la manière suivante:

$$\varepsilon_r = \varepsilon' - j\varepsilon'' = D/(\varepsilon_0 E) \quad (1)$$

$$\tan \delta = \varepsilon''/\varepsilon' \quad (2)$$

$$TCF = -\frac{1}{2} TC \varepsilon - \alpha \quad (3)$$

où

*D* est la densité du flux électrique;

*E* est l'intensité du champ électrique;

$\varepsilon_0$  est la permittivité du vide;

$\varepsilon'$  et  $\varepsilon''$  sont les composantes réelle et imaginaire de la permittivité relative complexe  $\varepsilon_r$ .

Il convient de noter que le *TCF* est défini par l'équation (3) comme la constante du matériau, *TC* $\varepsilon$  étant le coefficient de température de la permittivité relative et  $\alpha$  le coefficient de dilatation linéaire thermique du spécimen diélectrique. Chaque coefficient de température est donné de la manière suivante:

## WAVEGUIDE TYPE DIELECTRIC RESONATORS –

### Part 1-3: General information and test conditions – Measurement method of complex relative permittivity for dielectric resonator materials at microwave frequency

#### 1 Scope and object

This part of IEC 61338 describes the dielectric rod resonator measurement method for a wide range of microwave dielectric properties in practical applications. This method has the following characteristics:

- a complete and exact mathematical solution of complex relative permittivity is given by easy computer software;
- the measurement error is less than 0,3 % for  $\epsilon'$  and less than  $0,05 \times 10^{-4}$  for  $\tan \delta$ ;
- the  $TCF$  is directly measured without any compensation with a measurement error less than  $1 \times 10^{-6}/K$ .

The object of this standard is to describe the measurement methods of the complex relative permittivity of dielectric resonator materials at microwave frequencies by means of the dielectric rod resonator method short-circuited at both ends by parallel conducting plates. The measuring parameters are  $\epsilon'$ ,  $\tan \delta$ ,  $TCF$  and the temperature dependence of  $\tan \delta$  at the resonance frequency. The dielectric materials are assumed to be isotropic and homogeneous.

#### 2 Measuring parameters

The terms of the measuring parameters are defined as follows:

$$\epsilon_r = \epsilon' - j\epsilon'' = D/(\epsilon_0 E) \quad (1)$$

$$\tan \delta = \epsilon''/\epsilon' \quad (2)$$

$$TCF = -\frac{1}{2} TC \epsilon - \alpha \quad (3)$$

where

$D$  is the electric flux density;

$E$  is the electric field strength;

$\epsilon_0$  is the electric constant;

$\epsilon'$  and  $\epsilon''$  are the real and imaginary components of the complex relative permittivity  $\epsilon_r$ .

It should be noted that the  $TCF$  is defined by equation (3) as the material constant,  $TC\epsilon$  being the temperature coefficient of relative permittivity and  $\alpha$  the coefficient of thermal expansion of the dielectric specimen. Each of the temperature coefficients is given as follows: