

Deuxième édition  
2021-07

---

---

---

**Céramiques techniques — Méthodes  
d'essai relatives à la performance des  
matériaux photocatalytiques semi-  
conducteurs pour la purification de  
l'air —**

Partie 5:

**Élimination du mercaptan méthylique**

(<https://standards.iteh.ai>)

*Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) —  
Test method for air-purification performance of semiconducting  
photocatalytic materials —*

*Part 5: Removal of methyl mercaptan*

[ISO 22197-5:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bd935469-0708-4bc4-9ebe-97a2dadd14d6/iso-22197-5-2021>



Numéro de référence  
ISO 22197-5:2021(F)

© ISO 2021

# iTeh Standards

## (<https://standards.iteh.ai>)

### Document Preview

[ISO 22197-5:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bd935469-0708-4bc4-9ebe-97a2dadd14d6/iso-22197-5-2021>



#### DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8  
CH-1214 Vernier, Genève  
Tél.: +41 22 749 01 11  
E-mail: [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web: [www.iso.org](http://www.iso.org)

Publié en Suisse

# Sommaire

	Page
<b>Avant-propos.....</b>	<b>iv</b>
<b>1      Domaine d'application.....</b>	<b>1</b>
<b>2      Références normatives.....</b>	<b>1</b>
<b>3      Termes et définitions.....</b>	<b>1</b>
<b>4      Symboles.....</b>	<b>2</b>
<b>5      Principe.....</b>	<b>3</b>
<b>6      Appareillage.....</b>	<b>3</b>
6.1     Montage d'essai.....	3
6.2     Générateur de gaz d'essai.....	6
6.3     Photoréacteur.....	6
6.4     Source lumineuse.....	6
6.5     Système d'analyse.....	6
<b>7      Échantillon.....</b>	<b>7</b>
<b>8      Mode opératoire.....</b>	<b>7</b>
8.1     Aspects généraux.....	7
8.2     Conditionnement de l'échantillon.....	8
8.3     Essai d'élimination.....	8
<b>9      Calcul.....</b>	<b>9</b>
<b>10     Méthode d'essai pour des échantillons de faible performance.....</b>	<b>10</b>
<b>11     Rapport d'essai.....</b>	<b>10</b>
<b>Bibliographie.....</b>	<b>12</b>

[ISO 22197-5:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bd935469-0708-4bc4-9ebe-97a2dadd14d6/iso-22197-5-2021>

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets rédigées par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir [www.iso.org/avant-propos](http://www.iso.org/avant-propos).

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 206, *Céramiques techniques*.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bd935469-0708-4bc4-9bc97a2dadd14d6/iso-22197-5-2021>  
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 22197-5:2013), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- les références à l'ISO 2718 (annulée), à l'ISO 4677-1 (annulée), à l'ISO 4892-3 et à l'ISO 6145-7 ont été supprimées de l'[Article 2](#);
- une mise en garde pour la manipulation du mercaptan méthylique a été ajoutée à [6.1](#);
- le mesurage du débit gazeux a été modifié pour passer d'une base de gaz sec à une base de gaz humide en [6.2](#);
- la tolérance sur les dimensions de l'échantillon a été modifiée à l'[Article 7](#);
- des modes opératoires pour l'élimination des contaminants hydrosolubles ont été ajoutés à [8.2](#);
- la concentration en mercaptan méthylique à l'obscurité a été modifiée en [8.3](#);
- un critère pour une absorption acceptable du mercaptan méthylique a été ajouté à l'[Article 9](#).

Une liste de toutes les parties de la série ISO 22197 se trouve sur le site web de l'ISO.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse [www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

# Céramiques techniques — Méthodes d'essai relatives à la performance des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs pour la purification de l'air —

## Partie 5: Élimination du mercaptan méthylique

### 1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode d'essai pour la détermination de la performance en matière de purification de l'air de matériaux contenant un photocatalyseur ou dont la surface est pourvue de films photocatalytiques, généralement constitués d'oxydes métalliques semi-conducteurs tels que le dioxyde de titane ou d'autres matériaux céramiques, par exposition continue d'un échantillon à un polluant atmosphérique modèle sous rayonnement de proche ultraviolet (UV). Le présent document est destiné à être utilisé avec différents types de matériaux tels que les matériaux de construction sous forme de feuilles, de plaques et d'agglomérats plans, qui constituent les différentes formes de base des matériaux utilisés pour diverses applications. Le présent document s'applique également aux matériaux filtrants structurés, y compris ceux en nid d'abeilles, aux textiles tissés et aux non-tissés et aux matériaux plastique ou papier s'ils contiennent des composés céramiques microcristallins ou composites. Le présent document ne s'applique pas aux matériaux photocatalytiques pulvérulents ou granulaires.

La présente méthode d'essai est applicable, de manière générale, aux matériaux photocatalytiques destinés à la purification de l'air. Cette méthode n'est pas adaptée à la détermination d'autres types de performances de ces matériaux photocatalytiques, comme la dégradation des contaminants dans l'eau ou les actions autonettoyantes, d'anticondensation et antibactériennes. Elle concerne l'élimination du mercaptan méthylique.

[ISO 22197-5:2021](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/bd935469-0708-4bc4-9ebe-97a2dadd14d6/iso-22197-5-2021>

### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 10677, *Céramiques techniques — Sources lumineuses UV destinées aux essais des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs*

ISO/IEC 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

### 3.1

#### **photocatalyseur**

substance possédant une ou plusieurs fonctions basées sur des réactions d'oxydoréduction sous photo-irradiation, incluant la dégradation et l'élimination de contaminants dans l'air et dans l'eau, la désodorisation et des effets antibactériens, ainsi que des propriétés d'auto-nettoyage et d'anticondensation

### 3.2

#### **matériau photocatalytique**

matériau dans lequel ou sur lequel le *photocatalyseur* (3.1) est ajouté, par exemple, par dépôt, imprégnation ou mélange

Note 1 à l'article: Ces matériaux photocatalytiques sont destinés avant tout à être utilisés en tant que matériaux de construction pour des bâtiments et des routes afin d'obtenir les fonctions effectuées par les photocatalyseurs.

### 3.3

#### **air pur**

air ne contenant pas de polluants (c'est-à-dire air dans lequel la fraction volumique de polluants atmosphériques est inférieure à 0,01 µl/l)

Note 1 à l'article: L'air pur est préparé à partir d'air intérieur au moyen d'un système de purification d'air de laboratoire ou est fourni sous forme d'air synthétique en bouteille.

### 3.4

#### **gaz étalon**

gaz dilué de concentration connue fourni en bouteille et certifié par un laboratoire agréé

### 3.5

#### **gaz d'essai**

mélange d'air en présence d'un ou de plusieurs polluants de concentrations connues préparé à partir d'un *gaz étalon* (3.4) ou d'*air pur* (3.3), et destiné à être utilisé pour l'essai de performance du *matériau photocatalytique* (3.2)

### 3.6

#### **conditions d'obscurité**

conditions d'essai sans irradiation de lumière ni par la source lumineuse prévue pour l'essai ni par l'éclairage ambiant

[ISO 22197-5:2021](https://standards.iteh.ai)

## 4 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent.

$f$  débit du gaz d'essai rapporté aux conditions normales de température et de pression (0 °C et 101,3 kPa)  
(l/min)

$\phi_M$  fraction volumique du mercaptan méthylique à la sortie du réacteur (µl/l)

$\phi_{M0}$  fraction volumique du mercaptan méthylique introduit dans le réacteur (µl/l)

$\phi_{MD}$  fraction volumique moyenne du mercaptan méthylique dans les conditions d'obscurité (µl/l)

$\phi_{MD1}$  fraction volumique du mercaptan méthylique dans les conditions d'obscurité avant l'essai (µl/l)

$\phi_{MD2}$  fraction volumique du mercaptan méthylique dans les conditions d'obscurité après l'essai (µl/l)

$n_M$  quantité, par échantillon, du mercaptan méthylique éliminé (µmol)

$R_M$  pourcentage, par échantillon, du mercaptan méthylique éliminé (%)