

---

---

**Caoutchouc isobutène-isoprène (IIR)  
régénéré — Méthode d'évaluation**

*Reclaimed isobutene-isoprene (IIR) rubber — Evaluation procedure*

iTeh Standards  
(<https://standards.itih.ai>)  
Document Preview

[ISO/TS 16096:2021](https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/23ea0b7e-d219-4839-b146-6021fba562cc/iso-ts-16096-2021)

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/23ea0b7e-d219-4839-b146-6021fba562cc/iso-ts-16096-2021>



iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO/TS 16096:2021](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/23ea0b7e-d219-4839-b146-6021fba562cc/iso-ts-16096-2021)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/23ea0b7e-d219-4839-b146-6021fba562cc/iso-ts-16096-2021>



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2021

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office

Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Genève

Tél.: +41 22 749 01 11

E-mail: [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)

Web: [www.iso.org](http://www.iso.org)

Publié en Suisse

## Sommaire

Page

<b>Avant-propos</b> .....	<b>iv</b>
<b>1</b> <b>Domaine d'application</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b> <b>Références normatives</b> .....	<b>1</b>
<b>3</b> <b>Termes et définitions</b> .....	<b>1</b>
<b>4</b> <b>Échantillonnage et préparation de l'échantillon</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b> <b>Essais physiques et chimiques sur le caoutchouc brut</b> .....	<b>2</b>
5.1    Indice viscosimétrique Mooney.....	2
5.2    Extrait par l'acétone.....	2
5.3    Cendres.....	2
5.4    Noir de carbone.....	2
5.5    Teneur en caoutchouc.....	2
<b>6</b> <b>Préparation des mélanges d'essai pour l'évaluation</b> .....	<b>2</b>
6.1    Formule d'essai normalisée.....	2
6.2    Mode opératoire de mélangeage — Mélangeage avec un mélangeur de laboratoire à cylindres.....	3
<b>7</b> <b>Évaluation des caractéristiques de vulcanisation à l'aide d'un essai au rhéomètre</b> .....	<b>4</b>
7.1    Utilisation d'un rhéomètre à disque oscillant.....	4
7.2    Utilisation d'un rhéomètre sans rotor.....	5
<b>8</b> <b>Évaluation de l'indice viscosimétrique Mooney des mélanges d'essai</b> .....	<b>5</b>
<b>9</b> <b>Évaluation des caractéristiques de contrainte-déformation en traction des             mélanges d'essai vulcanisés</b> .....	<b>5</b>
<b>10</b> <b>Évaluation de la dureté Shore des mélanges d'essai vulcanisés</b> .....	<b>5</b>
<b>11</b> <b>Rapport d'essai</b> .....	<b>6</b>
<b>Bibliographie</b> .....	<b>7</b>

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/23ea0b7e-d219-4839-b146-6021fba562cc/iso-ts-16096-2021>

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir [www.iso.org/avant-propos](http://www.iso.org/avant-propos).

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 45, *Élastomères et produits à base d'élastomères*, sous-comité SC 3, *Matières premières (y compris le latex) à l'usage de l'industrie des élastomères*.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition (ISO/TS 16096:2014), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- la mise à jour des références normatives;
- l'ajout des numéros CAS dans le [Tableau 1](#);
- l'ajout d'une Bibliographie.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve à l'adresse [www.iso.org/fr/members.html](http://www.iso.org/fr/members.html).

# Caoutchouc isobutène-isoprène (IIR) régénéré — Méthode d'évaluation

## 1 Domaine d'application

Le présent document définit

- les méthodes d'essais physiques et chimiques des caoutchoucs bruts isobutène-isoprène (IIR) régénérés, et
- les ingrédients normalisés, des formules d'essai normalisées, l'appareillage et les méthodes de mise en œuvre pour la détermination des caractéristiques de vulcanisation et des propriétés mécaniques des caoutchoucs isobutène-isoprène.

## 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 37, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination des caractéristiques de contrainte-déformation en traction*

ISO 48-4, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 4: Dureté par pénétration par la méthode au duromètre (dureté Shore)*

ISO 247-1:2018, *Caoutchouc — Détermination du taux de cendres — Partie 1: Technique de combustion sèche*

ISO 289-1, *Caoutchouc non vulcanisé — Déterminations utilisant un consistomètre à disque de cisaillement — Partie 1: Détermination de l'indice consistométrique Mooney*

ISO 1382, *Caoutchouc — Vocabulaire*

ISO 1407:2011, *Caoutchouc — Détermination de l'extrait par les solvants*

ISO 1408:1995, *Caoutchouc — Dosage du noir de carbone — Méthode pyrolytique et méthodes par dégradation chimique*

ISO 1795, *Caoutchouc, naturel brut et synthétique brut — Méthodes d'échantillonnage et de préparation ultérieure*

ISO 6502-2, *Caoutchouc — Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l'aide de rhéomètres — Partie 2: Rhéomètre à disque oscillant*

ISO 6502-3, *Caoutchouc — Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l'aide de rhéomètres — Partie 3: Rhéomètre sans rotor*

ASTM D297-15(2019), *Standard Test Methods for Rubber Products — Chemical Analysis*

## 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions données dans l'ISO 1382 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>

### 4 Échantillonnage et préparation de l'échantillon

- 4.1 Prélever un échantillon de laboratoire d'environ 1,5 kg selon la méthode décrite dans l'ISO 1795.
- 4.2 Préparer l'échantillon d'essai conformément à l'ISO 1795.

### 5 Essais physiques et chimiques sur le caoutchouc brut

#### 5.1 Indice viscosimétrique Mooney

Déterminer l'indice viscosimétrique Mooney conformément à l'ISO 289-1, sur un échantillon d'essai préparée comme indiqué en 4.2.

Enregistrer le résultat comme ML(1 + 4) à 100 °C.

#### 5.2 Extrait par l'acétone

Déterminer l'extrait par l'acétone conformément à la méthode A ou à la méthode B de l'ISO 1407:2011.

#### 5.3 Cendres

Déterminer le taux de cendres conformément à la méthode A de l'ISO 247-1:2018.

#### 5.4 Noir de carbone

Déterminer la teneur en noir de carbone conformément à l'ISO 1408:1995, Méthode A.

#### 5.5 Teneur en caoutchouc

Déterminer la teneur en caoutchouc,  $R$  (en %), conformément à l'ASTM D297-15(2019), Articles 11, 12, et 13.

$$R = 100 - (a + b + c) \quad (1)$$

où

$a$  est le taux de noir de carbone, en pourcentage (%);

$b$  est le taux de cendres, en pourcentage (%);

$c$  est l'extrait par acétone, en pourcentage (%).

### 6 Préparation des mélanges d'essai pour l'évaluation

#### 6.1 Formule d'essai normalisée

La formule d'essai normalisée pour l'évaluation du caoutchouc isobutène-isoprène régénéré est donnée dans le [Tableau 1](#).