
**Matières de charge pour peintures —
Spécifications et méthodes d'essai —**

**Partie 3:
Blanc fixe**

*Extenders for paints — Specifications and methods of test —
Part 3: Blanc fixe*

(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 3262-3:1998

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/95825a12-112b-4e2a-aa50-8c6d9f7186ca/iso-3262-3-1998>



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comité membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3262-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 35, *Peintures et vernis*, sous-comité SC 2, *Pigments et matières de charge*.

Conjointement avec les autres parties (voir ci-dessous), la présente partie de l'ISO 3262, annule et remplace l'ISO 3262:1975 qui a fait l'objet d'une révision technique. La partie 1 comprend la définition de l'expression matière de charge ainsi qu'un certain nombre de méthodes d'essais applicables à la majeure partie de ces matières de charge alors que la partie 2 et les parties suivantes stipulent les spécifications et, le cas échéant, les méthodes d'essais particulières pour des matières de charge individuelles.

Les parties suivantes de l'ISO 3262 sont actuellement publiées ou en cours d'élaboration, présentées sous le titre général *Matières de charge pour peintures — Spécifications et méthodes d'essai*:

— *Partie 1: Introduction et méthodes d'essai générales*

— *Partie 2: Barytine (sulfate de baryum naturel)*

— *Partie 3: Blanc fixe*

— *Partie 4: Craie*

— *Partie 5: Carbonate de calcium cristallin naturel*

— *Partie 6: Carbonate de calcium précipité*

— *Partie 7: Dolomite*

— *Partie 8: Kaolin naturel*

— *Partie 9: Kaolin calciné*

© ISO 1998

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet iso@iso.ch

Imprimé en Suisse

- *Partie 10: Talc et chlorites naturels sous forme lamellaire*
- *Partie 11: Talc naturel sous forme lamellaire, contenant des carbonates*
- *Partie 12: Mica de type muscovite*
- *Partie 13: Quartz naturel broyé*
- *Partie 14: Cristobalite*
- *Partie 15: Silice vitreuse*
- *Partie 16: Alumines hydratées*
- *Partie 17: Silicate de calcium précipité*
- *Partie 18: Silicoaluminate de sodium précipité*
- *Partie 19: Silice précipitée*
- *Partie 20: Silice pyrogénée*
- *Partie 21: Sable de silice (quartz naturel non broyé)*
- *Partie 22: Diatomite (kieselguhr)*

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

ISO 3262-3:1998

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/95825a12-112b-4c2a-aa50-8c6d9f7186ca/iso-3262-3-1998>

Matières de charge pour peintures — Spécifications et méthodes d'essai —

Partie 3: Blanc fixe

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3262 prescrit les spécifications et les méthodes d'essai correspondantes pour le blanc fixe.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 3262. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision, et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 3262 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 787-2:1981, *Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 2: Détermination des matières volatiles à 105 °C.*

ISO 787-3:1979, *Méthodes générales d'essai des pigments et des matières de charge — Partie 3: Détermination des matières solubles dans l'eau — Méthodes par extraction à chaud.*

ISO 787-5:1980, *Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 5: Détermination de la prise d'huile.*

ISO 787-7:1981, *Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 7: Détermination du refus sur tamis — Méthode à l'eau — Méthode manuelle.*

ISO 787-9:1981, *Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge — Partie 9: Détermination du pH d'une suspension aqueuse.*

ISO 787-14:1973, *Méthodes générales d'essai des pigments — Partie 14: Détermination de la résistivité de l'extrait aqueux.*

ISO 842:1984, *Matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage.*

ISO 3262-1:1997, *Matières de charge pour peintures — Spécifications et méthodes d'essai — Partie 1: Introduction et méthodes d'essai générales.*

ISO 3696:1987, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai*.

ISO 4793:1980, *Filtres frittés de laboratoire — Échelle de porosité — Classification et désignation*.

3 Définition

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 3262, la définition suivante s'applique:

3.1 blanc fixe: Sulfate de baryum artificiel (non naturel) obtenu par précipitation.

4 Spécifications et méthodes d'essai

Pour le blanc fixe conforme à la présente partie de l'ISO 3262, les spécifications essentielles sont précisées dans le tableau 1 et les spécifications optionnelles dans le tableau 2.

Tableau 1 — Spécifications essentielles

Caractéristique	Unité	Spécification	Méthode d'essai
Teneur en BaSO ₄ , min.,	% (m/m)	95	Voir article 6
Refus sur tamis de 45 µm, max.	% (m/m)	0,2	ISO 787-7 ¹⁾
Matières volatiles à 105 °C, max.	% (m/m)	0,5 ²⁾	ISO 787-2 ³⁾
Perte au feu, max.	% (m/m)	3 ²⁾	ISO 3262-1
Matières solubles dans l'eau, max.	% (m/m)	0,5	ISO 787-3
pH de la suspension aqueuse		6 à 10	ISO 787-9
1) Mais en utilisant une brosse pour obtenir des résultats reproductibles. 2) Pour les particules ultra-fines, ou ayant leur surface traitée il se peut que l'on obtienne des valeurs plus élevées. Les spécifications doivent donc être convenues entre les parties concernées. 3) Après accord entre les parties concernées, des prises d'essai autres que de 10 g pourront être utilisées.			

Tableau 2 — Spécifications optionnelles

Caractéristique	Unité	Spécification	Méthode d'essai
Répartition granulométrique, taille maximale: 45 µm	% (m/m)	À convenir entre les parties concernées ¹⁾	
Couleur		À convenir entre les parties concernées	ISO 3262-1
Blancheur			À convenir entre les parties concernées ²⁾
Prise d'huile	g/100 g		ISO 787-5
Résistivité de l'extrait aqueux	Ω·m		ISO 787-14
1) Une description générale d'une méthode par sédimentation avec utilisation de l'absorption de rayons X est donnée dans l'EN 725-5:1996, <i>Céramiques techniques avancées — Méthodes d'essai pour poudres céramiques — Partie 5: Détermination de la répartition granulométrique</i> .			
2) Méthode d'essai en cours d'élaboration.			