

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60092-350**

1988

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2  
1999-10

Amendment 2

**Installations électriques à bord des navires –**

**Partie 350:  
Câbles d'énergie à basse tension  
pour utilisation à bord des navires –  
Construction générale et prescriptions d'essai**

Amendment 2

**Electrical installations in ships –**

**Part 350:  
Low-voltage shipboard power cables –  
General construction and test requirements**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

E

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 18A: Câbles et installations de câbles, du comité 18 de la CEI: Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
18A/191/FDIS	18A/195/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 28

### 10.1 Généralités

*Remplacer, à la page 30, le texte de 10.1 c) par le suivant:*

**10.1 c) essai d'allongement à chaud pour les enveloppes isolantes et les gaines: voir tableau 1 pour l'applicabilité des mélanges dans cette méthode d'essai (voir 10.8);**

Page 34

*Remplacer les titres de 10.8 et 10.9 par les suivants:*

**10.8 Essai d'allongement à chaud pour les enveloppes et les gaines (voir tableau 1 pour l'applicabilité des mélanges dans cette méthode d'essai)**

**10.9 Essai de tenue à basse température des enveloppes isolantes en PVC et des gaines en PVC, SHF1 et SHF2**

Page 46

*Remplacer les titres de 12.7, 12.8 et 12.9 par les suivants:*

**12.7 Essai de pression à température élevée des enveloppes isolantes et gaines en PVC et des gaines en SHF1**

**12.8 Essai de tenue à basse température des enveloppes isolantes en PVC et des gaines en PVC, SHF1 et SHF2**

**12.9 Essai de résistance à la fissuration des enveloppes isolantes et des gaines en PVC et des gaines en SHF1 (essai de chocs thermiques)**

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 18A: Cables and cable installations, of IEC technical committee 18: Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
18A/191/FDIS	18A/195/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 29

### 10.1 General

*Replace, on page 31, the text of item 10.1 c) by the following:*

**10.1 c) hot set test for insulation and for sheaths. see table 1 for applicability of compounds in the test method (see 10.8);**

Page 35

*Replace the titles of 10.8 and 10.9 by the following:*

**10.8 Hot set test for insulation and for sheaths (see table 1 for applicability of compounds in the test method)**

**10.9 Test for the behaviour at low temperature of PVC insulation and PVC, SHF1 and SHF2 sheaths**

Page 47

*Replace the titles of 12.7, 12.8 and 12.9 by the following:*

**12.7 Test for the behaviour at high temperature of PVC insulation and sheaths and SHF1 sheath (pressure test)**

**12.8 Test for the behaviour at low temperature of PVC insulation and PVC, SHF1 and SHF2 sheaths**

**12.9 Test for resistance to cracking of PVC insulation and sheaths and SHF1 sheath (heat shock test)**

Page 48

*Remplacer le titre et le texte de 12.10 par les suivants:*

**12.10 Essai de résistance à l'ozone pour les enveloppes isolantes et les gaines**  
(voir tableau 1 pour l'applicabilité des mélanges dans cette méthode d'essai)

a) Mode opératoire

L'échantillonnage et la procédure d'essai doivent être effectués conformément à l'article 8 de la CEI 60811-2-1, les paramètres d'essai étant conformes au tableau 4 de la CEI 60092-351 pour l'enveloppe isolante en EPR, HEPR, HF EPR, HF HEPR et HF 85, et au tableau III de la CEI 60092-359 pour la gaine SE1 et SH.

b) Prescriptions

Les résultats d'essai doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 8 de la CEI 60811-2-1.

*Remplacer le titre de 12.11 par le suivant:*

**12.11 Essai d'allongement à chaud pour les enveloppes isolantes et les gaines**  
(voir tableau 1 pour l'applicabilité des mélanges dans cette méthode d'essai)

Paragraphe 12.14

*Ajouter, après le paragraphe 12.14, les nouveaux paragraphes 12.15 et 12.16 suivants:*

**12.15 Détermination de la dureté pour les enveloppes isolantes HEPR et HF HEPR**

a) Mode opératoire

L'échantillonnage et le mode opératoire doivent être effectués selon l'annexe A<sup>1)</sup> de la CEI 60092-351.

b) Prescriptions

Les résultats des essais doivent satisfaire aux prescriptions indiquées dans le tableau 4 de la CEI 60092-351.

**12.16 Détermination du module d'élasticité pour les enveloppes isolantes HEPR et HF HEPR**

a) Mode opératoire

L'échantillonnage et le mode opératoire doivent être effectués selon l'annexe B<sup>1)</sup> de la CEI 60092-351.

b) Prescriptions

Les résultats des essais doivent satisfaire aux prescriptions indiquées dans le tableau 4 de la CEI 60092-351.

---

<sup>1)</sup> A publier.

Page 49

Replace the title and text of 12.10 by the following:

**12.10 Ozone resistance test for insulations and for sheaths** (see table 1 for applicability of compounds in the test method)

a) Procedure

The sampling and test procedure shall be carried out in accordance with clause 8 of IEC 60811-2-1, the test parameters being in accordance with table 4 of IEC 60092-351 for EPR, HEPR, HF EPR, HF HEPR and HF 85 insulation and table III of IEC 60092-359 for SE1 and SH sheath.

b) Requirements

The results of the test shall comply with the requirements of clause 8 of IEC 60811-2-1.

Replace the title of 12.11 by the following:

**12.11 Hot set test for insulations and for sheaths** (see table 1 for applicability of compounds in the test method)

Subclause 12.14

Add, after subclause 12.14, the following new subclauses 12.15 and 12.16:

**12.15 Determination of hardness for HEPR and HF HEPR insulation**

a) Procedure

The sampling and test procedure shall be carried out in accordance with the annex A<sup>1)</sup> to IEC 60092-351.

b) Requirements

The results of the test shall comply with the requirements given in table 4 of IEC 60092-351.

**12.16 Determination of elastic modulus for HEPR and HF HEPR insulation**

a) Procedure

The sampling and test procedure shall be carried out in accordance with the annex B<sup>1)</sup> to IEC 60092-351.

b) Requirements

The results of the test shall comply with the requirements given in table 4 of IEC 60092-351.

<sup>1)</sup> To be published.

Page 50

Remplacer le tableau 1 par ce qui suit:

**Tableau 1 – Essai de type non électrique**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Désignation des mélanges	Enveloppes isolantes										
	Thermo-plastiques	Elastomères									
		PVC/A	S 95	HFS 95	EPR	HF EPR	HEPR	HF HEPR	XLPE	HF XLPE	HF 85
1 Dimensions											
1a Mesures des épaisseurs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 Propriétés mécaniques (résistance à la traction et allongement à la rupture)											
2a Avant vieillissement	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2b Après vieillissement dans la bombe à air	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	
2c Après vieillissement en étuve à air	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2d Après vieillissement additionnel en étuve à air (contamination)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2e Après immersion dans l'huile chaude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Propriétés thermoplastiques											
3a Essai de pression à température élevée (pénétration)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3b Tenue à basse température	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Divers											
4a Essai de perte de masse en étuve à air	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4b Essai de chocs thermiques (fissuration)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4c Essai de résistance à l'ozone	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	
4d Essai d'allongement à chaud	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4e Essai de non-propagation de la flamme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4f Dureté	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
4g Module d'élasticité	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	
4h pH	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
4j Conductivité	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	

x Indique que l'essai de type est à appliquer.