

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60317-23

1990

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2  
1999-10

---

---

Amendement 2

**Spécifications pour types particuliers de fils  
de bobinage –**

**Partie 23:**

**Fil de section circulaire en cuivre émaillé  
avec polyesterimide brasable, classe 180**

Amendment 2

**Specifications for particular types of  
winding wires –**

**Part 23:**

**Solderable polyesterimide enamelled  
round copper wire, class 180**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/699/FDIS	55/726/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 14

### 17.3 Diamètres nominaux des conducteurs supérieurs à 0,100 mm

*Remplacer le titre et le texte existants par ce qui suit.*

#### 17.3 Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,100 mm

La température du bain de brasure doit être de  $(470 \pm 5)$  °C. La durée maximale d'immersion (en secondes) doit être le multiple du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) donné ci-après avec un minimum de 2 s.

Grade 1	Grade 2
8 s/mm	12 s/mm

La surface du fil étamé doit être lisse et sans trou ni résidu d'email.