

NORME
INTERNATIONALE

ISO
17232

IULTCS/IUP 38

Deuxième édition
2017-02

**Cuir — Essais physiques et
mécaniques — Détermination de la
résistance à la chaleur des cuirs vernis**

*Leather — Physical and mechanical tests — Determination of heat
resistance of patent leather*

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



Numéros de référence
ISO 17232:2017(F)
IULTCS/IUP 38:2017(F)

© ISO 2017

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Méthode A — Méthode avec lastomètre	1
4.1 Principe	1
4.2 Appareillage.....	1
4.3 Échantillonnage et préparation de l'échantillon.....	2
4.4 Mode opératoire	2
4.5 Rapport d'essai	3
5 Méthode B — Méthode avec l'appareillage Zwik	3
5.1 Principe	3
5.2 Appareillage.....	3
5.3 Échantillonnage et préparation de l'échantillon.....	5
5.4 Mode opératoire	6
5.5 Rapport d'essai	6
Annexe A (informative) Provenance de l'appareillage	7

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

L'IULTCS est une organisation mondiale de sociétés professionnelles des industries du cuir fondée en 1897, ayant pour mission de favoriser les progrès des sciences et technologies du cuir. L'IULTCS comprend trois commissions qui sont responsables de l'établissement des méthodes internationales d'échantillonnage et d'essai des cuirs. L'ISO reconnaît l'IULTCS en tant qu'organisme international à activités normatives pour l'élaboration de méthodes d'essai relatives au cuir.

L'ISO 17232 a été élaborée par le Comité technique CEN/TC 289, *Cuir*, du Comité européen de normalisation (CEN), dont le secrétariat est tenu par l'UNI, en collaboration avec la Commission des essais physiques de l'Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir (commission IUP, IULTCS), conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Elle est fondée sur le document IUP 38 publié dans le *J. Soc. Leather Tech. Chem.*, **84** (7), p. 403, (2000), et déclarée méthode officielle de l'IULTCS en mars 2001.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 17232:2006), qui a fait l'objet d'une révision technique, avec les changements suivants:

- les conditions d'essai décrites en [4.4.4](#) ont été clarifiées;
- une référence à des conditions normales spécifiques en [4.5 e\)](#) et en [5.5 d\)](#) a été supprimée.

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de la résistance à la chaleur des cuirs vernis

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie deux méthodes permettant de déterminer la résistance à la chaleur du cuir vernis.

La méthode A met en œuvre un lastomètre modifié, tandis que la méthode B utilise l'appareillage Zwik. Ces deux méthodes sont applicables aux cuirs vernis quelles que soient leurs utilisations finales.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle manière qu'une partie ou tout leur contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2418, *Cuir Essais chimiques, physiques, mécaniques et de solidité* Emplacement de l'échantillonnage

ISO 2419, *Cuir — Essais physiques et mécaniques — Préparation et conditionnement des échantillons*

EN 15987, *Cuir — Terminologie — Définitions pour le commerce du cuir*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15987 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Méthode A — Méthode avec lastomètre

4.1 Principe

Une éprouvette perforée est soumise à un étirement d'une longueur spécifiée. Sa surface est chauffée et tout endommagement de la finition vernie est noté.

4.2 Appareillage

4.2.1 Machine d'essai, comprenant les parties décrites de 4.2.1.1 à 4.2.1.4.

NOTE Un exemple d'appareillage approprié disponible dans le commerce est donné à l'[Annexe A](#).

4.2.1.1 Mâchoire, pouvant maintenir les bords de l'éprouvette en laissant au centre de celle-ci une surface circulaire libre de $(25,0 \pm 0,1)$ mm de diamètre. Le système de serrage doit être conçu de façon à garantir que l'éprouvette ne glissera pas dans les conditions d'essai, et qu'il n'étirera pas, ni ne