
**Soudage par résistance —
Soudabilité —**

**Partie 3:
Méthodes d'évaluation de l'aptitude
au soudocollage par
points**

Resistance welding — Weldability —

Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding

get full document from standards.iteh.ai



Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Matériel de soudocollage	2
4.1 Généralités	2
4.2 Equipement de distribution de colle	2
4.3 Chambre de stockage	2
4.4 Électrodes	2
4.5 Courant de soudage	2
4.6 Réglages mécaniques	2
4.7 Mesurage des paramètres	3
4.7.1 Température	3
4.7.2 Quantité de colle déposée	3
4.7.3 Courant de soudage et effort de soudage	3
4.7.4 Débit de l'eau de refroidissement des électrodes	3
4.8 Mesurage des résultats	3
4.8.1 Diamètre de soudure	3
4.8.2 Détection d'expulsions	3
5 Préparation de l'assemblage	4
6 Réglages préliminaires	4
6.1 Alignement des électrodes	4
6.2 Conditionnement des électrodes	5
7 Détermination du domaine de soudabilité	5
7.1 Éprouvettes	5
7.2 Paramètres de soudage	5
7.3 Procédure d'essai	5
7.4 Critères pour le domaine de soudabilité	6
7.5 Trois tôles et empilement multiple	6
8 Estimation de la durée de vie des électrodes	6
8.1 Éprouvettes d'essai	6
8.2 Paramètres de soudage	6
8.3 Procédure	7
8.4 Critère d'essai, interprétation des résultats	7
9 Rapport d'essai	8
9.1 Généralités	8
9.2 Domaine de soudabilité	8
9.3 Durée de vie des électrodes	9
Annexe A (informative) Alignement des électrodes	10
Annexe B (informative) Éprouvette avec courant de shunt	12
Annexe C (informative) Conditions spécifiques pour la qualification client des tôles d'acier	14
Annexe D (informative) Éprouvette pour les essais destructifs	17
Annexe E (informative) Exemple de rapport d'essai de soudabilité	19
Annexe F (informative) Exemple de rapport d'essai pour l'essai de durée de vie des électrodes	20
Bibliographie	22

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/foreword.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 44, *Soudage et technique connexes*, sous-comité SC 6, *Soudage par résistance et assemblage mécanique allié*.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 18278 est disponible sur le site web de l'ISO.

Il convient d'adresser les demandes d'interprétation officielles de l'un quelconque des aspects du présent document au secrétariat de l'ISO/TC 44/SC 6 via votre organisme national de normalisation. La liste exhaustive de ces organismes peut être trouvée à l'adresse www.iso.org.

Introduction

Le présent document décrit des méthodes pour l'évaluation de la soudabilité pour le soudocollage par résistance par points en déterminant le domaine de soudabilité et la durée de vie des électrodes.

Ces procédures peuvent être utilisées pour procéder aux évaluations suivantes:

- a) effet du matériau de l'électrode, de la forme, des dimensions et du refroidissement de l'électrode;
- b) effet du type de matériau soudé et de son épaisseur et des revêtements soudés;
- c) effet des conditions de soudage;
- d) effet du matériel de soudage;
- e) effet de la colle sur le soudage.

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Soudage par résistance — Soudabilité —

Partie 3: Méthodes d'évaluation de l'aptitude au soudocollage par points

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 18278 spécifie une méthode d'essai spécifique permettant la détermination du domaine de soudabilité acceptable et de la durée de vie des électrodes pour le soudocollage par point qui est l'association du soudage par résistance par point et du collage.

Le présent document est applicable à l'évaluation de la soudabilité d'assemblages de tôles de métal revêtues et non, d'épaisseurs individuelles comprises entre 0,4 mm et 6,0 mm.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle manière qu'une partie ou tout leur contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 669, *Soudage par résistance — Matériel de soudage par résistance — Exigences mécaniques et électriques*

ISO 5182, *Soudage par résistance — Matériaux pour électrodes et équipements annexes*

ISO 5821, *Soudage par résistance — Embouts amovibles de pointes d'électrodes pour soudage par points*

ISO 14373, *Soudage par résistance — Mode opératoire pour le soudage par points des aciers à bas carbone revêtus et non revêtus*

ISO 17677-1, *Soudage par résistance — Vocabulaire — Partie 1: Soudage par points, par bossages et à la molette*

ISO 18278-1:2015, *Soudage par résistance — Soudabilité — Partie 1: Exigences générales pour l'évaluation de la soudabilité pour le soudage par résistance par points, à la molette et par bossages des matériaux métalliques*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 669, l'ISO 14373, l'ISO 17677-1 et l'ISO 18278-1 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la normalisation aux adresses suivantes:

- ISO Online browsing platform: disponible à <http://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: disponible à <http://www.electropedia.org/>

3.1

soudocollage par point

soudage par résistance par point à travers une colle ou un mastic

3.2

substrat

matériau sur lequel une colle est étalée dans le but d'effectuer un soudocollage

3.3

assemblage encollé

ensemble des parties (substrats et colles) réunies en vue avant le soudage

3.4

bande d'usure

tôle utilisée pour suivre l'usure des électrodes par un soudage continu de points

4 Matériel de soudocollage

4.1 Généralités

Les méthodes pour caractériser le matériel de soudage par résistance peuvent être trouvées dans l'ISO 669.

La masse et la friction de l'assemblage de l'électrode mobile peuvent être déterminées conformément à l'ISO 18278-1.

4.2 Equipement de distribution de colle

L'équipement de distribution de colle doit être défini par accord entre les parties contractantes.

4.3 Chambre de stockage

La chambre de stockage doit comporter un système de régulation de la température permettant de conserver les propriétés de la colle ou du mastic, tel que requis par le fabricant de la colle ou du mastic.

4.4 Électrodes

Le matériau des électrodes doivent être tel que défini dans l'ISO 5182. Leur géométrie doit être définie selon l'ISO 5821.

4.5 Courant de soudage

Le type de courant de soudage utilisé (courant alternatif, ou courant continu) doit être spécifié avant les essais et être consigné. Une régulation de courant doit être utilisée.

Lors de l'utilisation de matériel de soudage à courant alternatif, celui-ci doit être réglé de telle manière que le courant de soudage ne soit pas inférieur à 30 % de la valeur efficace maximale correspondant à l'angle de conduction maximal.

4.6 Réglages mécaniques

Les réglages mécaniques doivent être choisis de sorte que l'impact de l'électrode sur la tôle soit limité.

Pour limiter l'impact de l'électrode, une vitesse d'approche de 0,15 m/s est recommandée et/ou il convient que l'effort maximal soit inférieur à 150 % de l'effort nominal de soudage.

Il convient que le temps d'accostage de la machine soit d'une durée suffisante pour surmonter les effets de rebond et l'inertie de la machine de façon à permettre à l'effort de soudage d'atteindre la valeur requise avant que le courant de soudage soit déclenché.

4.7 Mesurage des paramètres

4.7.1 Température

La température ambiante doit être mesurée.

4.7.2 Quantité de colle déposée

Le mesurage de la quantité de colle déposée doit être effectué comme défini par les parties contractantes.

Par exemple, les mesurages peuvent être réalisés par pied à coulisse, par loupe graduée ou par pesée différentielle.

4.7.3 Courant de soudage et effort de soudage

Le mesurage du courant de soudage et de l'effort de soudage doivent être conformes à l'ISO 18278-1:2015, 5.3.

4.7.4 Débit de l'eau de refroidissement des électrodes

Étant donné que la température de l'eau influe notablement sur la durée de vie de l'électrode, il convient que la température de l'eau soit maintenue à 20 °C et ne dépasse pas 30 °C à l'entrée. Il convient d'utiliser une alimentation en eau distincte pour chaque électrode, et le débit de l'eau pour chaque électrode doit atteindre au moins 4 l/min. Il convient que le tube de circulation d'eau de refroidissement soit disposé de sorte que l'eau refroidisse directement l'électrode.

Les dimensions des trous et tubes de circulation d'eau doivent satisfaire aux exigences de la norme ISO applicable aux divers types d'électrode. Il convient que la distance entre l'envers et l'endroit de la surface active de l'électrode ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la norme ISO 5821, qui spécifie les dimensions des électrodes.

Tout écart doit être consigné.

Tous les détails relatifs à la machine et au refroidissement par eau doivent être consignés dans le formulaire présenté à l'Article 9.

4.8 Mesurage des résultats

4.8.1 Diamètre de soudure

Après les essais destructifs, le diamètre de soudure doit être mesuré selon l'ISO 17677-1.

4.8.2 Détection d'expulsions

L'apparition d'expulsions doit être déterminée, à partir

- de la courbe de déplacement de l'électrode,
- du signal de la tension du soudage
- du signal de l'effort de soudage,
- visuellement.