
**Концентрат каучукового натурального
латекса. Определение содержания
шлама**

Rubber latex, natural, concentrate — Determination of sludge content

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO



Ссылочный номер
ISO 2005:2014(R)

© ISO 2014

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



ДОКУМЕНТ ОХРАНЯЕТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2014

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без предварительного письменного согласия ISO, которое должно быть получено после запроса о разрешении, направленного по адресу, приведенному ниже, или в комитет-член ISO в стране запрашивающей стороны.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие	iv
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Принцип	1
4 Реактивы	1
5 Аппаратура	1
6 Отбор проб	2
7 Методика	2
8 Выражение результатов	2
9 Прецизионность	2
10 Протокол испытаний	2
Приложение А (информативное) Прецизионность	4
Библиография	6

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) всемирная федерация национальных органов по стандартизации (комитеты-члены ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно ведется через технические комитеты ISO. Каждый комитет-член ISO, проявляющий интерес к тематике, по которой учрежден технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Процедуры, используемые для разработки данного документа, и процедуры, предусмотренные для его дальнейшего ведения, описаны в Части 1 Директив ISO/IEC. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Части 2 Директив ISO/IEC (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут быть предметом патентных прав. Международная организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию таких прав, частично или полностью. Сведения о патентных правах, идентифицированных при разработке документа, будут указаны во Введении и/или в перечне полученных ISO объявлений о патентном праве (см. iso.org/patents).

Любое торговое название, использованное в данном документе, является информацией, предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара или той или иной компании.

Для пояснения значений конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информация о соблюдении Международной организацией ISO принципов ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT), см. следующий унифицированный локатор ресурса (URL): [Foreword - Supplementary information](#)

Технический комитет, несущий ответственность за данный документ, ISO/TC 45, *Резина и резиновые изделия*, Подкомитет SC 3, *Сырье (включая латекс) для резиновой промышленности*.

Настоящее четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 2005:1992), которое подверглось техническому пересмотру. Это издание также включает изменение ISO 2005:1992/Amd.1:2006.

Были внесены следующие изменения:

- в последнем абзаце Раздела 7 был изменен допуск на температуру с $(70\text{ °C} \pm 2\text{ °C})$ на $(70\text{ °C} \pm 5\text{ °C})$ и отменен период сушки в течение 30 мин для определения потери массы;
- формулировка относительно прецизионности не была актуализирована после проведения программы межлабораторных испытаний, выполненной в 2012 году; она была перенесена в информативное Приложение А;
- была добавлена Библиография.

Концентрат каучукового натурального латекса. Определение содержания шлама

1 Область применения

Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения содержания шлама в концентрате каучукового натурального латекса.

Метод не является обязательным для латексов из натуральных источников, кроме латекса из бразильской гевеи (*Hevea brasiliensis*).

Данный метод не распространяется на наполненный или вулканизированный латекс.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные нормативные документы, частично или полностью, являются обязательными при применении данного документа. Для датированных ссылок применяется только цитированное издание документа. Для недатированных ссылок необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения).

ISO 123, *Латекс каучуковый. Отбор проб*

3 Принцип

Пробу для анализа центрифугируют и полученный в результате шлам неоднократно промывают спиртовым раствором аммиака. Затем шлам высушивают до постоянной массы.

4 Реактивы

При проведении анализа используют реактивы только признанного аналитического качества и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

4.1 Спиртовый раствор аммиака, имеющий следующий состав:

— гидрат оксида аммония, ρ ($0,90 \pm 0,02$) г/см ³	10 см ³
— этанол, минимальная чистота 95 % (по объему)	340 см ³
— вода	1000 см ³

5 Аппаратура

Используют обычное лабораторное оборудование, а также следующее.

5.1 Центрифуга, обеспечивающая среднее ускорение примерно 12000 м/с², снабженная двумя коническими или круглодонными центрифужными пробирками вместимостью 50 см³.

5.2 Пипетка, подходящей вместимости, с носиком диаметром приблизительно 2 мм.