
**Revêtements de sol textiles —
Détermination de la perte d'épaisseur
sous charge dynamique**

Textile floor coverings — Determination of thickness loss under dynamic loading

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 2094 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 12, *Revêtements de sol textiles*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 2094:1986), dont l'article 5 a fait l'objet d'une révision technique.

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

© ISO 1999

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet iso@iso.ch

Imprimé en Suisse

Revêtements de sol textiles — Détermination de la perte d'épaisseur sous charge dynamique

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la perte d'épaisseur des revêtements de sol textiles, sous charge dynamique.

Elle est applicable à tous les types de revêtements de sol textiles de surface plane, unie et de construction homogène.

Elle n'est pas applicable aux autres revêtements de sol textiles, à moins que les zones d'épaisseur ou de construction différentes puissent être soumises à l'essai séparément.

2 Références normatives

ISO 139, *Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai*.

ISO 1765, *Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine — Détermination de l'épaisseur totale*.

ISO 1957, *Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine — Échantillonnage et prélèvement des éprouvettes en vue des essais physiques*.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

épaisseur (d'un revêtement de sol textile)

distance entre une plaque de référence sur laquelle repose l'éprouvette et un pied presseur parallèle lui appliquant une pression donnée

NOTE Généralement, l'épaisseur du revêtement de sol textile sans compression est mesurée sous pression normalisée de $2,0 \text{ kPa} \pm 0,2 \text{ kPa}$ appliquée à une surface circulaire comprise entre 300 mm^2 et $1\,000 \text{ mm}^2$, située à l'intérieur d'une surface plus grande.

3.2

perte d'épaisseur (d'un revêtement de sol textile)

différence entre l'épaisseur du revêtement de sol textile, mesurée sous la pression normalisée, avant et après l'application d'un nombre important spécifié d'impacts normalisés