
**Peintures et vernis — Détermination
du pourcentage en volume de matière
non volatile —**

Partie 3:
**Détermination par calcul à partir
de la teneur en matière non volatile
déterminée conformément à l'ISO 3251,
de la masse volumique du produit de
peinture et de la masse volumique du
solvant du produit de peinture**

*Paints and varnishes — Determination of the percentage volume of
non-volatile matter —*

*Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter
content determined in accordance with ISO 3251, the density of the
coating material and the density of the solvent in the coating material*



Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2015

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	2
5 Mode opératoire	2
5.1 Détermination de la masse volumique théorique du feuil sec	2
5.2 Détermination de la masse volumique	3
5.3 Détermination de l'épaisseur du feuil	3
6 Calcul	3
6.1 Calcul de la masse volumique théorique du feuil sec	3
6.2 Calcul du pourcentage en volume de matières non volatiles à partir de la masse volumique théorique du feuil sec	4
6.3 Détermination du rendement d'application théorique	4
7 Fidélité	5
7.1 Limite de répétabilité	5
7.2 Limite de reproductibilité	5
8 Rapport d'essai	5
Annexe A (informative) Détermination de l'épaisseur théorique du feuil sec	6
Annexe B (informative) Détermination du rendement d'application théorique	8
Annexe C (informative) Exemple de calcul du rendement d'application théorique	11
Annexe D (informative) Aperçu général des méthodes existantes de détermination de la teneur en matières non volatiles et du volume de matières non volatiles	12
Bibliographie	14

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: [Avant-propos — Informations supplémentaires](#).

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 35, *Peintures et vernis*, sous-comité SC 9, *Méthodes générales d'essais des peintures et vernis*.

Cette première édition de l'ISO 3233-3 annule et remplace l'ISO 23811:2009, qui a fait l'objet d'une révision technique et, en plus du changement de numéro de référence, contient les modifications suivantes:

- les symboles ont été harmonisés avec ceux utilisés dans l'ISO 3233-1 et l'ISO 3233-2;
- la détermination de l'épaisseur du feuil sec a été ajoutée;
- l'évaluation de la masse volumique des solvants des systèmes aqueux a été ajoutée;
- une annexe informative ([Annexe D](#)) a été ajoutée pour fournir un aperçu général des méthodes existantes de détermination de la teneur en matières non volatiles et du volume de matières non volatiles;
- le texte a fait l'objet d'une révision rédactionnelle et les références normatives ont été mises à jour.

L'ISO 3233 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Peintures et vernis — Détermination du pourcentage en volume de matière non volatile*:

- *Partie 1: Méthode utilisant un panneau d'essai revêtu pour déterminer la matière non volatile et pour déterminer la masse volumique du feuil sec par le principe d'Archimède*
- *Partie 2: Méthode utilisant la teneur en matière non volatile déterminée conformément à l'ISO 3251 et la masse volumique du feuil sec déterminée par le principe d'Archimède sur des panneaux d'essai revêtus*
- *Partie 3: Détermination par calcul à partir de la teneur en matière non volatile déterminée conformément à l'ISO 3251, de la masse volumique du produit de peinture et de la masse volumique du solvant du produit de peinture*

Introduction

La présente méthode est utilisée pour déterminer le volume du revêtement sec pouvant être obtenu par calcul du pourcentage en volume de matières non volatiles. La valeur obtenue par cette méthode peut ne pas être la même que celle que donne un mesurage ou un calcul reposant sur l'addition des masses et des volumes des matières premières d'une formulation. Le volume occupé par une combinaison de résine et de solvant peut être identique au volume combiné des composants séparés mais il peut également lui être supérieur ou inférieur en raison de la contraction ou la dilatation de la résine et du solvant qui peuvent se produire. Un deuxième facteur affectant le volume d'un revêtement sec est le degré de remplissage des espaces entre particules de pigment par le liant. Un troisième facteur est l'utilisation, dans les systèmes réactifs, de composants volatils qui, par réaction, se transforment en matériaux pelliculaires non volatils, notamment les amines et les solvants réactifs, dans les produits de revêtement bi-composants garnissants.

Juste au-dessus de la concentration pigmentaire volumique critique, le volume d'un feuil sec est supérieur au volume théorique en raison d'une augmentation des vides non remplis entre particules de pigments. La porosité du feuil rend alors la présente méthode inappropriée.

D'autres méthodes de détermination du pourcentage en volume de matières non volatiles sont décrites dans l'ISO 3233-1 et l'ISO 3233-2. La méthode décrite dans cette partie de l'ISO 3233 est une méthode rapide qui ne nécessite que les valeurs de la teneur en matières non volatiles et des masses volumiques du produit de revêtement et des solvants pour le calcul. La fidélité de cette méthode dépend principalement de la détermination de la teneur en matières non volatiles et des masses volumiques inconnues. Mais la fidélité de la combinaison « mesurages plus calcul » est toutefois meilleure que celle des méthodes de calcul pur sans mesurages. La méthode pratique simple est souvent utilisée dans l'industrie automobile, notamment pour les véhicules utilitaires.

La méthode décrite dans cette partie de l'ISO 3233 diffère des méthodes décrites dans l'ASTM D 2697 et de l'ASTM D 5201-05, 5.5 et donne des résultats différents.

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Peintures et vernis — Détermination du pourcentage en volume de matière non volatile —

Partie 3:

Détermination par calcul à partir de la teneur en matière non volatile déterminée conformément à l'ISO 3251, de la masse volumique du produit de peinture et de la masse volumique du solvant du produit de peinture

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3233 spécifie une méthode pratique et simple de calcul du pourcentage en volume de matières non volatiles, NV_V , dans un produit de peinture à partir de la teneur en matières non volatiles, NV , de la masse volumique du produit de peinture et de la masse volumique des solvants. Les valeurs de pourcentage en volume de matières non volatiles et de masse volumique obtenues par la présente partie de l'ISO 3233 permettent de calculer le rendement d'application théorique du produit de peinture.

La présente partie de l'ISO 3233 n'est pas applicable aux produits de peinture dépassant la concentration pigmentaire volumique critique (CPVC).

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2808, *Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil*

ISO 2811-1, *Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1: Méthode pycnométrique*

ISO 2811-2, *Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 2: Méthode par immersion d'un corps (plongeur)*

ISO 2811-3, *Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 3: Méthode par oscillation*

ISO 2811-4, *Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 4: Méthode du cylindre sous pression*

ISO 3251, *Peintures, vernis et plastiques — Détermination de l'extrait sec*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

rendement superficiel spécifique

aire qui peut être recouverte par une quantité donnée de produit de peinture pour obtenir un feuil sec de l'épaisseur requise

Note 1 à l'article: Il est exprimé en m^2/l ou en m^2/kg .