
**Détermination de la résistance
à la corrosion intergranulaire des aciers
inoxydables —**

Partie 1:

Aciers inoxydables austénitiques et austéno-
ferritiques (duplex) — Essai de corrosion en
milieu acide nitrique par mesurage de la perte
de masse (essai de Huey)

Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels —

*Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels —
Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass
(Huey test)*



Sommaire		Page
1	Domaine d'application	1
2	Objectif de l'essai	1
2.1	Vérification de la résistance intrinsèque de l'acier à la corrosion intergranulaire	1
2.2	Contrôle de l'efficacité du traitement d'hypertrempe	1
3	Traitement thermique de sensibilisation	2
4	Essai de corrosion	2
4.1	Principe	2
4.2	Éprouvettes	2
5	Appareillage	3
6	Solution corrosive	5
7	Mode opératoire	5
8	Calcul	5
9	Rapport d'essai	6

© ISO 1998

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet iso@iso.ch

Imprimé en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3651-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 17, *Acier*, sous-comité SC 7, *Méthodes d'essais (autres que les essais mécaniques et les analyses chimiques)*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 3651-1:1976), dont elle constitue une révision technique.

L'ISO 3651 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables*:

- *Partie 1: Aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) — Essai de corrosion en milieu acide nitrique par mesurage de la perte de masse (essai de Huey)*
- *Partie 2: Aciers inoxydables ferritiques, austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) — Essais de corrosion en milieux contenant de l'acide sulfurique*

Introduction

L'expression «essai de corrosion intergranulaire» désigne un essai de corrosion effectué par attaque préférentielle des joints de grains.

Les aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex), maintenus à une température comprise entre 500 °C et 1 000 °C, peuvent être soumis à ce genre d'attaque. Ce cycle thermique, provoquant éventuellement une sensibilisation à la corrosion intergranulaire, peut intervenir lors d'une transformation à chaud (forgeage ou laminage), par suite d'une hypertrempe incorrecte ou durant le soudage.

NOTE — Dans le domaine d'application de cet essai, la corrosion intergranulaire dans l'acide nitrique peut être associée à un ou plusieurs des facteurs suivants:

- précipitation de carbures de chrome;
- précipitation de composés intermétalliques tels que phase sigma dans les nuances d'acier pour roulements au molybdène;
- ségrégation en impuretés dans les joints de grains.

L'interprétation des résultats de l'essai (par exemple vitesse de corrosion maximale) doit faire l'objet d'un accord entre les parties intéressées.

Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables —

Partie 1:

Aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) —
Essai de corrosion en milieu acide nitrique par mesurage de la perte
de masse (essai de Huey)

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3651 spécifie une méthode d'essai pour déterminer la résistance à la corrosion intergranulaire, en milieu acide nitrique, des aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex), par mesurage de la perte de masse (essai de Huey). Elle spécifie également les objectifs qu'il est possible d'assigner à l'essai.

La méthode n'est applicable qu'aux aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) livrés sous forme de produits moulés, laminés ou forgés, et de tubes, et destinés à être utilisés dans un milieu fortement oxydant (par exemple acide nitrique relativement concentré). En général l'essai de Huey ne doit pas être utilisé pour les nuances au molybdène, à moins que le matériel contrôlé ne soit utilisé en milieu acide nitrique.

NOTE — Il est important de noter que le résultat de l'essai de corrosion n'est strictement valable que pour le milieu corrosif utilisé dans l'essai. Il constitue une base d'estimation de la résistance à la corrosion intergranulaire, mais ne peut pas servir à vérifier la résistance à d'autres formes de corrosion (corrosion générale, corrosion par piqûres, corrosion sous contrainte etc.). L'utilisateur devra nécessairement adapter l'essai de corrosion spécifié à l'usage qu'il désire faire de l'acier. Il ne faut en aucun cas considérer cet essai comme un critère absolu de la qualité du métal.

2 Objectif de l'essai

Le présent essai de corrosion intergranulaire peut avoir l'un des objectifs énoncés en 2.1 et 2.2. Dans le cas où la commande spécifie cet essai de corrosion, l'objectif de l'essai doit être prescrit lors de la commande.

2.1 Vérification de la résistance intrinsèque de l'acier à la corrosion intergranulaire

Cette vérification s'applique uniquement aux aciers austénitiques spécialement élaborés pour résister à la corrosion intergranulaire en milieu fortement oxydant. L'échantillon est contrôlé après avoir subi un traitement thermique de sensibilisation (voir 3).

2.2 Contrôle de l'efficacité du traitement d'hypertrempe

Ce contrôle ne s'effectue que sur les produits minces dont la vitesse de refroidissement peut être rendue suffisamment rapide. L'échantillon est contrôlé à l'état de livraison à l'utilisateur, sans traitement thermique de sensibilisation.