
Norme internationale



4089

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Construction navale — Navigation intérieure — Joints d'étanchéité pour panneaux de cales à marchandises

Shipbuilding — Inland navigation — Sealing rubber for covers of cargo hatches

Première édition — 1979-06-01

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

CDU 629.122.011.51

Réf. n° : ISO 4089-1979 (F)

Descripteurs : construction navale, navigation fluviale, joint d'étanchéité, écoutille, produit en caoutchouc, spécification de matériel.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO, participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO.

La Norme internationale ISO 4089 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 8, *Construction navale*, et a été soumise aux comités membres en février 1977.

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée :

Allemagne, R. F.	Finlande	Pologne
Autriche	France	Roumanie
Belgique	Inde	Tchécoslovaquie
Brésil	Italie	Turquie
Bulgarie	Japon	Yougoslavie
Espagne	Mexique	

Les comités membres des pays suivants l'ont désapprouvée pour des raisons techniques :

Royaume-Uni
USA

Construction navale — Navigation intérieure — Joints d'étanchéité pour panneaux de cales à marchandises

0 Introduction

La présente Norme internationale est destinée à promouvoir la fabrication de joints étanches en caoutchouc pour les panneaux de cales à marchandises, l'utilisation de méthodes optimales d'essai d'étanchéité, et la facilité de leur emploi et leur réparation.

1 Objet et domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les types, les dimensions principales et les exigences techniques des joints d'étanchéité en caoutchouc pour les panneaux de cales à marchandises de divers bateaux et engins flottants de navigation intérieure.

Le joint est destiné à assurer l'étanchéité à l'eau et aux intempéries des secteurs rectilignes le long du pourtour de l'écouille et aux jointures d'intersection entre les panneaux.

La présente Norme internationale ne s'applique pas aux joints spéciaux en caoutchouc destinés à la création de labyrinthes calorifuges.

2 Définitions

2.1 Les panneaux sont étanches à l'eau lorsqu'ils sont imperméables à l'action de l'eau sous pression venant de la poussée des vagues.

2.2 Les panneaux sont étanches aux intempéries lorsqu'ils restent imperméables à une pluie battante ou à des embruns.

3 Types et dimensions

3.1 Les dimensions du joint en caoutchouc de section rectangulaire doivent être celles indiquées dans le tableau suivant.

Dimensions en millimètres

Type dimensionnel	Dimension du joint $h \times w$
1	42 × 30
2	42 × 67
3	42 × 87
4	42 × 107
5	32 × 67

où h = hauteur; w = largeur.

3.2 La section de la rainure peut être rectangulaire ou trapézoïdale.

4 Exigences techniques

4.1 Le joint doit pouvoir retrouver sa forme initiale après avoir été comprimé de 8 ± 2 mm par une pièce de serrage (méplat de 20 mm de largeur ou rond de 30 mm de diamètre) durant 1 mois.

La valeur de la déformation résiduelle doit être minimale et ne pas diminuer l'étanchéité du panneau.

4.2 Le joint doit assurer l'étanchéité à l'eau et aux embruns et ne pas perdre ses caractéristiques physiques et mécaniques dans l'intervalle de température de -30 à $+70$ °C.

4.3 Le joint d'étanchéité doit être résistant à l'huile.

4.4 Les zones de travail du joint et les zones soumises à l'environnement extérieur doivent être résistantes à la lumière et à l'ozone.

4.5 Le caoutchouc utilisé doit permettre un collage solide, la vulcanisation ou tout autre mode de raccordement de certains éléments séparés entre eux, et leur fixation dans les rainures des sections du panneau.

La masse volumique, la résistance mécanique et les autres caractéristiques du caoutchouc, qui ne sont pas spécifiées dans la présente Norme internationale, doivent répondre aux exigences des Normes internationales appropriées.

4.6 La fixation du joint d'étanchéité sur le panneau doit être faite par collage, vulcanisation ou toute autre méthode appropriée.

5 Essais

5.1 Essai d'étanchéité à l'eau

L'étanchéité à l'eau doit être vérifiée à l'aide d'un jet d'eau dirigé sur le panneau au moyen d'une lance de diamètre minimal d'au moins 16 mm, sous une pression de 100 kPa. La hauteur du jet d'eau à l'emplacement de l'essai doit être d'au moins 10 m.

La lance doit être maintenue à une distance de 1 à 3 m de la partie du panneau soumise à l'essai.