



مواصفة قياسية دولية

ISO 528

المواد الحرارية — تعيين المخروط الحراري
المكافئ (الصمود الحراري)

الطبعة الأولى
1983-12

*Refractory products — Determination of pyrometric cone
equivalent (refractoriness)*

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



وثيقة محمية بحقوق ملكية

© الأيزو 1983

كل الحقوق محفوظة. ما لم ينص على خلاف ذلك، لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو استخدامه بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ الضوئي أو النشر على الإنترنت أو الإنترنت، دون الحصول على إذن كتابي مسبق. يمكن طلب الإذن من أي من إسو على العنوان أدناه أو الهيئة عضو إسو في بلد الطالب.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Tel. + 41 22 749 01 11
E-mail copyright@iso.org
Website www.iso.org

نشرت في سويسرا

© الأيزو 1983 — جميع الحقوق محفوظة

د	تقديم	1
1	المجال	1
1	المراجع التكميلية	2
1	المصطلحات والتعاريف	3
1	مبدأ	4
1	الأجهزة	5
1	فرن	1.5
2	المخاريط الحرارية المرجعية	2.5
2	القاعدة الحاملة للمخاريط المرجعية و عينات الاختبار	3.5
2	عينات الاختبار	6
2	سحب العينات	1.6
2	الحجم والشكل	2.6
3	تجهيز عينات الاختبار	3.6
3	عام	1.3.6
3	عينات الاختبار المقطوعة	2.3.6
3	عينات الاختبار المصبوبة	3.3.6
3	اختيار المخاريط الحرارية المرجعية	7
4	إعداد حامل الاختبار	8
5	الطريقة	9
5	تقرير الاختبار	10
6	ملحق أ القالب النموذجي لعينات الاختبار المصبوبة	6

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

تقديم

الأيزو (المنظمة الدولية للتقييس) هي اتحاد عالمي لجهات التقييس الوطنية (الأعضاء في الأيزو)، وغالبا ما يتم إعداد المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية للأيزو وإذا كانت الجهة العضو لها إهتمام بموضوع قد شكلت له لجنة فنية، فإن لهذا العضو الحق في أن يكون له ممثل في تلك اللجنة ويشارك في العمل كذلك المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية التي لها تواصل مع منظمة الأيزو. إن مسودات المواصفات القياسية الدولية التي يتم إعدادها من قبل اللجان الفنية يتم توزيعها على الدول الأعضاء للموافقة قبل اعتمادها كمواصفة قياسية دولية من قبل مجلس الأيزو

المواصفة الدولية ISO 528 تم تطويرها من قبل اللجنة الدولية ISO/TC 33, *المواد المقاومة للحرارة*, وتم تعميمها على الأعضاء في يناير 1982.

تمت الموافقة من قبل الأعضاء في الدول التالية:

أفريقيا	الهند	استراليا
اسبانيا	إيطاليا	النمسا
السويد	كوريا الجنوبية	البرازيل
تايلاند	المكسيك	الصين
المملكة المتحدة	هولندا	تشيكوسلوفاكيا
أمريكا	النرويج	مصر
الاتحاد السوفيتي	بولندا	فرنسا
	البرتغال	ألمانيا
	رومانيا	هنجريا

لم يتم الموافقة من قبل الأعضاء في الدول التالية بناء على مبررات فنية:

كندا

هذه المواصفة الدولية تلغي وتحل محل التوصية ISO Recommendation R 528-1966 التي تم مراجعتها فنياً

get full document from standards.iteh.ai

المواد الحرارية — تعيين المخروط الحراري المكافئ (الصمود الحراري)

1 المجال

1.1 تحدد هذه المواصفة القياسية طريقة لتعيين المخروط الحراري المكافئ (مقياس الصمود الحراري) لخامات ومنتجات الطين الناري والطين الناري السيليسي ومنخفض الألومينا.

2.1 مدى التطبيق المفيد يعتمد على إتاحة المخاريط المرجعية المناسبة. المخاريط الحرارية المرجعية المذكورة في المواصفة ISO/R 1146 هي المناسبة في مدى درجات الحرارة من 1500 إلى 1800° س.

3.1 بالرغم من أن المخاريط الحرارية المرجعية مصنعة أساساً لتقدير تأثير درجة الحرارة على منتجات الطين الناري و الطين الناري السيليسي و منخفض الألومينا، يمكن أن تستخدم هذه الطريقة في تعيين الصمود الحراري للمواد الحرارية الأخرى، و لكن تكون النتائج غير دقيقة بالدرجة الكافية.

2 المراجع التكميلية

ISO 565 "مناخل الاختبار - القماش ذو النسيج المعدني والسطح المثقب - المقاس الاسمي للفتحات".

ISO/R 836 "مصطلحات صناعة الحرارية".

ISO/R 1146 "المخاريط المرجعية لقياس درجات الحرارة العالية".

ISO 5022 "المنتجات الحرارية المشكلة - سحب العينات واختبار القبول".

3 المصطلحات والتعاريف

1.3

الصمود الحراري

خاصية مميزة للحراريات لتحمل درجات الحرارة العالية تحت ظروف الاستخدام¹.

2.3

المخروط الحراري المرجعي

هرم ثلاثي غير حاد القمة، ذو حواف حادة و أبعاد معينة، له تركيب محدد بحيث عندما يثبت ويسخن تحت ظروف محددة فإنه ينحني بطريقة معروفة بمرجعية درجة الحرارة.

3.3

درجة الحرارة المرجعية - درجة حرارة الانهيار

درجة الحرارة التي يصل عندها رأس المخروط المرجعي إلى مستوى قاعدته المثبتة عند تسخينه بمعدل محدد وتحت ظروف محددة.

4 مبدأ

تسخن قطع عينات المواد أو المنتجات الحرارية تحت ظروف محددة حنّباً إلى حنّب مع مجموعة من المخاريط الحرارية المرجعية معلومة الصمود الحراري، و يقارن سلوك العينات مع سلوك المخاريط الحرارية المرجعية.

5 الأجهزة

1.5 فرن

1.1.5 الفرن المستخدم للقياس يمكن أن يكون أسطوانى أو قائم الزوايا رأسى أو أفقى.

¹ تم أخذ هذا التعريف من المواصفة ISO/R 836